

Kerarep Eco

Ekokompatibilní velmi rychlý spojovací prostředek pro opravu trhlin a puklin v minerálních stěrkách a betonu, ideální pro GreenBuilding. Neškodný pro životní prostředí.

Kerarep Eco se vyznačuje vysokou přilnavostí a tekutostí, které zajišťují monolitickou kontinuitu a úplné vyplnění trhlin a puklin s milimetrovým průřezem, vzniklých před pokládkou obkladů.



GREENBUILDING RATING®

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|
| | Low Emission Indoor Air Quality | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Označení vlivu na životní prostředí není nutné | |

SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

VÝHODY VÝROBKU

- Zachovává vysokou tekutost, rovněž na suchých a nasákových podkladech
- Vhodný k lepení kovu a jako pojivo v maltách pro drobné opravy

ROZSAH POUŽITÍ

Účel použití

Hyperrychlé spojení:

- poškozených cementových stěrek
- trhlin v betonu

Upevňování:

- lišt, profilů a přípojek

Zhotovování:

- malt se zvýšenou odolností a lepivostí pro malé opravy hran či rohů, záplatování stěrek a betonu (smíchaný se suchým pískem)

Ve vnitřních a vnějších prostorech na cementové stěrky, betonové konstrukce, železobeton či kov.

Nepoužívejte

Pro lepení odlupujících se obkladů fasád bez přerušení jejich kontinuity.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu

Rozšířit praskliny a pukliny po celé tloušťce pomocí brusky nebo jiných vhodných nástrojů, odstranit drolové, odloupnuté či odlupující se částice a vyfoukat povrch stlačeným vzduchem pro odstranění veškerého prachu. Případné kovové části či prvky musí být zbaveny rzi a mastnoty. Při zhotovování malých záplat musí být podklad konzistentní, bez odbedňovacích přípravků, volných či snadno odstranitelných částic, čistý, suchý, zdrsnělý, pokud možno opískovaný. Aplikovat Kerarep Eco na suché podklady.

Příprava

Kerarep Eco se připravuje rychlým smícháním, a to ručně nebo pomocí míchače s nízkým počtem otáček, složky A se složkou B (připravený poměr 1000 : 30 v balení) až do získání tekuté hmoty jednotlivé barvy. Smíchané množství hmoty, teplota prostředí, spojovacího tmelu a podkladu mohou značně ovlivnit dobu zpracovatelnosti: vysokým teplotám a velkém množství odpovídají krátke časy zpracovatelnosti; nízkým teplotám a malému smíchanému množství odpovídají delší časy zpracování. Nízké teploty mohou také způsobit menší tekutost pryskyřice. V případě přípravy malt je nutno po smíchání složky A se složkou B přípravku Kerarep Eco přidat suchý písek v poměru ≈ 1 : 1 daného objemu a důkladně promíchat až do získání homogenní hmoty.

Nanášení

Kerarep Eco je tekutý s nízkou viskozitou a nanáší se najednou přímo na beton či na železo, používá se pro zalití prasklin, puklin a otvorů. Penetraci pomůžeme přitlačením kovovou stěrkou a případně přidáním pryskyřice až do úplného vyplnění. Pokud by se předpokládalo následné vyhlazení povrchu či lepení, je nutno vždy opískovat případné povrchové zbytky přípravku Kerarep Eco před jeho vytvrzením. Nadměrné množství písku je nutno odstranit před dalším zpracováním.

Cíštění

Cíštění nástrojů a případných skvrn od lepidla se provádí pomocí alkoholu / rozpouštědla, dokud je výrobek čerstvý. Po vytvrzení lze odstranit přípravek Kerarep Eco pouze mechanickými prostředky.

DALŠÍ POKYNY

Kerarep Eco lze použít pouze na suché podklady.

SPECIFIKACE POLOŽKY

Spojení pomocí vyplnění puklin a prasklin v cementových či minerálních stěrkách a v betonu se provádí ekokompatibilním ultrarychlým spojovacím tmelem, GreenBuilding Rating® Eco 1, typu Kerarep Eco od firmy Kerakoll. Rozšířit pukliny pomocí vhodných nástrojů. Podklady k využití či k monolitické opravě je nutno připravit odstraněním nesoudržných částí a prachu pomocí očoukání svařeným vzduchem.

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

| | | |
|---------------------------|--|----------------------|
| Vzhled | složka A čirá tekutina / složka B červená tekutina / složka C kovové svorky | |
| Hustota | složka A ≈ 1,6 kg/dm ³ / složka B ≈ 1,1 kg/dm ³ | |
| Skladování | ≈ 18 měsíců v originálním balení a při teplotách od +5°C do +30°C | |
| Upozornění | chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla | |
| Balení | složka A plechovka 1 kg / složka B tubička 0,03 kg / složka C 10 kovových svorek | |
| Složení směsi | složka A: složka B = 1000 : 30 | |
| Viskozita složky A | 4200 mPa · s, rotor 4 RPM 50 | Brookfieldova metoda |
| Specifická hmotnost směsi | 1,7 kg/dm ³ | |
| Maximální povolená šířka | ≤ 3 mm | |
| Zpracovatelnost | ≈ 10 min | |
| Zprovoznění | ≈ 40 min | |
| Konečná pevnost | ≈ 12 h | |
| Pracovní teplota | od +5 °C do +30 °C | |
| Výtěžnost | ≈ 1,7 kg/l | |

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle specifických podmínek stavby: teploty, pohybu vzduchu a nasávkovosti podloží.

TECHNICKÉ ÚDAJE

HIGH-TECH

| | | |
|-----------------------|--------------------------|------------|
| Modul pružnosti | ≈ 2900 MPa | ASTM D 638 |
| Přilnavost: | | |
| - na betonu po 2 hod | ≥ 3 MPa (zničení betonu) | ASTM D 451 |
| - na betonu po 24 hod | ≥ 4 MPa (zničení betonu) | ASTM D 451 |
| Lom v tahu | ≥ 25 MPa | ASTM D 638 |
| Pevnost v ohybu | ≥ 36 MPa | ASTM D 790 |
| Provozní teplota | od -30 °C do +90 °C | |

Hodnoty naměřené při teplotě +23 °C, R.V. 50 % a bez ventilace. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti od specifických podmínek na stavění.

UPOZORNĚNÍ

- **Výrobek určený k profesionálnímu použití**
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- pracujte při teplotách mezi +5 °C a +30 °C
- vlévat pryskyřici bez přerušování až do úplného vyplnění pukliny či otvoru
- aplikace na suché podklady
- ověřit, zda není podklad zmrzlý, neaplikovat na špinavé či nesoudržné povrchy
- chránit okrajové části, aby se zabránilo rozptí barvy či tvorbě špatně odstranitelných skvrn
- očistit nástroje ihned po použití pomocí rozpouštědla (etylalkohol, toluol, xylool)
- nosit vždy ochranné rukavice a brýle, a to při míchání i při aplikaci
- vyvarovat se jakéhokoliv kontaktu s kůží; používat v době větrané místnosti
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- v případě použití na nestabilní druhy dřeva, na zvláštní podklady či pro jiné účely zde neuvedené je nutno kontaktovat Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Data týkající se klasifikaci Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v listopadu 2013 (odk. GBR Data Report - 12.13); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ověřit stav stavebního a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je příprava vhodný pro předpokládané použití.