

# Keracem® Eco Pronto

Certificiran gotov mineralni estrih, eko-kompatibilan normalnog vezivanja i brzog sušenja za polaganje s ljepilima, idealan za GreenBuilding. Smanjenog ispuštanja CO<sub>2</sub> i vrlo niskog ispuštanja organskih hlapijivih tvari, podrži reciklirane sirovine. Može se reciklirati kao inertna masa na kraju korištenja.

Keracem® Eco Pronto razvija odličnu termičku provodljivost nužnu kod grijanih podova te postiže visoku iskoristivost instalacije i ravnomernost distribucije topline.



## GREENBUILDING RATING®

### Keracem® Eco Pronto

- Kategorija: Anorganske Mineralne Tvari
- Razred: Veziva i Mineralni Estrisi
- Rangiranje: Eco 5

	Regional Mineral ≥ 20%	Recycled	CO <sub>2</sub> ≤ 250 g/kg	Low Emission IAQ VOC	Recyclable
Sadržaj prirodnih minerala 88%	Sadržaj recikliranih minerala 37%	Ispuštanje CO <sub>2</sub> /kg 85 g	Izuzetno niska ispuštanja VOC-a	Može se reciklirati kao inertni materijal	

SISTEM MJERUĆA ATESTIRAN OD USTANOVE ZA CERTIFIKACIJU SGS

## ECO BILJEŠKE

- Formulirano sa regionalnim sirovinama i smanjenim ispuštanjima štetnih plinova u transportu
- Koristi reciklirane materijale smanjujući pritom utjecaj na okoliš do kojeg dolazi direktnim iskorištanjem primarnih sirovina
- Reciklira se kao mineralni pjesak izbjegavajući pritom trošak zbrinjavanja otpada i bez utjecaja na okoliš

## PREDNOSTI PROIZVODA

- Unutra, vani
- Spremno za uporabu, jamči trajna svojstva
- Idealno za rekonstrukcije
- Visoka dimenzionalna stabilnost i trajnost svojstava
- Visoke mehaničke otpornosti za estrihe podložne velikim opterećenjima
- Prikladno za polaganje ljepilima za keramičke pločice, porculanski gres, prirodni kamen, parket i otporne obloge



## PODRUČJA PRIMJENE

### Područja primjene

Estri normalnog vezivanja i brzog sušenja povezanih za donju podlogu debljine ≥ 20 mm i plutajućih debljine ≥ 40 mm. Maksimalna debljina 80 mm.

### Kompatibilna ljepila

- Mineralna ljepila SAS tehnologije, organska mineralna jednokomponentna i dvokomponentna ljepila
- jednokomponentna i dvokomponentna reaktivna epoksidna i poliuretanska ljepila, ljepila u vodenim disperzijama i sa tekućim otapalima

### Zidovi:

- porculanski gres, keramičke pločice, klinker, cotto, stakleni i keramički mozaik svih vrsta i formata
- prirodni kamen, umjetni kamen, mramor, čak i kada su podložni velikoj deformaciji ili opetovanom mršljanju zbog upijanja vode
- parket, guma, PVC, linoleum, tepison

### Podloge:

- betonske ploče gotove ili izrađene na gradilištu, cementne podloge, olakšane podloge, zvučni ili termo izolirajući panoci

Unutarnji i vanjski estrisi, za civilnu, komercijalnu i industrijsku upotrebu i urbano uređenje čak i u područjima podložnim temperaturnim razlikama i mrazu, za grijane plohe.

### Ne koristiti

Na podloge podložne deformaciji bez da se prethodno izračunala fleksija i predviđeni frakcijski spojevi estriha, u dodiru sa betonima koji nisu sazrijeli.

## UPUTE ZA UPORABU

### Priprema podloga polaganja

Podloge moraju biti dimenzionalno stabilne, suhe, bez prisutnosti zaostale vlage, bez pukotina, bez prisutnosti prašine i mrvljivih komadića ili koji nisu dobro učvršćeni, čiste i odgovarajućih mehaničkih otpornosti za određenu upotrebu. Estrih mora biti odvojen od svih vertikalnih elemenata pomoću deformacijske trake debljine od  $\approx 8/10$  mm, za cijelu visinu realiziranog estriha. Strukturalni spojevi koji se nalaze na donoj podlozi moraju biti izvedeni i u čitavoj visini estriha.

**Povezani estrihi:** u slučajevima nepravilnih donjih podloga gdje debljina sloja estriha varira ili je svakako manja od 40 mm preporučuje se pripremiti podlogu na način da se između sredine i prve trećine ukupne debljine estriha, ubaci elektrozavarena mreža promjera Ø 2 mm, promjera očica 50x50 mm, koja je učvršćena za donju podlogu. Kako bi poboljšali adheziju na podlogu, polagati svježe na svježe, nanijeti tekuću smjesu za povezivanje pripremljenu sa 2,5 dijela cementa 32.5/42.5, 1 dijela eko-kompatibilnog lateksa na bazi vode Keroplast Eco P6 i 1 dijela vode.

**Plutajući estrihi:** u slučaju polaganja obloga osjetljivih na vodu, podova sa mogućnošću kapilarne vlage ili koji nisu potpuno razrijeli neophodno je nanijeti, na glatku i čvrstu podlogu, jednu parnu branu kao npr. najlon polietilena ili PVC-a koji se prekrivaju najmanje 20 cm, zaljepljeni trakom, savijeni na zidovima i vertikalnim elementima (npr. stupovima) za cijelu debljinu sloja.

**Estrisi na komprimirajućim podlogama:** u slučaju da su donje podloge olakšane te niske gustoće ili u slučajevima tankih slojeva matejala za termo-akustičnu izolaciju moraju se predvidjeti debljine estriha i eventualne armature koje se kalkuliraju u zavisnosti od klase deformacija navedenih proizvoda.

### Priprema

Keracem® Eco Pronto miješa se čistom vodom koristeći pritom običan alat na gradilištu poput mješalice sa gornjim otvorom, automiješalice, mješalice na pritisak, neprekidne kružne mješalice pridržavajući se omjera za smjesu voda/Keracem® Eco Pronto naznačenog dok ne dobijemo jednu homogenost polu-suhe, kompaktnu i bez površinskih tragova zaostale vode. Prilikom rada pri temperaturama blizu 0 °C preporučljivo je zaštiti od noćnog smrzavanja vreće Keracem® Eco Pronto i koristiti toplu vodu kako bi poboljšali miješanje, transport, pumpanje i obradivost smjese. U suprotnom slučaju, pri visokim temperaturama neophodno je na gradilištu spremiti vreće Keracem® Eco Pronto u hlad i koristiti hladnu vodu.

Idealna mješalica za realiziranje estriha polu-suhe konsistencije puput Keracem® Eco Pronto je mješalica na pritisak pneumatskog transporta. U spremnik zapremine 260 litara mogu se istresti 11 - 13 vreća od 30 kg Keracem® Eco Pronto za svako miješanje. Dodati, prije zatvaranja otvora,  $\approx 22 - 26$  litara vode. U spremnik zapremine 190 litara, istresti 8 - 10 vreća i  $\approx 16 - 20$  litara vode.

### Primjena

Keracem® Eco Pronto nanosi se na praktičan i siguran način prateći tradicionalne faze izvođenja betonskih estriha: priprema vodilica za određenu visinu, nanošenje i zbijanje smjese, povlačenje stazom i završno ravnanje ručnim ili mehaničkim alatima. Faza zbijanja je od posebne važnosti za postizanje visokih mehaničkih performansi; ona se odmah nakon polaganja estriha na podlogu prije nego se regulira površina metalnom šipkom. U slučajevima visokih debljina estriha zbijanje se mora izvršavati u slojevima dok se ne postigne željena debljina. Završna obrada estriha, ostvarena močenjem vodom i čeličnim rotirajućim diskom, može stvoriti površinsku koru malo upijajuću koja produžuje vrijeme sušenja estriha i pogoršava performanse ljepljiva. U slučajevima prolaza cijevi gdje bi debljina estriha mogla biti manja (minimalno 2 cm), neophodno je ugraditi metalnu pomicanu armaturnu mrežu i manjih očica (2/3 cm). U slučajevima spoja estriha, koje su neizbjegljive kod prekida radova, neophodno je ostvariti vezu između dvije podloge na način da umetnemo željezne šipke dimenzija Ø 5 dužine  $\approx 50$  cm na svakih  $\approx 20/30$  cm razdaljine jedna od druge ili komad elektrozavarene mreže (Ø 5 mm, sa očicama veličine 20x20 cm) položiti na zid estriha, prije nastavka radova, tekućinu za povezivanje pripremljenu od 2,5 dijela cementa 32.5/42.5, 1 dijela eko-kompatibilnog lateksa na bazi vode Keroplast Eco P6 i 1 dijela vode.

### Čišćenje

Čišćenje strojeva i alata od ostataka Keracem® Eco Pronto vrši se vodom prije stvrdnjavanja proizvoda.

## OSTALE ODREDBE

**Elastični spojevi:** moraju se predvidjeti dilatacijski spojevi u odnosu na pragove, ulaze i izlaze, kutove i rubove, otvore u zidovima i frakcijski spojevi u slučaju velikih kontinuiranih površina. Strukturalni spojevi koji se nalaze na donoj podlozi moraju biti izvedeni i u čitavoj visini estriha.

**Mjerenje vlage:** ispravno mjerenje zaostale vlage može se ostvariti isključivo sa higrometrom na karbid. NE preporučuju se normalan električni higrometar jer su očitavanja neravnomjerna i netočna zbog korištenja specijalnih hidrauličnih veziva.

**Grijani podovi:** započeti nakon barem 5 dana od postavljanja estriha sa temperaturom poda između +20 °C i +25 °C koju treba održati barem 3 dana nakon čega postaviti maksimalnu temperaturu predviđenu projektom i ostaviti najmanje dodatnih 4 dana. Vratiti estrih na temperaturu prostora i polagati (EN 1264-4 točka 4.4).

## STAVKA TROŠKOVNIKA

*Estrih za polaganje ili grijane ploče visoke otpornosti biti će realizirane sa sa eko-kompatibilnim mineralnim hidrauličnim vezivom normalnog stvrdnjavanja i brzog sušenja sukladno normi EN 13813 klase CT-C30-F6, GreenBuilding Rating® ECO 5, tipa Keracem® Eco Pronto tvrtke Kerakoll Spa, za prosječnu debljinu od \_\_\_\_\_ cm, prikladan za polaganje ljepljiva za keramiku nakon 24 sata i paolaganje parketa nakon 5 dana od polaganja. Uključena dostava i polaganje na gradilištu deformacijskih traka od eksplandirajućeg polietilena za odvajajuće spojeve, frakcioniranje površina na velike kvadrate i završna obrada gladilicom ili čeličnim diskom. Srednja potrošnja  $\approx$  \_\_\_\_\_ kg/m<sup>2</sup>.*

## TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled	smjesa veziva i inernih materijala	
Prividna volumenska masa	≈ 1,65 kg/dm <sup>3</sup>	UEAtc/CSTB 2435
Inertni mineralni sastav	kristalno karbonatno - silikatna	
Granulometrijski interval	≈ 0 – 5 mm	
Čuvanje	≈ 12 mjeseci u originalnom pakovanju i na suhom prostoru	
Pakiranje	vreće 30 kg	
Voda za smjesu	≈ 2 ℓ / 1 vreća 30 kg	
Specifična težina smjese	≈ 1,93 kg/dm <sup>3</sup>	UNI 7121
Trajanje smjese (pot life)	≥ 3 h	
Granične temperature uporabe	od +5 °C do +35 °C	
Debljine plivajućeg estraha	od 40 mm do 80 mm	
Debljine pričuvajućeg estraha	od 20 mm do 80 mm	
Prohodnost	≈ 8 h	
Vrijeme čekanja do polaganja:		
- keramika	≈ 24 h	
- parket	≈ 5 dana	
Potrošnja	≈ 16 – 18 kg/m <sup>2</sup> za cm debljine sloja	

*Snimanje podataka pri temperaturi od +20 °C, 65% relativne vlage bez provjetranja. Mogu varirati u zavisnosti od uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upojnost podloge.*

## PERFORMANSE

### KVALITETA ZRAKA U ZATVORENOM PROSTORU (IAQ) VOC - ORGANSKE HLAPLJIVE TVARI

Sukladnost	EC 1-R plus GEV-Emicode	Cert. GEV 3106/11.01.02
<b>HIGH-TECH</b>		
Otpornost na poticaje paralelne s ravlinom polaganja	≥ 2,4 N/mm <sup>2</sup>	UNI 10827
Otpornost na:		
- na kompresiju za 5 dana	≥ 20 N/mm <sup>2</sup>	EN 13892-2
- kompresiju nakon 28 dana	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>	EN 13892-2
- fleksiju nakon 28 dana	≥ 6 N/mm <sup>2</sup>	EN 13892-2
Zaostala vlagu (debljina 5 cm):		
- nakon 24 sata	≤ 3%	
- nakon 5 dana	≤ 2%	
Koefficijent termičke provodljivosti λ.	≥ 1,47 W/mK	Ist. Giordano 235103
Sukladnost	CT - C30 - F6	EN 13813

*Snimanje podataka pri temperaturi od +20 °C, 65% relativne vlage bez provjetranja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.*

## OPASKE

- **Proizvod za profesionalnu upotrebu**
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- ne dodavati smjesi druga veziva, inertnu masu ili aditive
- niske temperature i povećana relativna vlažnost prostora produžuju vrijeme sušenja estraha
- velika količina vode smanjuje mehaničku otpornost i brzinu sušenja
- prije polaganja parketa i otpornih obloga provjeriti zaostalu vlagu higrometrom na karbid
- ne dodavati vodu Keracem® Eco Pronto kada je već u fazi stvrdnjavanja
- ne moći izvedeni estrah, zaštiti ga od direktnog sunca i propuha u prvih 24 sata
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- za sve što nije predviđeno savjetovati Kerakoll Worldwide Global Service +385 51 321 863

Navedeni podaci o klasifikacijama Eco i Bio odnose se na GreenBuilding Rating® Priručnik 2012. Navedene informacije su ažurirane u mjesecu kolovozu 2013. god. (ref. GBR Data Report - 09.13). Želimo istaći da s vremenom one mogu biti podložne dopunama i/ili izmjenama od strane tvrtke Kerakoll SpA; a za takva ažuriranja valja savjetovati [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Stoga, tvrtka KERAKOLL d.d. odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehnički karton sačinjen je na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. Zbog toga, u nemogućnosti izvršnih intervencija na gradilištima i pri izvođenju radova, to su ustvari uputstva općeg karaktera koja ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili prikladnost proizvoda predviđenoj primjeni.