

# Active Prime Dur

Hlubkově penetrující, zpevňující základní nátěr pro cementové potěry.

Active Prime Dur obnovuje mechanickou pevnost špatně spojených cementových podkladů před pokládkou keramických obkladů, kameniny, přírodního kamene, parket, kobercových a flexibilních podlahových krytin.



## Rating 4

1. Přípravek hotový k použití
2. Interiéry, exteriéry
3. Vysoký stupeň penetrace
4. Vhodný pro vytápěné podklady

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent  $\leq 15$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

## Použití

### → Účel použití:

Spojení savých cementových podkladů před aplikací výplňových materiálů nebo pokládkou povrchových úprav.

### Kompatibilní produkty:

- minerální lepidla
- jednosložková a dvousložková organická minerální lepidla
- vyrovnávací, nivelační a samonivelační minerální malty
- cementová a disperzní a reakční lepidla
- vyrovnávací a tmelící malty, cementové a sádrové omítky

### Podklady:

- savé cementové potěry
- cementové omítky a vápenocementové omítky

Podlahy a stěny v obytné, komerční a průmyslové výstavbě.

Nepoužívat na nesavé podklady; podklady na bázi sádry a anhydritu; na mokré podklady nebo podklady vystavené kapilárně vztlínající vlhkosti; v prostředí s trvalým kontaktem s vodou; jako hydroizolaci.

## Návod k použití

### → Příprava podkladu

- Podklady musí být savé, suché, čisté, bez prachu, oleje či mastnoty, bez vztlínající vlhkosti, bez volných a nekonzistentních již oddělených částic, rozměrově stálé, nedeformovatelné a bez prasklin.
- Zcela odstraňte zbytky barev a laků.
- Případná hustá povrchová vrstva musí být zbrušena pro umožnění penetrace zpevňovače.

### → Příprava

Active Prime Dur je připravený k použití pro každý druh aplikace na stěnu a na podlahu či na všechny savé podklady. Před otevřením silně protřepejte, aby byla zajištěna homogenita kapaliny.

### → Aplikace

Přípravek Active Prime Dur se rovnoměrně nanese na ošetřovaný povrch pomocí plochého štětce, válečku nebo strojově. Je nutno zkontrolovat, zda byl kompletně absorbován do podkladu. Během nátěru je nutno zajistit, aby se přípravek Active Prime Dur neusazoval na povrchu a nevytvořil lesklý film. Vždy ověřit správnou konsolidaci ošetřeného povrchu. Na podklady se zvýšenou savostí je nutno nanést více vrstev, které se musí aplikovat teprve po uschnutí předchozí vrstvy. V těchto případech může značně vzrůst spotřeba.

### → Čištění

Čištění nástrojů od zbytků přípravku Active Prime Dur se provádí omytím vodou před kompletním uschnutím výrobku.

## Certifikace a označování



**Technické údaje dle Kvalitativní Normy Kerakoll**

Vzhled	průhledná kapalina	
Hustota	≈ 1,16 kg/dm <sup>3</sup>	
Skladování	≈ 12 měsíců od data výroby v původním, neporušeném obalu	
Upozornění	chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla	
Balení	kanystr 5 kg – kanystr 25 kg	
Viskozita	≈ 24 mPa • s, rotor 1 RPM 100	Brookfieldova metoda
pH	≈ 11,95	
Pracovní teplota	od +5 °C do +35 °C	
Doba čekání na pokládku:		
- keramických obkladů	> 24 h	
- parket a pružných podlah	při dosažení zbytkové vlhkosti ≤ 2 %	
Vydatnost	≈ 0,5 – 2 kg/m <sup>2</sup>	

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle specifických podmínek stavby: teploty, pohybu vzduchu a nasákavosti podloží.

## Upozornění

- výrobek určený k profesionálnímu použití
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- nepracovat při teplotách pod +5°C a v přítomnosti zvýšené relativní vlhkosti vzduchu, která brání vypařování vody
- nepoužívat na vlhké podklady či na podklady vykazující vztlínání vlhkosti
- před nanesením další vrstvy provést zkoušku přilnavosti k podkladu
- ověřit, zda výrobek nevytváří povrchový film
- změřit zbytkovou vlhkost podkladu před pokládkou povrchových úprav citlivých na vodu
- používat pouze na podklady na bázi cementu
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro jiné účely zde neuvedené je nutno kontaktovat Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl



Údaje o Ratingu se vztahují k GreenBuilding Rating Manual 2012. Tyto informace byly aktualizované v srpnu 2023 (ref. GBR Data Report - 08.23); chtěli bychom Vás upozornit, že tyto údaje mohou být firmou KERAKOLL SpA časem upraveny či doplněny; pro případné aktualizace prosím navštivte stránky [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ověřit stav staveniště a způsob provedení práce, musí být tyto údaje považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.