

# Aqua-Pur

Acqua-vernice eco-compatibile per il trattamento di parquet.

Aqua-Pur garantisce una facile lavorabilità e applicazione mantenendo il naturale colore del legno e garantendo elevati livelli di protezione al graffio di pavimenti in legno di qualsiasi essenza.



## Rating 5

1. Monocomponente, pronta all'uso
  2. Facile applicazione
  3. Mantiene il colore naturale del legno
  4. Elevata resistenza al graffio
  5. Conforme alla Direttiva 2004/42/CE
- ✓ VOC Low Emission
  - ✓ Water Based
  - ✓ Solvent  $\leq 80$  g/kg
  - ✓ Low Ecological Impact
  - ✓ Health Care

---

## Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso:

Finitura ad elevata resistenza al graffio di:

- pavimenti in legno tradizionali
- pavimenti in legno prelevigati
- pavimenti in legno da ripristinare
- pavimenti in bambù

Pavimenti in legno interni in ambienti ad uso civile a medio traffico

Non utilizzare in esterno; su pavimenti in legno sottoposti a prolungato o costante contatto con acqua.

Non consigliata per la finitura di pavimenti in legno sottoposti a movimento pedonale intenso o estremo (uffici pubblici, locali destinati a pubblico spettacolo, centri commerciali, etc...).

---

## Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti

Levigare il parquet per ottenere una superficie liscia, pulita ed esente da olii, grassi, cere, siliconi e vecchie vernici. Applicare Aqua-Pur Flex (secondo le indicazioni fornite dalla scheda tecnica) per stuccare le fessure e le irregolarità e/o per uniformare la superficie ed omogeneizzarne l'assorbimento. Dopo  $\approx 1 - 2$  ore carteggiare con Durasoft System (Duragrip 120) o con disco di rete abrasiva Carboplus SIC 120. Aspirare con cura tutta la polvere della carteggiatura ed eliminare eventuali residui con panno antistatico Pulex, quindi procedere con l'applicazione di Aqua-Pur Basic (secondo le indicazioni fornite dalla scheda tecnica) o in alternativa applicare direttamente Aqua-Pur.

→ Preparazione

Prodotto pronto all'uso. Agitare prima dell'uso, inserire il sottotappo filtrante e versare nell'apposita vaschetta opportunamente predisposta. Rimuovere il sottotappo filtrante prima di richiudere la tanica. Diluire al 5 - 10% con acqua pulita o con Aqua-Pur Retard se necessario e mescolare nuovamente. Lasciare riposare 5 minuti prima di procedere con l'applicazione.

→ Applicazione

Applicare Aqua-Pur o Aqua-Pur Basic o Aqua-Pur Basic Rapid quando prescritto, con Roller Plus rispettando la resa di  $\approx 80 - 100$  ml/m<sup>2</sup>. Appena il pavimento risulta pedonabile e comunque non oltre le 3 ore applicare la seconda mano di Aqua-Pur. Dopo  $\approx 10 - 12$  ore carteggiare con Durasoft System (Duragrip 220) o con disco di rete abrasiva Carboplus SIC 220, aspirare con cura tutta la polvere della carteggiatura ed eliminare eventuali residui con panno antistatico Pulex ed applicare la terza mano di Aqua-Pur.

→ Pulizia

La pulizia degli attrezzi e dei residui di Aqua-Pur si effettua con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

---

## Altre indicazioni

- Prima dell'uso fare ambientare il prodotto alla temperatura dei locali.
  - Utilizzare contenitori e attrezzi puliti.
  - Ogni tanica una volta aperta deve essere terminata nel tempo più breve possibile.
  - Per ottenere una finitura omogenea applicare spessori uniformi e attenersi alle quantità consigliate.
- **Manutenzione del Parquet:** i pavimenti di legno verniciati devono essere periodicamente curati. Per la pulizia utilizzare il detergente neutro SuperSoap. Per la manutenzione periodica e straordinaria utilizzare Refresher o Care Pro in funzione delle condizioni di impiego.

---

## Certificazioni e marcature



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

---

## Voce di capitolato

*La finitura ad alta protezione al graffio del pavimento in legno, sarà realizzata con acqua-vernice eco-compatibile monocomponente, conforme alla Direttiva 2004/42/CE, GreenBuilding Rating 5, tipo Aqua-Pur di Kerakoll Spa, applicata a rullo in due o tre mani da  $\approx 80 - 100$  ml/m<sup>2</sup> per mano.*

**Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll**

Aspetto	liquido traslucido giallo-avorio
Confezione	taniche 5 l
Conservazione	≈ 12 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Temperature limite di applicazione	da +5° C a +30 °C
Grado di brillantezza	satinata ≈ 35 gloss opaca ≈ 20 gloss
Fuori polvere	≈ 30 min.
Tempo di attesa:	
- per la sovrapplicazione	≈ 10 – 12 h
- per traffico leggero	≈ 36 h
- per traffico normale	≈ 7 – 10 gg
Resa	≈ 80 – 100 ml/m <sup>2</sup> per mano

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbimento del supporto.

**Performance****Qualità dell'aria interna (IAQ) VOC - Emissioni sostanze organiche volatili**

Conformità	EC 1 GEV-Emicode	Cert. GEV 6345/11.01.02
------------	------------------	-------------------------

## Avvertenze

- prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- verificare la compatibilità (colorazione, contenuto di olii, resine o altre sostanze) con legni non conosciuti
- eliminare completamente tutti i residui di precedenti trattamenti per ottenere una finitura uniforme
- verificare sempre la temperatura ambientale e l'umidità del legno
- proteggere dal sole diretto e dalle correnti d'aria per le prime 3 ore
- non utilizzare lotti di prodotto diversi nello stesso ambiente o in ambienti adiacenti
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Giugno 2023 (ref. GBR Data Report – 06.23); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.