

Aqua-Pur

Verniz aquoso eco-compatível para o tratamento de parquet.

O Aqua-Pur garante uma trabalhabilidade e aplicação fácil, mantendo a cor natural da madeira e garantindo elevados níveis de protecção contra riscos de pavimentos em madeira de qualquer natureza.



Rating 5

1. Monocomponente, pronto a usar
 2. Aplicação fácil
 3. Mantém a cor natural da madeira
 4. Elevada resistência aos riscos
 5. Em conformidade com a Directiva 2004/42/CE
- ✓ VOC Low Emission
 - ✓ Water Based
 - ✓ Solvent ≤ 80 g/kg
 - ✓ Low Ecological Impact
 - ✓ Health Care

Campos de aplicação

→ Destinos de utilização

Acabamento de elevada resistência aos riscos para:

- pavimentos em madeira tradicionais
- pavimentos em madeira pré-afagados
- pavimentos em madeira a recuperar
- pavimentos em bambu

Pavimentos em madeira interiores em ambientes de uso civil com tráfego médio.

Não utilizar no exterior; sobre pavimentos em madeira sujeitos a contacto prolongado ou constante com água.

Não aconselhado para o acabamento de pavimentos em madeira submetidos a movimento pedonal intenso ou extremo (escritórios públicos, locais destinados a espectáculos públicos, centros comerciais, etc...).

Indicações de uso

→ Preparação dos suportes

Afagar o parquet para se obter uma superfície lisa, limpa e isenta de óleos, gorduras, ceras, silicones e vernizes velhos. Aplicar o Aqua-Pur Flex (segundo as indicações da respectiva ficha técnica) para betumar as fissuras e irregularidades e/ou para uniformizar a superfície e homogeneizar a absorção. Após ≈ 1-2 horas, lixar com o Durasoft System (Duragrip 120) ou com o disco em rede abrasiva Carboplus Sic 120. Aspirar devidamente todo o pó da lixagem, eliminar eventuais resíduos com o pano antiestático Pulex, proceder depois à aplicação do Aqua-Pur Basic (segundo as indicações da respectiva ficha técnica) ou em alternativa aplicar directamente o Aqua-Pur.

→ Preparação

Produto pronto a usar. Agitar antes do uso, inserir a sub-tampa filtrante e verter no recipiente próprio previamente preparado. Remover a sub-tampa filtrante antes de voltar a fechar o bidão. Diluir a 5 – 10% com água limpa ou com Aqua-Pur Retard, se necessário, e misturar novamente. Deixar repousar durante 5 minutos antes de proceder à aplicação.

→ Aplicação

Aplicar o Aqua-Pur, ou Aqua-Pur Basic ou Aqua-Pur Basic Rapid quando prescrito, com o Roller Plus respeitando o rendimento de ≈ 80 – 100 ml/m². Logo que o pavimento seja transitável (tráfego pedonal) e de qualquer modo não após mais de 3 horas, aplicar a segunda demão de Aqua-Pur. Após ≈ 10-12 horas lixar com o Durasoft System (Duragrip 220) ou com o disco em rede abrasiva Carboplus SIC 220, aspirar devidamente todo o pó da lixagem, eliminar eventuais resíduos com o pano antiestático Pulex e aplicar a terceira demão de Aqua-Pur.

→ Limpeza

A limpeza das ferramentas e dos resíduos de Aqua-Pur efectua-se com água antes do endurecimento do produto.

Outras indicações

- Antes de usar, ambientar o produto à temperatura dos locais.
 - Utilizar recipientes e ferramentas limpas.
 - Cada bidão uma vez aberto deve ser utilizado no intervalo de tempo mais breve possível.
 - Para um acabamento homogéneo, deve-se aplicar espessuras uniformes e respeitar as quantidades aconselhadas.
- **Manutenção do Parquet:** os pavimentos em madeira envernizados devem ser periodicamente tratados. Para a limpeza, utilizar o detergente neutro SuperSoap. Para a manutenção periódica e extraordinária, utilizar Refresher ou Care Pro em função das condições de utilização.

Certificações e marcações



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Especificação

O acabamento de alta protecção contra riscos de pavimentos em madeira será realizado com verniz aquoso eco-compatível monocomponente, em conformidade com a Directiva 2004/42/CE, GreenBuilding Rating 5, tipo Aqua-Pur da Kerakoll Spa, aplicado com rolo em duas ou três demãos com rendimento de $\approx 80-100$ ml/m² por demão.

Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto	líquido translúcido amarelo-marfim
Embalagem	bidões 5 l
Conservação	≈ 12 meses desde a data de produção na embalagem original e íntegra
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Temperaturas limite de aplicação	de +5° C a +30 °C
Grau de brilho	acetinado ≈ 35 gloss mate ≈ 20 gloss
Seco ao toque	≈ 30 min.
Tempo de espera:	
- para aplicação sucessiva	≈ 10 – 12 h
- para tráfego ligeiro	≈ 36 h
- para tráfego normal	≈ 7 – 10 dias
Rendimento	≈ 80 – 100 ml/m ² por demão

Levantamento de dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra: temperatura, ventilação, absorção do suporte.

Performance**Qualidade do ar interior (IAQ) COV - Emissões substâncias orgânicas voláteis**

Conformidade	EC 1 GEV-Emicode	Cert. GEV 6345/11.01.02
--------------	------------------	-------------------------

Advertências

- Produto para uso profissional
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- verificar a compatibilidade (cor, teor de óleos, resinas e outras substâncias) com as madeiras não conhecidas
- eliminar completamente todos os resíduos dos tratamentos precedentes para se obter um acabamento uniforme
- verificar sempre a temperatura ambiente e a humidade da madeira
- proteger da exposição solar directa e das correntes de ar durante as primeiras 3 horas
- não utilizar lotes de produto diferentes no mesmo ambiente ou em ambientes adjacentes
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para outras informações, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt



Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating Manual 2014.. As presentes informações foram actualizadas em Dezembro de 2022 (ref. GBR Data Report - 12.22); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.