

Aqua-Pur Basic

Certifierad, vattenbaserad grundlack för behandling av parkett.

Aqua-Pur Basic har speciella reologiska egenskaper och en bearbetbarhet som garanterar förberedelsen före ytfinishen med vattenbaserade lacker av torrt trä och för appliceringar vid höga omgivningstemperaturer.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 3

1. Mycket snabbtorkande och lätt att slipa
2. Naturlig toning av träet
3. Överensstämmer med direktiv 2004/42/EG

- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent \leq 80 g/kg
- × Low Ecological Impact
- × Health Care

kerakoll

Användningsområden

→ Användningsområde:

Förberedelse av trägolv. Ska användas direkt på:

- traditionella trämosaikgolv
- förslipade trägolv
- trägolv som ska renoveras
- golv i bambu

Specifikt för överapplicering med följande produkter:

- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HPX

Använd inte för utomhus, på trägolv med lång eller ständig kontakt med vatten.

Användning

→ Förberedelse av underlagen

Glätta parketten för att få en yta som är slät, ren och fri från oljor, fett, vax, silikon och gammal lack. Applicera Aqua-Pur Flex (enligt de tekniska anvisningarna) för att foga springor och oregelbundenheter och/eller för att jämna ytan och få en jämn absorption.

Efter \approx 30 minuter slipa med Durasoft System (Duragrip 120) eller med slipskiva med slipnät Carboplus Sic 120. Sug noga upp allt damm från slipningen och eliminera eventuella rester med en antistatisk trasa Pulex, fortsätt sedan att applicera Aqua-Pur Basic. Fukten i träet ska ligga mellan 9 % och 11 %.

→ Förberedelser

Färdigprodukt för användning. Skaka del A före användning, sätt i filtreringslocket och håll i lämpligt förutsett kar. Ta av filtreringslocket innan dunken tillsluts. Tillsätt härdaren i en fin stråle under omskakning i förhållande Del A: Del B = 10 : 1 och rör om ordentligt tills blandningen är helt homogen. Späd med 5 – 10 % rent vatten och blanda på nytt. I händelse av applicering vid höga temperaturer, på stora ytor, torrt och svårbehandlat trä, späd med 5 – 10 % med Aqua-Pur Retard. Låt vila 10 minuter innan du går vidare med appliceringen.

→ Applicering

Applicera Aqua-Pur Basic med Roller Plus med en åtgång av \approx 80 – 100 ml/m².

Ytskiktsbehandling i två skikt – klassisk effekt: applicera Aqua-Pur Basic; slipa efter \approx 6 - 8 timmar med Durasoft System (Duragrip 220) eller slipskiva med slipnät Carboplus Sic 220; sug noga upp dammet från slipningen och eliminera eventuella rester med en antistatisk trasa Pulex. Använd därefter för ytbehandling någon av de produkter som kan användas tillsammans.

Ytskiktsbehandling i tre skikt – silkeseffekt: applicera Aqua-Pur Basic, så snart golvet är gångbart, men inte över 3 timmar, första omgången med en av produkterna som kan användas tillsammans. Slipa efter \approx 10 – 12 timmar med Durasoft System (Duragrip 220) eller slipskiva med slipnät Carboplus Sic 220, sug noga upp dammet från slipningen och eliminera eventuella rester med en antistatisk trasa Pulex och applicera det andra skiktet för ytbehandling.

→ Rengöring

Rengör redskapen och resterna av Aqua-Pur Basic med vatten innan produkten härdar.

Övriga anvisningar

- Före användningen låt produkten anpassa sig till lokalernas temperatur.
- Använd rena behållare och verktyg.
- Alla dunkar måste avslutas snarast möjligt, då de öppnats.
- För att få en jämn yta, ska likformiga tjocklekar appliceras och rekommenderade mängder följas.
- Applicera alltid Aqua-Pur Flex före applicering av Aqua-Pur Basic.

Certifieringar och märkningar



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Standardspecifikationer

Primerbehandling av trägolvet före ytfinish med vattenbaserad lack, med optimalt skydd och hög beständighet mot slitage och nötning av trägolv, utförs med tvåkomponent vattenbaserat grundlack, som överensstämmer med Direktivet 2004/42/EG, GreenBuilding Rating 3, typ Aqua-Pur Basic från Kerakoll Spa, som appliceras med roller i ett skikt à $\approx 80 - 100 \text{ ml/m}^2$ per strykning.

Tekniska data enligt Kerakolls kvalitetsstandard

Utseende:

- Del A Genomskinlig vit vätska

- Del B Genomskinlig vätska

Förpackning Komp A dunk 5 l / Komp B flaska 0,5 l

Förvaring ≈ 12 månader från produktionsdatum i oöppnad originalförpackning

Obs! förvaras frostfritt. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller andra värmekällor

Blandningsförhållande del A : del B = 10 : 1

Temperaturgränsvärden för användning från +5 °C till +30 °C

Användningstid för blandningen ≈ 2 h efter blandningen

Sandtorr ≈ 30 min.

Väntetid före överapplicering ≈ 10 – 12 h

Åtgång ≈ 80 – 100 ml/m² per strykning

Värdena angivna vid en temperatur på +23 °C, 50% R.F. och utan ventilation. De kan variera beroende på de specifika förhållandena på byggarbetsplatsen: temperaturen, ventilationen och hur sugande underlaget är.

Prestanda**Inomhusluftens kvalitet (IAQ) VOC - Utsläpp av flyktiga organiska ämnen**


Överensstämmelse

EC 1 GEV-Emicode

Cert. GEV 3327/11.01.02

Obs!

- Produkt för professionellt bruk
- följ eventuella nationella normer och bestämmelser
- kontrollera kompatibilitet (färgning, innehåll av oljor, hartser eller andra ämnen) med okända träarter
- eliminera alla rester av föregående behandlingar, för att få en jämn yta
- kontrollera alltid rumstemperaturen och träets fukthalt
- skyddas från direkt solljus och luftdrag under de första 3 timmarna
- använd inte andra produktsatser i samma lokal eller närliggande lokaler
- begär vid behov att få ta del av säkerhetsdatabladet
- om du behöver mer information, kontakta Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 51 - globalservice@kerakoll.com



Uppgifterna för klassificeringar hänvisar till GreenBuilding Rating Manual 2013. Denna information uppdaterades i juni 2023 (ref. GBR Data Report - 06.23). Vi vill påpeka att dessa uppgifter senare kan bli föremål för tillägg och/eller ändringar av KERAKOLL Spa; för eventuella uppdateringar se webbplatsen www.kerakoll.com. KERAKOLL Spa är därför endast ansvarigt för giltigheten, aktualiteten och uppdateringen av den egna informationen om den hämtats direkt på Kerakolls webbplats. Produktbladet har sammanställts utifrån den kunskap som vi besitter med avseende på teknik och tillämpningar. Eftersom vi emellertid inte direkt kan påverka förhållandena på byggarbetsplatsen eller utförandet av arbetena skall denna information betraktas som allmänna upplysningar som inte på något sätt är bindande för vårt företag. Därför rekommenderar vi att först utföra ett test för att kontrollera om produkten lämpar sig för den avsedda användningen.