

Aqua-Pur Flex

Eko-kompatibilni vodeni gel za kitanje parketa.

Aqua-Pur Flex uz dodatak drvenog praha čini tiksotropičnu brzovezujuću smjesu produžene obrade i izuzetno brzog stvrdnjavanja koja jamči jednostavno kitanje i optimalnu pripremu drva prije nanošenja premaza.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 4

1. Brzo sušenje
2. Visoka svojstva punjenja za fugiranje bez spuštanja
3. Regulira i smanjuje upojnost drva

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Područja primjene

→ Upute za uporabu:

Fugiranje i priprema drvenog poda. Za izravno koristiti kod:

- drveni tradicionalni podovi
- drveni brušeni podovi
- drveni podovi za obnavljanje

Specifičan za naknadno polaganje sa slijedećim proizvodima:

- Aqua-Pur Basic
- Aqua-Pur Basic Rapid
- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HPX

Ne koristiti na otvorenome, na drvenim podovima podložnima produljenom ili konstantnom kontaktu s vodom.

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

Brusiti parket sa abrazivnim sredstvima linije Duraflex Zir, Duradisc XP Zir i Duradisc 2 Sic grubosti po uzlaznom poredku (npr. 36 – 60 – 100), kako bi dobili glatku površinu, čistu i bez prisutnosti ulja, masti, voska, silikona i ostataka starog laka. Prije primijene Aqua-Pur Flex usisati sve ostatke prašine. Vlažnost drva mora biti između 9% i 11%.

→ Priprema

Proizvod spreman za upotrebu. Umijesiti Aqua-Pur Flex sa drvenim brašnom koje smo dobili brušenjem sa abrazivima linije Duraflex ili Duradisc grubosti 80-100 u omjeru ≈ od 1 : 1 do 2 : 1 dok ne dobijemo homogenu smjesu. Smjesa mora biti više tiksotropična za fugiranje većih nepravilnosti i pukotina, manje tiksotropična za pukotine manjih dimenzija ili za obradu prethodno brušenih podova ili podova koji se obnavljaju – u tom se slučaju može upotrijebiti drveni prah od brušenja diskom od abrazivne mrežice grubosti 120 u omjeru ≈ 2 : 1.

→ Primjena

Ujednačeno primijeniti Aqua-Pur Flex na cijelu površinu koristeći fleksibilne lopatice od inoxa ili plastike, ravajući do nule. Nakon što se osuši, nakon ≈ 30 minuta fugirani pod ujednačeno izbrusiti cijelom površinom proizvodom Durasoft System (Duragrip 120) ili diskom od abrazivne mrežice Carboplus Sic 120 kako bi se uklonio višak sredstva Aqua-Pur Flex. Usisati pažljivo svu prašinu od brušenja i odstraniti eventualne ostatke antistatičkom tkaninom Pulex.

→ Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka Aqua-Pur Flex vrši se vodom ili Roller Clean prije stvrđavanja proizvoda. Jednom stvrđnuti Aqua-Pur Flex može se odstraniti samo mehanički ili ostaviti ga da se moći u vodi.

Ostale odredbe

→ Prije upotrebe ostaviti proizvod da se aklimatizira temperaturi prostora.

→ Koristiti čiste posude i alat.

→ U slučaju većih nepravilnosti i velikih pukotina može se primijeniti i drugi sloj Aqua-Pur Flex koji se primijenjuje nakon stvrđavanja prethodnog sloja.

Stavka troškovnika

Fugiranje drvenog poda, izvodi se jednokomponentnim vlaknastim eko-kompatibilnim brzovezujućim vodenim gelom, GreenBuilding Rating 4, poput Aqua-Pur Flex tvrtke Kerakoll Spa, zamiješanim s prikladnim drvenim prahom i nanesenim lopaticom u jednom ili dva sloja od ≈ 30-40 ml/m² po sloju.


Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	poluprozirna bijela tekućina
Pakiranje	kanistar 2 l
Čuvanje	≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju
Napomene	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Granične temperature uporabe	od +5 °C do +30 °C
Vrijeme čekanja za brušenje	≈ 30 min
Potrošnja	≈ 30-40 ml/m ² po sloju

Sniimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upijanje podloge.

Napomene

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- provjeriti kompatibilnost (boju, sadržaj ulja, smole i ostalih tvari) s nepoznatim drvom
- uvijek provjeriti temperaturu prostora i vlažnost drva
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u Lipanj 2023 (ref. GBR Data Report – 06.23); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.