

# Aqua-Pur Basic

Certificiran vodeni lak, za obradu parketa, idealan za GreenBuilding. Dvokomponentan, sa smanjenim sadržajem otapala i s izuzetno niskim ispuštanjima organskih hlapljivih tvari.

Aqua-Pur Basic razvija specifičnu gustoću i obradu koje jamče pripremu suhog drva prije dovršenja vodenim premazima i pri visokim ambijentalnim temperaturama.



## GREENBUILDING RATING®

### Aqua-Pur Basic

- Kategorija: Organske Tekućine
- Polaganje parketa i otpornih obloga



SISTEM MJERUĆA ATESTIRAN OD USTANOVE ZA CERTIFIKACIJU SGS

## PREDNOSTI PROIZVODA

- Brzo sušenje i lagano brušenje
- Prirodni tonalitet drva
- Sukladno Normi 2004/42/CE



## PODRUČJA PRIMJENE

### Područja primjene

Priprema drvenog poda. Za izravno koristiti kod:

- drveni tradicionalni podovi
- drveni brušeni podovi
- drveni podovi za obnavljanje
- podovi od bambusa

Specifičan za naknadno polaganje sa slijedećim proizvodima:

- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HP
- Aqua-Pur HPX

### Ne koristiti

Vanjski; drveni podovi podložni produljenom i konstantnom kontaktu sa vodom.

## UPUTE ZA UPORABU

### Priprema podloga

Brušenje parketa kako bi se dobila glatka površina, čista i bez prisutnosti ulja, masti, voska, silikona i starih lakova. Primjeniti Aqua-Pur Flex (prema uputama naznačenih na povezanoj tehničkoj listi) za fugiranje pukotina i nepravilnosti i/ili ujednačavanje površine i homogenizaciju upijanja. Nakon ≈ 1-2 sati izbrusiti sa Durasoft System (Duragrip 120) ili sa diskom abrazivne mreže Carboplus SIC 220. Pažljivo usisati svu prašinu od brušenja i odstraniti eventualne ostatke sa antistatičkom tkaninom Pulex i nanijeti drugi sloj Aqua-Pur Basic. Vlažnost drva mora biti između 9% i 11%.

### Priprema

Proizvod spremam za upotrebu. Potresti komponentu A prije upotrebe, umetnuti filtrirajući podčep i izliti u za to predviđenu odgovarajuću kadicu. Odstraniti filtrirajući podčep prije nego ponovo zatvorimo kanistar. Dodati ravnomjerno učvršćivač prilikom miješanja u omjeru Komponenta A : Komponenta B = 10 : 1 i dobro miješati do potpune homogenizacije. Razrijediti od 5-10% čistom vodom i ponovo izmiješati. U slučajevima kad se primjenjuje pri visokim temperaturama, na velikim površinama, suhom i problematičnom drvu, razrijediti na 5 - 10% proizvodom Aqua-Pur Retard. Ostaviti da stoji 10 minuta prije nego što nastavimo sa primjenom.

## UPUTE ZA UPORABU

### Primjena

Primjeniti Aqua-Pur Basic sa Roller Plus poštujući potrošnju od  $\approx 80-100 \text{ ml/m}^2$ .

**Ciklus dovršenja u dva sloja – klasičan efekt:** nanijeti Aqua-Pur Basic; nakon  $\approx 6-8$  sati izbrisuti proizvodom Durasoft System (Duragrip 220) ili diskom abrazivne mreže Carboplus Sic 220; pažljivo usisati svu prašinu od brušenja, odstraniti eventualne ostatke antistatičkom tkaninom Pulex i nanijeti završni sloj s jednim od proizvoda za naknadno polaganje.

**Ciklus dovršenja u tri sloja – svileni efekt:** nanijeti Aqua-Pur Basic, čim se ustanovi da je pod prohodam i svakako ne više od 3 sata nanijeti prvi sloj završne obrade s jednim od proizvoda za naknadno polaganje. Nakon  $\approx 10-20$  sati izbrisuti proizvodom Durasoft System (Duragrip 220) ili diskom abrazivne mreže Carboplus Sic 220; pažljivo usisati svu prašinu od brušenja, odstraniti eventualne ostatke antistatičkom tkaninom Pulex i nanijeti drugi sloj završne boje.

### Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka Aqua-Pur Basic vrši se vodom prije stvrdnjavanja proizvoda.

## OSTALE ODREDBE

Prije upotrebe ostaviti proizvod da se aklimatizira temperaturi prostora.

Koristiti čiste posude i alat.

Svaki otvoreni kanistar mora biti iskorišten u što skorijem roku.

Za homogenu završnu obradu nanositi ujednačene slojeve i poštivati savjetovane količine.

Uvijek nanijeti Aqua-Pur Flex prije nanošenja Aqua-Pur Basic.

## STAVKA TROŠKOVNIKA

*Priprema prije završne obrade visoke zaštite i visoke otpornosti na habanje i abraziju drvenog poda, realizirat će se dvokomponentnim temeljnim vodenim lakom, sukladno Odredbi 2004/42/CE, GreenBuilding Rating® 3, poput Aqua-Pur Basic tvrtke Kerakoll Spa, primjenjenog valjkom u jednom sloju od  $\approx 80-100 \text{ ml/m}^2$ .*

## TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled:

- Komponenta A poluprozirna bijela tekućina

- Komponenta B prozirna tekućina

Pakiranje komponenta A kanistar 5 l / komponenta B boca 0,5 l

Čuvanje  $\approx 12$  mjeseci u originalnom pakiranju

Opaske zaštiti od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline

Omjer katalize komponenta A : komponenta B = 10 : 1

Granične temperature uporabe od +5 °C do +30 °C

Vrijeme korištenja mješavine  $\approx 2$  h od promješanja

Bez prašine  $\approx 30$  min

Vrijeme čekanja za ponovno nanošenje  $\approx 10 - 12$  h

Potrošnja  $\approx 80-100 \text{ ml/m}^2$  po sloju

*Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upijanje podlage.*

## PERFORMANSE

### KVALITETA ZRKA U ZATVORENIM PROSTORIMA (IAQ) VOC - ISPUŠTANJA ORGANSKIH HLAPLJIVIH TVARI

Sukladnost

EC 1 GEV-Emicode

Cert. GEV 3327/11.01.03

## OPASKE

### - Proizvod za profesionalnu upotrebu

- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- provjeriti kompatibilnost (boju, sadržaj ulja, smole i ostalih tvari) s nepoznatim drvom
- u potpunosti odstraniti sve ostatke prethodnih tretiranja kako bi dobili ujednačenu završnu obradu
- uvijek provjeriti temperaturu prostora i vlažnost drva
- zaštiti od direktnog sunca i strujanja zraka u prva 3 sata
- na koristiti proizvode iz različitih proizvodnih procesa u istom prostoru ili u obližnjim prostorima
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2012. Ove informacije su ažurirane u prosincu 2019 (ref. GBR Data Report - 01.20); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za vrijalost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravnog intervencije na gradilištu i na izvođenju radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda previdenoj primjeni.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)