

Biocalce Rinzafo

Malta naturale certificata, eco-compatibile, di pura calce naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1, per il rinzafo altamente traspirante di murature.

Biocalce Rinzafo è specifico per rinzafo di livellamento e di aggrappaggio prima dell'intonacatura. Altamente traspirante e resistente ai sali, ideale per la preparazione anche delle murature che presentano umidità di risalita.



Rating 4

1. Naturale, poroso e altamente traspirante lascia il muro libero di respirare
2. Elevata capacità di aggrappaggio su tutti i tipi di muratura
3. Uniforma la planarità e l'assorbimento del muro

- ✓ Pollution Reduced
- ✓ Bacteriostatic
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- × Recycled Regional Mineral ≥ 30%

Elementi naturali

| | |
|---|--|
|  | Pura Calce Naturale NHL 3.5 Certificata |
|  | Pozzolana Naturale Micronizzata Certificata |
|  | Sabbia Silicea Lavata di Cava Fluviale (0,1-0,5 mm) |

| | |
|---|--|
|  | Sabbia Silicea Lavata di Cava Fluviale (0,1-1 mm) |
|  | Calcare Dolomitico Granulato Grosso (0,5-3 mm) |
|  | Geolegante Minerale |

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso

Rinzafo traspirante di murature portanti e di tamponamento in laterizio, mattone, tufo, pietra e miste interne ed esterne prima dell'applicazione degli intonaci Biocalce.

Biocalce Rinzafo è particolarmente adatto per rinzafo di livellamento e di aggrappo nell'Edilizia del Benessere dove l'origine rigorosamente naturale dei suoi ingredienti garantisce il rispetto dei parametri fondamentali di porosità, igroscopicità e traspirabilità richiesti.

Biocalce Rinzafo è idoneo per promuovere

l'adesione degli intonaci traspiranti Biocalce a sottofondi in pietra, ciotoli di fiume, fondi degradati nel Restauro Storico, dove la scelta di ingredienti della tradizione come calce naturale, pozzolana naturale, pietra, marmo e granito sapientemente dosati garantisce interventi conservativi nel rispetto delle strutture esistenti e dei materiali originari.

Non utilizzare su supporti sporchi, decoesi, polverulenti, vecchie pitture o rasature. Asportare dalle superfici le incrostazioni saline interstiziali.

Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti

Il fondo deve essere pulito e consistente, privo di parti friabili, di polvere e muffe. Eseguire la pulizia delle superfici con idrosabbatura o sabbatura e successivo idrolavaggio a pressione per rimuovere completamente residui di precedenti lavorazioni (scialbi, vecchie rasature, concrezioni saline, ecc.) che possano pregiudicare l'adesione. Asportare la malta d'allettamento inconsistente tra i conci murari. Biocalce Rinzafo può anche essere utilizzato con la tecnica del rincoccio e/o del cuci-scuci per ricostruire le parti mancanti della muratura in modo da renderla planare. Bagnare sempre i supporti prima dell'applicazione del rinzafo.

→ Preparazione

Applicazione manuale: Biocalce Rinzafo si prepara impastando 1 sacco da 25 kg con circa 4,8 litri d'acqua pulita.

L'impasto si ottiene versando l'acqua nel recipiente e aggiungendo la polvere in modo graduale. La miscelazione può avvenire in betoniera, in secchio (a mano o con agitatore meccanico a basso numero di giri) o con impastatrice in continuo fino ad ottenere una

malta omogenea e priva di grumi. Usare tutto il prodotto preparato senza recuperarlo nella successiva miscelata. Tenere il materiale immagazzinato in luoghi protetti dal caldo estivo o dal freddo invernale. Impiegare acqua corrente non soggetta all'influenza delle temperature esterne.

La qualità della malta, garantita dalla sua origine rigorosamente naturale, sarà compromessa dall'aggiunta di qualsiasi dose di cemento.

Applicazione meccanizzata: Biocalce Rinzafo, grazie alla sua particolare finezza e plasticità tipica delle migliori calce idrauliche naturali, è ideale per applicazioni con intonacatrice.

L'eccellente coesione della pasta allo stato fresco ne ha permesso la certificazione WTA con l'estensione all'applicazione meccanizzata.

Le prove di validazione di Biocalce Zoccolatura alle specifiche WTA sono state eseguite con intonacatrice attrezzata con i seguenti accessori: Miscelatore, Statore 30, Rotore 30+, Turbostatore, Turborotore, flangia di miscelazione rotoquirl, tubo portamateriale 25x37 mm, lunghezza metri 10/20 e lancia spruzzatrice.

Indicazioni d'uso

→ Applicazione

Biocalce Rinzafo si applica facilmente a cazzuola o a spruzzo come una malta da rinzafo tradizionale. Applicare il rinzafo a parziale copertura delle superfici delle murature in laterizio (mattone pieno, forato o tavella) e totale copertura su muro in tufo, misto o inassorbente. Biocalce Rinzafo va posto in opera a spruzzo vivo, rispettando la regola d'arte, in unica passata su supporto pulito e preventivamente inumidito. Verificare sempre l'avvenuta adesione del rinzafo prima di procedere all'intonacatura. Questo sistema tradizionale di applicazione evita la formazione di microfessure nei successivi intonaci. I riporti d'intonaco devono avvenire a rinzafo indurito. Curare la maturazione del prodotto indurito inumidendolo nelle prime 24 ore.

→ Pulizia

Biocalce Rinzafo è un prodotto naturale, la pulizia degli attrezzi da residui di Biocalce Rinzafo si effettua con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

Altre indicazioni

- Prevedere, in esterno, un distacco da pavimenti, camminatoi o superfici orizzontali in genere onde evitare fenomeni di adescamento capillare.
- Utilizzare Biocalce Rinzafo in consistenza morbida ma rispettando il quantitativo d'acqua

- indicato, evitando gli eccessi che potrebbero diminuire considerevolmente i valori di adesione.
- Attendere sempre l'avvenuto indurimento di Biocalce Rinzafo prima di eseguire i successivi intonaci.

Certificazioni e marcature



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Voce di capitolato

Nell'Edilizia del Benessere per la preparazione dei muri interni ed esterni si realizzerà un rinzafo di malta a grana grossa, costituita esclusivamente da materie prime naturali quali legante di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante Minerale, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 2,5 mm, GreenBuilding Rating 4 tipo Biocalce Rinzafo.

Le caratteristiche richieste, ottenute esclusivamente con l'impiego di materie prime di origine rigorosamente naturale, garantiranno una totale resistenza ai sali (Tabella 1-ASTM C 1012-95a ≤ 0,034%).

La malta da rinzafo dovrà soddisfare anche i requisiti della norma EN 998/1 - GP / CS III / W1, adesione 0,7 N/mm², reazione al fuoco classe A1.

Il rinzafo avrà uno spessore idoneo per regolarizzare la planarità e gli assorbimenti dei sottofondi e una finitura a rustico in unico strato strollato, potrà venire eseguito a mano o con intonacatrice.

Resa Biocalce Rinzafo: ≈ 15 kg/m² per cm di spessore.

| Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll | | |
|---|--|------------|
| Tipo di malta | malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) | EN 998-1 |
| Natura chimica del legante | pura Calce Idraulica Naturale NHL 3.5 | EN 459-1 |
| Intervallo granulometrico | 0 – 2,5 mm | EN 1015-1 |
| Massa volumica apparente della polvere | ≈ 1,34 kg/dm ³ | UEAtc |
| Conservazione | ≈ 12 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra; teme l'umidità | |
| Confezione | sacchi 25 kg | |
| Acqua d'impasto | ≈ 4,8 l / 1 sacco 25 kg | |
| Consistenza malta fresca | ≈ 197 mm | EN 1015-3 |
| Massa volumica apparente della malta fresca | ≈ 1,85 kg/dm ³ | EN 1015-6 |
| Massa volumica apparente della malta indurita essiccata | ≈ 1,66 kg/dm ³ | EN 1015-10 |
| pH impasto | ≥ 12 | |
| Temperature limite di applicazione | da +5 °C a +35 °C | |
| Spessore minimo realizzabile | ≈ 5 mm | |
| Resa | ≈ 15 kg/m ² per cm di spessore | |
| <small>Rilevazione dati a +20 ± 2 °C di temperatura, 65 ± 5% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.</small> | | |

| Performance | | | |
|--|---|-------------------------|------------|
| Qualità dell'aria interna (IAQ) VOC - Emissioni sostanze organiche volatili | | | |
| Conformità | EC 1 plus GEV-Emicode | Cert. GEV 2747/11.01.02 | |
| Qualità dell'aria interna (IAQ) ACTIVE - Diluizione inquinanti indoor * | | | |
| | Flusso | Diluizione | |
| Toluene | 137 µg m ² /h | test non superato | metodo JRC |
| Pinene | 150 µg m ² /h | +5% | metodo JRC |
| Formaldeide | 3281 µg m ² /h | +5% | metodo JRC |
| Biossido di Carbonio (CO ₂) | 77 mg m ² /h | +10% | metodo JRC |
| Umidità (Aria Umida) | 23 mg m ² /h | +6% | metodo JRC |
| Qualità dell'aria interna (IAQ) BIOACTIVE - Azione batteriostatica ** | | | |
| <i>Enterococcus faecalis</i> | Classe B+ proliferazione assente | metodo CSTB | |
| Qualità dell'aria interna (IAQ) BIOACTIVE - Azione fungistatica ** | | | |
| <i>Penicillium brevicompactum</i> | Classe F+ proliferazione assente | metodo CSTB | |
| <i>Cladosporium sphaerospermum</i> | Classe F+ proliferazione assente | metodo CSTB | |
| <i>Aspergillus niger</i> | Classe F+ proliferazione assente | metodo CSTB | |
| HIGH-TECH | | | |
| Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (µ) | ≤ 20 | EN 1015-19 | |
| Assorbimento d'acqua per capillarità | Categoria W1 | EN 998-1 | |
| Profondità d'infiltrazione dell'acqua | 1 h ≥ 5 mm | EN 1015-18 | |
| Profondità d'infiltrazione dell'acqua | 24 h ≥ 20 mm | EN 1015-18 | |
| Reazione al fuoco | classe A1 | EN 13501-1 | |
| Resistenza a compressione a 28 gg | categoria CS III | EN 998-1 | |
| Aderenza al supporto (laterizio) | ≥ 0,7 N/mm ² - FP: B | EN 1015-12 | |
| Resistenza ai solfati (Tabella 1 ≤ 0,034%) | superata | ASTM C 1012-95a | |
| Conducibilità termica (λ ₁₀ , dry) | 0,83 W/(m K) (valore tabulato) | EN 1745 | |
| Calore specifico (Cp) | 1,62 (106 J/m ³ K) misurato con analizzatore di scambio di calore | | |
| Durabilità (al gelo-disgelo) | valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta | | EN 998-1 |
| Indice di radioattività | I = 0,145 | UNI 10797/1999 | |

Rilevazione dati a +20 ± 2 °C di temperatura, 65 ± 5% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

*Test eseguiti secondo metodo JRC – Joint Research Centre – Commissione Europea, Ispra (VA) – per la misura dell'abbattimento delle sostanze inquinanti negli ambienti indoor (Progetto Indoortron). Flusso e velocità rapportati all'intonaco cementizio standard (1,5 cm).

**Test eseguiti secondo metodo CSTB, Contaminazione batterica e fungina

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- proteggere le superfici dal sole battente e dal vento
- curare la stagionatura inumidendo il prodotto indurito nelle prime 24 ore

- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a luglio 2023 (ref. GBR Data Report – 07.23); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.