

# Biocalce® Pietra

Certificirana prirodna žbuka, eko-kompatibilna, od prirodnog čistog vapna NHL 3.5 sukladnog normi EN 459-1, za učvršćivanja vrlo prozračnih zidova, idealna za GreenBuilding i u Obnovi Povijesnih Znamenitosti. Sadrži samo sirovine strogo prirodnog podrijetla i recikliranih materijala. Smanjeno ispuštanje CO<sub>2</sub> i vrlo niska ispuštanja organskih hlapljivih tvari. Prirodna ventilacija koja je aktivna u razrjeđivanju unutarnjih zagađivača prostora, prirodno bakteriostatska i fungistska. Može se reciklirati kao inertna masa na kraju korištenja.

Biocalce® Pietra je mort razreda M5 prikladan za podizanje fasada zidova i za ukljinjavanje zidanih pročelja od cigle ili prirodnog kamena. Unutra, vani.



## GREENBUILDING RATING®

### Biocalce® Pietra

- Kategorija: Anorganski prirodni minerali
- Razred: Prirodno Prozračni Mortovi za Gradnju i Učvršćivanje
- Rating: Bio 5

|  | Pollution Reduced<br>IAQ ACTIVE<br>Indoor Air Quality | Bacteriostatic<br>IAQ BIOACTIVE<br>Indoor Air Quality | Low Emission<br>IAQ VOC<br>Indoor Air Quality | CO <sub>2</sub><br>≤ 250 g/kg          | Recycled<br>Regional Mineral >20%    |
|--|---|---|---|--|--------------------------------------|
|  | Visoka učinkovitost<br>(4/5)                          | Nikav razvoj<br>bakterije i gljivice                  | Izuzetno niska<br>ispuštanja VOC-a            | Ispuštanje CO <sub>2</sub> /kg<br>77 g | Sadržaj recikliranih<br>minerala 67% |

## PRIRODNI ELEMENTI

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Prirodno Čisto Vapno NHL 3.5,<br>Certificirano                     |  | Dolomitski Vapencac<br>Fine granulometrije<br>(0,4-1,4 mm)  |
|  | Certificirani Prirodni Ekstrafini Pucolan                          |  | Fini od Čistog Bijelog Mramora iz<br>Carrare (0-0,2-0,5 mm) |
|  | Oprani Silikatni Fini Pjesak iz<br>Riječnog Korita<br>(0,1-0,5 mm) |  |   |

## PREDNOSTI PROIZVODA

- Prirodan, porozan i vrlo prozračan, omogućuje zidu da slobodno "diše"
- Idealan za ukljinjavanje starih zidova od kamena i cigli
- Plastična i mekana smjesa za brzo i jednostavno nanošenje
- Moguće je miješanje s autohtonim inertnim masama od 1 do 4 mm kako bi se proizvela tipična izvorna žbuka



## PODRUČJA PRIMJENE

### Područja primjene

Prozračno ukljinjavanje ili izrada posteljica nosivih i tamponskih zidova od opeke, cigle, sedre, kamena i kombinacije materijala na vanjskim i unutarnjim površinama. Biocalce® Pietra je naročito prikladan za podizanje fasada zidova i za ukljinjavanje pročelja zidova od cigle ili prirodnog kamena u Zdravom graditeljstvu (Edilizia del Benessere®) gdje rigorozno prirodno podrijetlo njegovih sastojaka osigurava zahtijevane temeljne parametre prozrosti, hidrokskopičnosti i prozračnosti. Biocalce® Pietra je prikladan za fugiranje i vidljivu obnovu u Obnovi povijesnih znamenitosti, gdje odabir pažljivo odmjerjenih tradicionalnih sastojaka poput prirodnog vapna, prirodnog pucolana, kamena, mramora i granita jamči intervencije zaštite u skladu sa postojećim strukturama i izvornim materijalima.

### Ne koristiti

Na prljave podlove, nepovezane, prašnjave. Na podloge s visokom prisutnosti međuprostorne solnosti.

## UPUTE ZA UPORABU

### Priprema podloga

Podloga mora biti čista i čvrsta, bez komadića koji se odvajaju, bez prašine i gljivica. Stare zidove potrebno je pažljivo očistiti od ostataka prethodnih radova (sivila, stari izravnavanja itd.) ili površinske međuprostorne solnosti koji bi mogli otežati prijanjanje. Ukloniti slabo postojanu posteljicu morta između klesanih kamena zidova. Prijе početka fugiranja uvijek namočiti podlove.

## UPUTE ZA UPORABU

### Priprema

Biocalce® Pietra priprema se miješajući jednu vreću od 25 kg s otrilike 4,5 litara čiste vode u miješalici ili kanti. Smjesa se dobiva ulijevajući vodu u posudu i postepeno dodavajući prah. Može se miješati u betonari, u kanti (ručno ili miješalicom niskih okretaja) ili u kontinuiranoj mješalici dok ne dobijemo homogenu masu bez grudica. Iskoristiti sav pripremljeni proizvod bez koristenja kod slijedećeg miješanja. Držati materijal skladišten u prostorima zaštićen od ljetne vrućine i zimske hladnoće. Koristiti tekuću vodu koja nije podložna vanjskoj temperaturi.

Kvaliteta morta, zajamčena njegovim rigorozno prirodnim porjeklom, biti će ugrožena dodavajući bilo koju količinu cementa.

### Primjena

**Ukljinjavanje fasada zidova:** pri ukljinjavanju fasada zidova nanijeti prvi sloj proizvoda Biocalce® Pietra u fuge, prikladno pripremljene i navlažene, zidarskom žlicom, američkom lopaticom ili strojno, uz energično pritiskanje kako bi se omogućilo prianjanje. Potrebno je odmah odstraniti višak morta, a ciglu odmah očistiti. Fuge u ravnini sa zidom mogu se obraditi spužvom.

**Izrada fasada zidova:** pri izradi fasada zidova položiti mort žlicom i izraditi ležiste, položiti konstrukcijski element laganim rotirajućim pokretima do postizanja točnog poravnanja i pozicioniranja na visini, ukloniti višak morta s prednje strane zida režući i zaglađujući zidarskom žlicom.

### Čišćenje

Biocalce® Pietra je prirodni proizvod, čišćenje alata vrši se vodom prije stvrđnjavanja proizvoda.

## OSTALE ODREDBE

Za dobivanje morta koji odražava specifičnost mjesta, bez mijenjanja njegovih tehničkih karakteristika, dodati smjesi Biocalce® Pietra autohtonu inertnu masu granulacije od 1 do 4 mm do najviše 20% u odnosu na težinu.

Biocalce® Pietra je nepigmentiran proizvod od prirodnog hidrauličnog vlakna, zato mogu postojati varijacije u tonalitetu boje od različitih proizvodnih procesa.

Osim toga, budući da je riječ o mineralnom proizvodu, boja stvrdnutog i osušenog morta ovisi o upijanju podloga i atmosferskim utjecajima tijekom nanošenja.

## STAVKA TROŠKOVNIKA

U Zdravom graditeljstvu (Edilizia del Benessere®) i Obnovi povjesnih znamenitosti izvest će se ukljinjavanja ili posteljice unutarnjih i vanjskih zidova od opeke, cigle, sedre, prirodnog kamena kompaktnim mortom visoke hidrokskopičnosti i prozračnosti od čistog prirodnog hidrauličnog vapna NHL 3,5, prirodnog pucolana i inertnog materijala od silikatnog pjeska i dolomitnog vapnenca granulometrijske krivulje 0 – 1,4 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 (poput Biocalce® Pietra).

Tražene značajke, dobivene isključivo korištenjem sirovina prirodnog podrijetla, jamčiće niski sadržaj klorida ( $\geq 0,002\%$  Cl).

Priredni mort mora zadovoljiti i zahtjeve norme EN 998/2 – G / M 5, otpornost na početni rez  $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ , prianjanje na podlogu  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ , kapilarno upijanje vode  $\approx 0,4 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min} 0,5)$ , reakcija na vatu razreda A1.

Uključujući vezove za produženje, bridove i isturenosti, nivelliranje ležista, rezanje za izradu proreza u trupovima prostora i sve ostale ulaze i izlaze te udubljenja za postavljanje okvira prozora i vrata svih dimenzija, uključujući servisne skele (pristupne platforme ili kozlići) za radove do 3,50 m visine i sve drugo što je potrebno da se posao obavi sukladno savremenim pravilima struke. Nanošenje se može vršiti ručno ili strojno.

Potrošnja Biocalce® Pietra:  $\approx 1,7 \text{ kg}/\text{dm}^3$ .

## TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

|                                      |  |            |  |
|--------------------------------------|--|------------|--|
| Vrsta morta                          | mort za zidanje zajamčenih performansi za opće namjene (G) za vanjsku primjenu elemenata |            |  |
| podložnim konstrukcijskim zahtjevima | EN 998-2   |            |  |
| Kemijska priroda veziva              | čisto Prirodno Hidraulično Vapno NHL 3.5   | EN 459-1   |  |
| Granulometrijski interval            | 0 – 1,4 mm   | EN 1015-1  |  |
| Prividna gustoća praha               | $\approx 1,57 \text{ kg}/\text{dm}^3$  | UEAtc      |  |
| Čuvanje                              | $\approx 12$ mjeseci u originalnom pakirajući i na suhom prostoru                        |            |  |
| Pakiranje                            | Vreće od 25 kg   |            |  |
| Voda za smjesu                       | $\approx 4,5 \text{ l}/\text{vreća od 25 kg}$  |            |  |
| Konzistencija svježeg morta          | $\approx 165 \text{ mm}$   | EN 1015-3  |  |
| Gustoća svježeg morta                | $\approx 1,97 \text{ kg}/\text{dm}^3$  | EN 1015-6  |  |
| Gustoća osušenog i stvrdnutog morta  | $\approx 1,8 \text{ kg}/\text{dm}^3$   | EN 1015-10 |  |
| pH smjese                            | $\geq 12$  |            |  |
| Granične temperature uporabe         | od $+5^\circ\text{C}$ do $+35^\circ\text{C}$   |            |  |
| Potrošnja                            | $\approx 1,7 \text{ kg}/\text{dm}^3$   |            |  |

Snimanje podataka pri temperaturi  $+20 \pm 2^\circ\text{C}$ ,  $65 \pm 5\%$  relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

## PERFORMANSE

### KVALITETA ZRAKA U ZATVORENIM PROSTORIMA (IAQ) VOC - ISPUŠTANJA ORGANSKIH HLAPLJIVIH TVARI

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| Sukladnost  | EC 1-R plus GEV-Emicode  | Cert. GEV 2748/11.01.02      |
| <b>KVALITETA ZRAKA U ZATVORENOM PROSTORU (IAQ) ACTIVE - RAZRJEĐIVANJE UNUTARNJIH ZAGAĐIVAČA *</b> |  |                              |
| toluen  | 152 µg m <sup>-3</sup> /h  | +59% metoda JRC-a            |
| Pinen   | 213 µg m <sup>-3</sup> /h  | +31% metoda JRC-a            |
| Formaldehid   | 5012 µg m <sup>-3</sup> /h   | test nije uspio metoda JRC-a |
| Ugljični dioksid (CO <sub>2</sub> )   | 30 mg m <sup>-3</sup> /h   | +38% metoda JRC-a            |
| Vlažnost (vlažni zrak)  | 16 mg m <sup>-3</sup> /h   | +14% metoda JRC-a            |
| <b>KVALITETA ZRAKA U ZATVORENOMO PROSTORU (IAQ) BIOACTIVE - BAKTERIOSTATSKO DJELOVANJE **</b>     |  |                              |
| Enterococcus faecalis   | Razred B+ nema širenja   | metoda CSTB                  |
| <b>KVALITETA ZRAKA U ZATVORENOMO PROSTORU (IAQ) BIOACTIVE - FUNGISTATSKO DJELOVANJE **</b>        |  |                              |
| Penicillium brevicompactum  | Razred F+ nema širenja   | metoda CSTB                  |
| Cladosporium sphaerospermum   | Razred F+ nema širenja   | metoda CSTB                  |
| Aspergillus niger   | Razred F+ nema širenja   | metoda CSTB                  |
| <b>HIGH-TECH</b>  |  |                              |
| Otpornost na kompresiju   | kategorija M 5   | EN 998-2                     |
| Koeficijent otpornosti na prodiranje vodene pare ( $\mu$ )  | $\geq 15 \leq 35$ (tabularna vrijednost)   | EN 1015-19                   |
| Kapilarno upijanje vode   | $\approx 0,4 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0.5})$                       | EN 1015-18                   |
| Reakcija na vatru   | razred A1  | EN 13501-1                   |
| Otpornost na početni rez  | $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$  | EN 1052-3                    |
| Adhezija na podlogu (opeku)   | $\geq 0,55 \text{ N/mm}^2 - FP: B$   | EN 1015-12                   |
| Sadržaj klorida   | $\leq 0,002\% Cl$  | EN 1015-17                   |
| Toplinska provodljivost ( $\lambda_{10}$ , dry)   | 0,75 W/mK (tabularna vrijednost)   | EN 1745                      |
| Specifična toplina (CP)   | 1,7 ( $10^3 \text{ J/m}^3 \text{ K}$ )   |                              |
| imjereno sa analizatorom za imjenu topline  |  |                              |
| Trajinost (na zamrzavanje - odmrzavanje)  | procjena temeljena na odredbama važećih na mjestu gdje je predviđena namjena morta | EN 998-1                     |
| Indeks radioaktivnosti  | I = 0,145  | UNI 10797/1999               |

Snimanje podataka pri temperaturi  $+20 \pm 2^\circ\text{C}$ ,  $65 \pm 5\%$  relativne vlagе, bez projektirovanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

\* Testiranja izvršena metodom JRC – Joint Research Centre – Europe Commission, Ispra (VA) – za mjerjenje onečišćujućih tvari u unutarnjem prostorima (Projekt Indoortron). Protok i brzina u odnosu na standardni obični gradevinski mort (1,5 cm).

\*\* Ispitivanja izvršena metodom CSTB, zagadenje bakterijama i glijicama

## OPASKE

### - Proizvod za profesionalnu upotrebu

- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- zaštитiti površinu od direktnog sunca i vjetra
- voditi brigu o sazrijevanju vlažeći stvrdnuti proizvod u prvih 24 sata
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Podaci koji se odnose na klasifikaciju Eco i Bio odnose se na GreenBuilding Rating® Prijurnik 2014. Ove informacije su ažurirane u kolovoz 2016 (ref. GBR Data Report - 09.16); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sažinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su uputstva općeg karaktera koja ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.

