

Bioscud TNT

Nem szótt pelyhes poliészter szövet Bioscud, Bioscud BT és Bioscud Artic megerősítő merevítéséhez.

A Bioscud TNT helyi megerősítést biztosít, és megnöveli a folyékony vízszigetelő rendszerek mechanikai tulajdonságait.



1. Különösen alkalmas a Bioscudhoz és a Bioscud BT-hez
2. Nem tartalmaz vegyi kötőanyagokat
3. Az alkalmazás megkönnyítése érdekében tűzve és hővel rögzítve

Felhasználási területek

→ Felhasználható

Lokalizált szakadásálló megerősítés a repedés áthidaló (Crack Bridging) tulajdonság fokozására a folyékonyan felhordott vízszigetelő rendszereknél.

Használati útmutató

→ Felhordás

A terméket első, friss rétegre vigyük fel. Üres hengerrel nyomjuk bele úgy, hogy elkerüljük a gyűrődések és ráncok képződését.

Előírányzott átfedés ≈ 10 cm. Teljes egészében fedjük le a második réteg termékkel.

Összegzés

Felhasználási és tervezési útmutató Kerakoll Spa által gyártott Bioscud TNT ≈ 100 g/m² tömegű nem szőtt, vágott poliészter szövet. Kb. 10 cm átfedéssel fektessük le a szöveteket a még friss termékre.

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	Fehér TNT
Vegyijelleg	vágott poliészter
Méret:	
- Magasság	1 m / 20 cm
- Hosszúság	50 m
Tömeg (súly)	100 g/m ² UNI 5114
Tárolás	korlátlan ideig
Figyelmeztetések	kerüljük a közvetlen napfényt

Teljesítmény


HIGH-TECH

Szakítószilárdság	≥ 4,4 kN/m	EN 10319
Megnyúlás	≥ 60%	EN 10319
Átszakítással szembeni ellenállás	≥ 475 N	UNI 279/14
Porometria	≈ 80 µm	
Síkra merőleges, terhelés nélküli vízáteresztő képesség	0,075 m/s	EN ISO 11058

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- az 1907/2006/EK rendelet meghatározásainak megfelelő termék, ezért nincs szükség hozzá biztonsági adatlapra
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2014-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 májusában lettek frissítve; megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adattlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.