

Bioscud TNT

Netkana tkanina od osnovnog poliestera za armaturu za pojačanje za Bioscud, Bioscud BT i Bioscud Artic.

Bioscud TNT garantuje lokalno ojačanje i povećava mehaničke performanse tečnih hidroizolacionih sistema.



1. Namenjeno za Bioscud i Bioscud BT
2. Bez hemijskih veziva
3. Bušenje iglom i termofiksiranje radi lakše primene

Područja primene

→ Namena

Armatura za lokalno ojačanje otporna na kidanje za povećanje performansi premoščavanja pukotina u hidroizolacionim sistemima koji se primenjuju u tečnom stanju.

Uputstvo za upotrebu

→ Primena

Naneti na prvi svež sloj proizvoda. Pritisnuti valjkom za izbacivanje vazduha da biste izbegli stvaranje nabora i bora.

Predvideti preklapanje na ≈ 10 cm. Potpuno pokriti drugim slojem proizvoda.

Stavka tehničkih specifikacija

Nabavka i postavljanje netkane tkanine od osnovnog poliestera težine ≈ 100 g/m² tipa Bioscud TNT kompanije Kerakoll Spa. Raširiti tkaninu preko proizvoda dok je još uvek svež, predvideti preklapanje od oko 10 cm i prekriti je drugim slojem proizvoda.

Tehnički podaci prema standardu kvaliteta Kerakoll		
Izgled	bela netkana tkanina	
Hemijska priroda	osnovni poliester	
Dimenzije:		
- visina	1 m / 20 cm	
- Dužina	50 m	
Vazдушna masa (težina)	100 g/m ²	UNI 5114
Skladištenje	neograničeno	
Upozorenja	izbegavati direktno izlaganje suncu	

Performanse**HIGH-TECH**


Otpornost na vuču	≥ 4,4 kN/m	EN 10319
Izduženje	≥ 60%	EN 10319
Otpornost na probijanje	≥ 475 N	UNI 279/14
Porometrija	≈ 80 μm	
Normalna propusnost na površini	0,075 m/s	EN ISO 11058

Registrowanje podataka na temperaturi od +23 °C, 50% U.R. i odsustvo ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu.

Upozorenja

- Proizvod profesionalne namene
- pridržavajte se nacionalnih zakona i propisa
- proizvod je artikal prema definicijama Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stoga ne zahteva bezbednosni list

- za sve što nije predviđeno, pogledati Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci koji se odnose na rejting dostavljaju se GreenBuilding Rating Manual 2012. Ove informacije su ažurirane u maju 2023; treba napomenuti da KERAKOLL SpA može blagovremeno da dopuni i/ili izmeni ove informacije; da biste proverili eventualne izmene ovih informacija, možete posetiti sajt www.kerakoll.com. Iz tog razloga, KERAKOLL SpA odgovoran je za ispravnost, aktuelnost i ažuriranost svojih informacija samo ako su dobijene direktno putem njenog sajta. Tehnički list je sastavljen prema našim najboljim saznanjima o tehničkim karakteristikama i oblastima primene. Budući da se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, navedena su uputstva opšteg karaktera koja, ni na koji način, ne obavezuju našu kompaniju. Iz tog razloga se savetuje da pre upotrebe proverite da li je proizvod adekvatan za željenu upotrebu.