

Cementoresina® 2

Dekoratívna masa za gládenje u boji za kontinuirane podove Cementoresina®. Talijanski dizajn za blagostanje stanovanja.

Definira teksturu dekorativnog špatulata kontinuiranih podova i stubišta Cementoresina® (i Cementoresina® R11) na koje se nanosi zaštitni prozirni Cementoresina® Gel. Za unutarnje prostore za stambenu i komercijalnu uporabu. Za podove, stubišta i tuš kade. Dostupno u 10 boja linije Warm Collection.



Rating 2

- ✓ Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- × Solvent ≤ 5 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

1. Monopack
2. Dvokomponentno, u boji, u pasti
3. Lako se obrađuje gleterom Trowel 2
4. Definira vibrantnu teksturu mase Cementoresina®
5. Masa za gládenje High-Tech

Područja primjene

- Dekorativna masa za glađenje u boji za:
 - neprekidni podovi i stubišta od Cementoresina®
 - kontinuirani pod Cementoresina® R11 povećanih protukliznih svojstava
- Podloge: Cementoresina® 1
- Za interijere, na podu, oblogama stubišta i tuš kadama u prostorima javne i komercijalne namjene. Prikladan za podloge sa podnim grijanjem.
Ne koristiti
Izvan sustava Cementoresina®.

Upute za uporabu

- Priprema podloga
Sustav Cementoresina® – sloj mase Cementoresina® 1 treba pažljivo pripremiti: izbrusite automatom za pod (finoća 120) i dobro očistite i usišite ostatke brušenja.
U fazi brušenja nemojte pretjerivati. Poroznost mase Cementoresina® 1 ključna je za pravilno nanošenje mase Cementoresina® 2.
Prije nanošenja provjerite da na podlozi nema ostataka od prethodnih radova, onečišćujućih tvari ili sredstava za odvajanje.
- Priprema
Dobro protresite komponentu B, zatim je ulijte u kantu s komponentom A u omjeru katalize dio A : dio B = 2,5 : 0,5 (težinski) i pažljivo izmiješajte električnim mikserom s elipsastom miješalicom brzine 300 – 600 o/min dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Nakon što ste prvi put temeljito promiješali, prođite kvadratnom zidarskom lopaticom uz stranice i dno kante kako biste uklonili dio koji se možda nije pomiješao s komponentom B. Nakon što ste očistili lopaticu u kanti ponovno promiješajte elipsastom miješalicom dok ne dobijete smjesu savršeno homogene boje.
- Primjena
Zagladite proizvod na podu na masi Cementoresina® 1 povlačenjem malih poteza kratkog polumjera bez ostavljanja izbočina ili nakupina. Gleter mora kliziti po prethodnom sloju zaglađujući proizvod „na nulu“. Prilikom nanošenja vodite računa i o tome da sljedećim potezima gletera izbrišete „početak“ i „kraj“ polumjeseca formiranog prethodnim potezima. Proizvod se nanosi na površinu zaglađivanjem gleterom Trowel 2, posebno namijenjenim za primjenu s masom Cementoresina® 2, vodeći računa o tome da održite potrošnju od $\approx 0,5 \text{ kg/m}^2$, kako bi se na površinu nanio sloj debljine $\approx 0,5 \text{ mm}$.
- Čišćenje
Čišćenje alata vrši se Keragrip Eco Pulep. Nakon stvrdnjavanja Cementoresina® 2 može se odstraniti samo mehanički.

Certifikati i oznake



Ostale odredbe

- Prije upotrebe ostaviti proizvod da se aklimatizira temperaturi prostora.
- Izravan doticaj s visoko agresivnim tvarima, poput jako kiselih, lužnatih i jako oksidirajućih tvari (npr. boje za kosu), koje mogu promijeniti boju poda.
- Vulkanizirani plastični materijali s visokim udjelom plastifikatora (npr. automobilske gume) može ostaviti tragove nakon duljeg dodira s podom.
- Fotografije predstavljene u katalogu i na web mjestu kao i boje na uzorcima samo su indikativne naravi.
- Pri svim radovima jedne cjeline koristite materijale iz iste proizvodne serije.
- Materijali iz različitih proizvodnih serija mogu iskazivati razlike u tonalitetu boje.

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled:

- komponenta A obojena pasta (WR01 – WR10)

- komponenta B tekućina žućkaste/jantarne boje

Pakiranje komponenta A kante 2,5 kg
komponenta B limenka 0,5 kg

Čuvanje ≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju

Opaske zaštititi od smrzavanja, čuvati na +5 °C

Omjer smjese na težinu komponenta A : komponenta B = 2,5 : 0,5

Trajanje smjese (pot life) ≈ 30 min

Vrijeme čekanja do šmirglanja i polaganja ≈ 10 h (+20 °C) / ≈ 24 h (+10 °C)

Potpuno korištenje (sustav R11) ≈ 48 h / ≈ 7 dana (kontakta s vodom)

Granične temperature uporabe od +10 °C do +30 °C

Relativna vlažnost prostora ≤ 75%

Vlažnost podloge ≤ 2%

Potrošnja Cementoresina® 2 0,5 kg/m²

Performanse

HIGH-Tech

Sukladnost

SR-B2,0

EN 13813

Snimanje podataka pri temperaturi od +20 °C, 65% relativne vlage bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

Opaske

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- nanositi pri temperaturama podloge iznad +10 °C
- za primjenu na trajno suhim podlogama
- zaštititi od direktnog sunca i strujanju zraka u prvih 6 sati
- ne primjenjivati na prljave ili nekonzistentne podloge
- odlagati otpad u skladu s propisima
- materijali izloženi velikim temperaturnim razlikama (zbog prijevoza, odlaganja, gradilišta, itd.) mogu prouzročiti bitne promjene proizvoda

- (npr. kristalizacija, djelomično stvrdnjavanje, razvodnjavanje, ubrzano ili odgođeno kataliziranje). U većini slučajeva, koristeći proizvode u optimalnim uvjetima, moguće je obnoviti izvorne značajke
- zaštititi od slučajnih dodira površina i rukotvorina prisutnih u prostoru gdje se polaže
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2012. Navedene informacije ažurirane su u mjesecu siječnja 2021. (ref. GBR Data Report - 02.21); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.

Dreamed by

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

Info

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

Go green

Green Building
Experience on
www.kerakoll.com