

Cementoresina Wall

Glet de netezire colorat pentru acoperiri verticale Cementoresina Wall.

Definește structura și textura decorativă a acoperirilor verticale Cementoresina Wall peste care se aplică produsul protectiv transparent Cementoresina Gel. Pentru interioare, în spații de uz civil și comercial. Pentru pereți, acoperiri verticale și acoperiri de blaturi de chiuvetă și căzi. Disponibilă în 150 de culori din gama Color Collection și 10 culori din gama Warm Collection.



Rating 2

1. Monopack
2. Bicomponent colorat în pastă
3. Lucrabilitate ușoară cu Trowel 2
4. Definește textura vibrată a Cementoresina Wall
5. Flexibil și rezistent

- ✓ Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- ✓ Solvent ≤ 5 g/kg
- × Low Ecological Impact
- × Health Care

Domenii de aplicare

→ Destinație de utilizare:

- acoperire continuă Cementoresina Wall

→ Suporturi:

- Wallzero

→ Pentru interioare, pereți și acoperiri în spații de uz civil și comerciale. Adecvat pentru acoperiri la dușuri, băi turcești, căzi, rafturi, blaturi de chiuvetă și alte elemente arhitectonice. Nu folosiți pe pardoseală, în afara sistemului Cementoresina Wall.

Indicații de utilizare

→ Pregătirea suporturilor

- Primul strat: stratul de suport Wallzero trebuie să fie pregătit cu grijă: șlefuiți cu șlefuitor roto-orbital (granulație abrazivă 40) și curățați bine aspirând resturile de șlefuire. Înainte de aplicare verificați dacă produsul Wallzero este perfect uscat, uniform, dacă a acoperit și eliminat defectele și imperfecțiunile substratului și dacă plasa de armare Net 90 nu se vede.
- Al doilea strat: peste stratul de masă de șpaclu Cementoresina Wall aplicat la primul strat nu se poate suprapune alt strat înainte de 14 ore. Se poate suprapune al doilea strat chiar dacă suportul prezintă o suprafață lipicioasă. Suprafața lipicioasă este o reacție normală a acoperirilor Cementoresina Wall ce garantează aderența perfectă cu stratul asociat cu o flexibilitate ridicată a sistemului.
- Dacă la primul strat de Cementoresina Wall sunt prezente încrețituri proeminente sau bavuri pe margini acestea se elimină cu lama de la gletieră sau cu șlefuitor orbitală folosind hârtie abrazivă de granulație 60, fiind foarte atenți să nu penetrăm primul strat lăsând să se vadă Wallzero.

→ Preparare

Agitați partea B în borcanul său, apoi vărsați în găleata părții A respectând raportul de cataliză partea A : partea B = 3 : 0,4 amestecați cu grijă folosind un amestecător electric, cu viteza de rotație de 300 – 600 rotații/minut, cu telul elicoidal până se obține un amestec de culoare uniformă. După ce ați amestecat cu grijă prima dată treceți cu mistria peste laturile drepte ale pereților și pe fundul găleții pentru a îndepărta partea de produs care este posibil să nu fie amestecată cu partea B. După ce ați curățat mistria în găleată amestecați din nou cu telul elicoidal până obțineți un amestec de culoare perfect omogen.

→ Aplicare.

- Primul strat: neteziți produsul uniform pe suportul Wallzero, desenând mici mișcări cu gletiera fără a lăsa bavuri sau denivelări. Aplicați produsul cu gletiera înclinată în așa fel încât lama să alunece peste conținutul inert al produsului acoperind substratul în continuitate. Asigurați acoperirea totală a suportului Wallzero fiind foarte atenți să acoperiți colțurile și muchiile. Produsul trebuie întins pe suprafață netezind cu gletiera Trowel 2 verificând menținerea consumului de $\approx 0,6$ kg/m² pentru refacerea unei suprafețe cu o grosime de $\approx 0,5$ mm. Evitați formarea de neregularități cum ar fi creste și bavuri pentru a reduce zonele pentru care ar fi necesară șlefuirea.
- Al doilea strat: neteziți produsul uniform peste primul strat uscat și pregătit corespunzător desenând mici mișcări pe rază scurtă cu gletiera fără a lăsa muchii sau denivelări. Gletiera trebuie să alunece peste stratul anterior netezind la nivel pe suprafața plăcilor. Produsul trebuie întins pe suprafață netezind cu gletiera Trowel 2 specifică pentru aplicarea Cementoresina 2 Wall, verificând menținerea consumului de $\approx 0,6$ kg/m², pentru refacerea unei suprafețe cu o grosime de $\approx 0,4$ mm. Evitați formarea de neregularități cum ar fi creste și bavuri la colțuri pentru a reduce zonele pentru care ar fi necesară șlefuirea. Fiți foarte atenți să întindeți materialul de refacere în așa fel încât să acopere uniform toată suprafața.

→ Curățenia

Curățarea uneltelor se efectuează cu Keragrip Eco Pulep. După întărire, Cementoresina Wall poate fi îndepărtat numai cu mijloace mecanice.

Certificări și marcaje



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Indicații suplimentare

- Masa de șpaclu colorat Cementoresina Wall se poate suprapune după ce au trecut 14 ore de la aplicare. Se poate suprapune alt strat cu Cementoresina Gel dacă precedentul are un sunet de uscat „tack” la suprafață.
- Dacă la suprafața produsului Cementoresina Wall sunt prezente încrețituri proeminente sau bavuri pe margini acestea se elimină cu șlefuitor roto-orbitală sau la mână folosind hârtie abrazivă de granulație 100-120, fiind foarte atenți să nu penetrăm stratul colorat și în același timp să nu murdărim suprafața cu hârtia abrazivă dacă aceasta se înfundă. În caz că sunt prezente pete sau semne aveți grijă să curățați suprafața cu o lavetă umezită cu Keragrip Eco Pulep înainte de aplicarea stratului următor.
- Dacă la șlefuire se penetrează stratul colorat aplicați un alt strat de Cementoresina Wall înainte de aplicarea stratului etanșat Cementoresina Gel.
- Înainte de folosire, lăsați produsul să se adapteze la temperatura din încăpere.
- Imaginile fotografice prezente în catalog și pe site, precum și culorile din eșantioane au caracter orientativ.
- Utilizați pentru fiecare proiect materiale provenind dintr-un singur lot de producție.
- Materialele provenind din loturi diferite pot avea tonuri diferite de culoare.

Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll

Aspect:

- Partea A pastă colorată (KK1 – KK150 o WR01 – WR10)

- Partea B lichid galben/ambră

Ambalaj (monopack 3 + 0,4 kg): partea A găleată 3 kg / partea B borcan 0,4 kg

Păstrare ≈ 12 luni de la data producerii în ambalajul original și intact

Avertismente A se feri de îngheț, păstrați la temperaturi de peste +5 °C

Raport de amestec în greutate partea A : partea B = 3 : 0,4

Durata amestecului (pot life) ≈ 30 min.

Suprapunere ≈ 14 ore (+30 °C) – 24 ore (+10 °C)

Dare în folosință ≈ 48 h

Temperaturi limită de aplicare de la +10 °C la +30 °C

Umiditate relativă a mediului ≤ 75%

Umiditatea suportului ≤ 2%

Consum ≈ 0,6 kg/m² pe strat (1,2 kg/m² în două straturi)

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier: temperatură, ventilație și absorbția stratului de suport.

Performanță

HIGH-TECH

Conformitate

Conform

EN 15824

Avertismente

- Produs pentru uz profesional
 - respectați eventualele norme și reglementări naționale
 - aplicați la o temperatură a suportului mai mare de +10 °C
 - aplicați pe suporturi permanent uscate
 - protejați de soarele direct și de curenții de aer în primele 6 ore
 - nu aplicați pe suprafețe murdare sau incoerente
 - eliminați în conformitate cu normele în vigoare
- materialele supuse la diferențe mari de temperatură (din cauza transportării, depozitării, șantierului etc.) pot suferi modificări substanțiale ale produsului (de ex. cristalizare, întărire parțială, fluidizare, catalizare accelerată sau întârziată). În majoritatea cazurilor, readucând produsele în condiții optime, se vor reface și caracteristicile inițiale
 - în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
 - pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în decembrie 2023 (ref. GBR Data Report - 12.23); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.