

# Fuga-Shock

Rengöringsprodukt, färdig att använda för borttagning av rester och fläckringar av epoxihartser.

Fuga-Shock utvecklar en rengörande verkan specifik för borttagning av rester och fläckringar från ytor i keramik, granitkeramik och glasmosaik.



## Rating 2

1. Golv och väggar
2. Används för kompakta och porösa material
3. Högeffektivt

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent  $\leq 80$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

## Användningsområden

### → Avsedd användning

För att ta bort rester och fläckringar av Fugalite Color och Fugalite Invisible från keramiska ytor.

#### Underlag:

- keramikplattor, granitkeramik
- glasmosaik

Använd inte på ytor som inte är motståndskraftiga mot sura medel. På marmor och natursten rekommenderas att utföra ett preliminärt test.

## Användning

### → Förberedelse av underlagen

Fugalite Color och Fugalite Invisible måste ha härdat helt (åtminstone 7 dagar efter läggningen). Beklädnaden måste rengöras först för att ta bort damm.

### → Förberedelser

Fuga-Shock är en genomskinlig vätska färdig att använda. Skaka om flaska ordentligt innan den öppnas så att vätskan kan spridas homogent.

- Lokaliserad rengöring: använd produkten utspädd direkt på ytan.
- Rengöring av hela ytan: späd ut från 1:1 till 1:3 med varmt vatten beroende på vilken sorts smuts som ska tas bort.

### → Applicering

Det rekommenderas att man utför ett preliminärt test på kakel som inte ska läggas eller på ett dolt område. Applicera Fuga-Shock på ytan som ska rengöras med en vit slipfiltskiva och lämna kvar den tills man kan se att smutsen som ska tas bort börjar höja sig. Detta kan ta 3-5 minuter beroende på mängd, tid som har gått och ytbeläggningens absorptionsförmåga. Skrapa på ytan mekaniskt med en slipfiltskiva. Skölj ordentligt och torka noggrant efter rengöringen. Användningen av våt-vakuumpolering underlättar arbetet och säkerställer att alla rester tas bort fullständigt. En mekanisk polermaskin med en slipfiltskiva rekommenderas för arbetet med borttagningen när det gäller stora ytområden. Upprepa för mycket besvärlig smuts.

### → Rengöring

Rester av Fuga-Shock kan tvättas bort med vatten.

## Övriga anvisningar

### → Fuga-Shock är ett flytande rengöringsmedel.

Det rekommenderas att man stänger alla dörrar, fönster, gummitätningar, möbler, lackade/målade element, badkar och duschfat gjorda av

syntetiska material såsom metakrylat, PVC etc. och andra ytor som kan påverkas genom direkt kontakt med rengöringsmedlet eller med ångor.

## Standardspecifikationer


Ta bort rester och fläckringar av Fugalite Color och Fugalite Invisible från keramikplattor, granitkeramik, glasmosaik med ett vattenbaserat rengöringsmedel, GreenBuilding Rating 2, typ Fuga-Shock från Kerakoll Spa. Applicera jämt på ytan som ska behandlas, ta bort smuts med mekaniska medel, skölj rikligt och torka noggrant, genomsnittlig åtgång för 1 l = 20 - 40 m<sup>2</sup>.

Tekniska data enligt Kerakolls kvalitetsstandard		
Utseende	Genomskinlig vätska	
Specifik vikt	≈ 1,05 kg/dm <sup>3</sup>	
Förvaring	≈ 24 månader från produktionsdatum i öppen originalförpackning	
Obs!	förvaras frostfritt. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller andra värmekällor	
Förpackning	flaskor 1 l	
Spädningsförhållanden	från 1:1 till 1:3	
Viskositet	≈ 1540 mPa · s, rotor 2 RPM 50	Brookfield-metoden
pH	≈ 1,4	
Temperaturgränsvärden för användning	från +5 °C till +35 °C	
Väntetid innan rengöring med vatten	≈ 2 – 5 min.	
Åtgång	≈ 20 m <sup>2</sup> /1 l med utspädning 1:1	≈ 40 m <sup>2</sup> /1 l med utspädning 1:3

Värdena angivna vid en temperatur på +23 °C, 50% R.F. och utan ventilation. De kan variera beroende på de specifika förhållandena på byggarbetsplatsen: temperatur, ventilation, underlagets och det applicerade materialets uppsugningsförmåga.

## Obs!

- Produkt för professionellt bruk
- följ eventuella nationella normer och bestämmelser
- förvara och använd vid en temperatur över +5 °C. Tål inte frost
- skölj alla ytor som behandlats noggrant
- lämna inte burkar eller flaskor öppna, ens under användning
- bär skyddshandskar och -glasögon
- om man låter produkten verka i mer än 5 minuter kan det orsaka fysiska och kromatiska förändringar hos fogmassan
- begär vid behov att få ta del av säkerhetsdatabladet
- om du behöver mer information, kontakta Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Uppgifterna för klassificeringar hänvisar till GreenBuilding Rating Manual 2013. Denna information uppdaterades i oktober 2023 (ref. GBR Data Report – 10.23). Vi vill påpeka att dessa uppgifter senare kan bli föremål för tillägg och/eller ändringar av KERAKOLL Spa. För eventuella uppdateringar se webbplatsen [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL Spa är därför endast ansvarigt för giltigheten, aktualiteten och uppdateringen av den egna informationen om den hämtats direkt på Kerakolls webbplats. Produktbladet har sammanställts utifrån den kunskap som vi besitter med avseende på teknik och tillämpningar. Eftersom vi emellertid inte direkt kan påverka förhållandena på byggarbetsplatsen eller utförandet av arbetena skall denna information betraktas som allmänna upplysningar som inte på något sätt är bindande för vårt företag. Därför rekommenderar vi att först utföra ett test för att kontrollera om produkten lämpar sig för den avsedda användningen.