

Keradecor Eco Smak Paint

Öko-kompatibilis, Pliolite műgyanta alapú falfesték, kimagasló fedő hatással, foltos felületekre. Ideális a GreenBuildingnél. Környezetbarát és óvja a felhasználók egészségét.

Keradecor Eco Smak Paint különösen alkalmas olyan felületekhez, melyeken nikotin, hamu, szulfátok és más, felületen terjedő anyag van lerakódva. Kimagaslóan penész- és dörzsálló. Bel- és kültérben.



GREENBUILDING RATING®



Nincs környezeti-
mi kockázati
osztály

Nem mérgező és
nem veszélyes

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

A TERMÉK ELŐNYEI

- Különösen alkalmas foltok eltávolításához
- Ecsettel és hengerrel könnyen felhordható
- Magas kiadósság
- Festhető

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható

Foltálló festék:

- cementes mészhabarcs vagy egyenértékű vakolatokra
- mész alapú vakolatok
- kompakt és egyenletes felületű cement konglomerátumból készült előregyártott elemekre
- gipsz alapú vakolatok és gipszkarton hordozórétegek
- fára és forgácslapra
- a hordozóréteghoz tapadó, jó állapotú régi szintetikus vagy ásványi festékekre

Kül- és beltérben.

Ne használjuk

Átnedvesedés esetén.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A hordozórétegek előkészítése

Új falfelületek: kefével gondosan tisztítsuk meg a hordozóréteget, távolítsuk el a port, a szennyeződést és a nem tökéletesen tapadó esetleges vakolatrészeket.

Régi enyves- vagy mészfestékekkel festett falfelületek: kefével gondosan tisztítsuk meg a hordozóréteget, távolítsuk el az összes máló festékmарadványt, port vagy szennyeződést. Jelentős festékrétegek esetében ajánlott azok teljes eltávolítása, a felületet lecsupaszítva egészen az alsó hordozórétegegig. A felületet tisztítsuk meg portól és szennyeződésektől, távolítsuk el a nem rögzített festékrészeket; ezt követően hordjunk fel két réteg, Keradecor Eco Solmix termékkel megfelelően hígított Keradecor Eco Smak Paintet.

Amennyiben penészes felületen történik a beavatkozás, a felületeket előzőleg a Kerakover Activ termékkel kell javítani a műszaki adatlapján leírt módon.

Előkészítés

A Keradecor Eco Smak Paintet felhordás előtt az eredeti csomagolásban néhány percig alaposan össze kell keverni.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR. Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Felvitel

A Kerakover Eco Smak Paintet két rétegben kell ecsettel, hengerrel vagy szórószalaggal gondosan felhordani a teljes felületre, az első és a második rétegnél szükség és a használt eszközök szerint körülbelül 5 – 10 térfogat%-ban hígítva Keradecor Eco Solmix termékkel; teljesen száraz vagy 6%-nál nem nagyobb nedvességtartalmú hordozórétegre hordjuk fel.

A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalmát igénylik.

Két réteg felhordása között a minimális várakozási idő 12 óra +23 °C hőmérsékleten és 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalom mellett.

24 – 48 óra után vizes bázisú diszperziós festékekkel rá lehet festeni.

Tisztítás

A szerszámok megtisztítása a Keradecor Eco Smak Paint maradványoktól Keradecor Eco Solmix hígítóval történik a termék kikeményedése előtt.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

A hordozórétegek legyenek tiszták, szárazak, jó minőségűek és érleltek.

A gyorsabb kötés érdekében szellőztessük a helyiségeket.

ÖSSZEGÉS

Kültéri és beltéri felületek védelme és díszítése, felületi migrációra hajlamos foltok, például korom és szulfátok, jelenléte esetén is a Kerakoll Spa által gyártott, különösen penész- és dörzsálló, ecsettel vagy hengerrel felhordható, szagtalan oldószerben levő Pliolite-gyanta bázisú, GreenBuilding Rating® 2 besorolású, Keradecor Eco Smak Paint fedőfestékreteg felhordásával.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	fehér festék
Térfogattömeg	≈ 1,3 kg/ℓ
Vegyjelleg	pliolite
Csomagolás	4 – 14 ℓ vödör
Tárolás	≈ 24 hónap az eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Viszkózitás	≈ 15000 cps, rotor 5 RPM 10 Brookfield módszer
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Tanús. GEV 5023/11.01.02	≥ 12 óra
Hígítás Keradecor Eco Solmix termékkel	maximum 10%-ig hígítható
Két réteg kiadósága finom szemcséjű vakolat alapon	≈ 0,2 – 0,35 ℓ/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

PERFORMANCE

HIGH TECH

Szemcseméret < 100 micron (finom) EN 13300

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- a termék gyűlékony
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- védjük a felületeket napsütéstől, esőtől, fagytól és szél-től
- ne adjon hozzá kötőanyagot vagy adalékanyagot
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végezést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazásához.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com