

Keradecor Paint

Szerves-ásványi eredetű, vízbázisú sztirol-akril gyanta alapú, mosható, penészálló festék, ideális a GreenBuildingnél. Óvja a felhasználók egészségét.

Keradecor Paint mosható, lélegző, biológiai kártevők elleni adalékokkal, nagy fedőképességű, tökéletes fehér felületet ad. Dörzs- és mosásálló. Beltérben.



GREENBUILDING RATING®

A szinképletek átlaga alapján számított besorolás

rating 1

Nem mérgező és nem veszélyes

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

A TERMÉK ELŐNYEI

- Mosható, légáteresztő
- Penészálló
- Ecsettel, hengerrel és szórva is könnyen felhordható

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható

Beltéri alapozó festék:

- cement vakolatok
- természetes és mesterséges, égetett mész és hidraulikus mész alapú vakolatok
- cementes mészhabarcs vakolatok
- előregyártott cement elemek
- gipszalapú vakolatok és gipszkarton
- cementalapú simítók és gipsz alap
- többretegű típusú fapanelek
- jó állapotban megőrzött és a hordozórétegehez kötött régi alapozófestékek és burkolatok

Ne használjuk

Átnedvesedés esetén.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A hordozórétegek előkészítése

Megfelelő eszközökkel alaposan tisztítsuk meg a különféle hordozórétegeket, és távolítsuk el minden szennyeződésmaradványt, port vagy kivirágzást.

Az új foltseprű vakolatjavításokat hagyni kell megszáradni addig, amíg a kötőanyag teljesen meg nem köt.

Részlegesen erodálódott, szintetikus vagy ásványi eredetű festékek vagy bevonatok esetén távolítsuk el a nem megfelelően stabil, a hordozórétegre nem tapadó részeket teljes mértékben, hordjunk fel Keradecor Prontofox alapozót és várjunk legalább 6 órát az azt követő festés előtt.

Penész vagy biológiai kártevők jelenléte esetén előzetesen Kerakover Activ termékkel végezzünk helyreállító kezelést.

Falemezre hordjunk fel Keradecor Eco Sintolite alapozót.

Előkészítés

Felhordás előtt mindig keverje át az anyagot.

Felvitel

A Keradecor Paintát két rétegben kell ecsettel, hengerrel vagy szórással gondosan felhordani a teljes felületre, az első és a második rétegnél szükség és a használt eszközök szerint körülbelül 30 – 40 térfogat%-ban hígítva vízzel; teljesen száraz vagy 6%-nál nem magasabb nedvességtartalmú hordozórétegre hordjuk fel.

A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalmát igénylik.

Az első és a második réteg felhordása között +23 °C hőmérsékleten és 80%-nál nem magasabb relatív páratartalom mellett várjunk legalább 12 órát.

Különböző színezett árutételek használata vagy egy termék színkeverő géppel történő bedolgozásának kiegészítése esetén javasoljuk az egyes tételek összekeverését az enyhé színárnyalat különbségek elkerülésének céljából.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR. Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztítás

A szerszámok megtisztítása a Keradecor Paint maradványoktól vízzel történik a termék megkötése előtt.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

A prospektusban feltüntetett színek kizárólag iránymutató jellegűek.

Ezért egy előzetes építési területi tesztet javasolunk a pontos színárnyalat és a tényleges kiadósság ellenőrzésére.

Por és füst jelenlétében ne kezdjük el illetve fuggesszük fel a termék felhordását.

Gipszfelületek vagy gipszvakolatok esetén előzetesen mindig hordjunk fel Keradecor Prontofixet.

ÖSSZEZÉS

Beltéri felületek védelme és díszítése a Kerakoll Spa által gyártott, mosható, lélegző, penész- és dörzsölésálló, ecsettel, hengerrel vagy szórva felhordható, vizesbázisú akrilgyanta alapú, GreenBuilding Rating® 1 besorolású, Keradecor Paint fedőfesték felhordásával. Mosásálló 5000 ciklus (dörzsöléses módszer) UNI 10560 szerint. Nedves dörzsöléssel szembeni ellenálló képesség 2. osztály MSZ EN ISO 11998. Relatív páradiffúziós ellenállási tényező (μ) $\mu = 120$ a DIN 52615 szerint. Egyenértékű levegőréteg (2 réteghez) $SD = 0,012$ m MSZ EN ISO 7783-2 szerint.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	fehér vagy színes festék
Térfogattömeg	$\approx 1,63$ kg/ℓ
Vegyjelleg	sztírol-akrilát
Csomagolás	4 – 14 ℓ vödör
Tárolás	≈ 18 hónap az eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Viszkózitás	≈ 40000 cps, rotor 6 RPM 10 Brookfield módszer
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	$\leq 6\%$
Tanús. GEV 5023/11.01.02	≥ 12 óra
Két réteg kiadóssága finom szemcséjű vakolat alapon	$\approx 0,18 - 0,2$ ℓ/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

TELJESÍTMÉNY

HIGH-TECH		
Mosásállóság	5000 ciklus (dörzsöléses módszer)	UNI 10560
Nedves dörzsöléssel szembeni ellenálló képesség	2 osztály	UNI-EN ISO 11998
Relatív páradiffúziós ellenállási tényező (μ)	$\mu = 120$	DIN 52615
Egyenértékű levegőréteg (2 réteghez)	$S_D = 0,012$ m	EN ISO 7783
Szemcseméret	< 100 micron (finom)	EN 13300
Fényesség 85 °	<5 (teljesen matt)	EN 13300

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék

- tartasuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket

- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk

- ellenőrizzük, hogy a felület ne legyen fagyott

- ne adjon hozzá kötőanyagot vagy adalékanyagot

- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot

- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatókat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzését javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazásához.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com