

Kerakover Acrilex Consolidante

Oldószeres akril-műgyanta alapú alapozó, régi és omladozó vakolathoz. Ideális a GreenBuildingnél. Óvja a felhasználók egészségét.

Kerakover Acrilex Consolidante kimagasló beszívódású optimális mélyalapozást biztosít. Javítja a következő rétegek tapadását. Bel- és kültérben.



GREENBUILDING RATING®



Nem mérgező és nem veszélyes

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

A TERMÉK ELŐNYEI

- Gyors beszívódó képességű
- Megszilárdítja a felületet és egységesíti a felület nedvességfelvételét
- Ecsettel, hengerrel és szórva is könnyen felhordható

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható

Professionális oldószeres alapozó:

- cement és mész alapú új és érelt vakolatokra
- felületén porzó, a fali hordozórétre jól tapadó régi vakolatokra
- tökéletesen tiszta régi cementfelületekre
- gipsz és gipszkarton felületekre
- vizes diszperziós festékekre, szintetikus és ásványi bázisú bevonatokra és vakolatokra

Kül- és beltérben.

Ne használjuk

Kerámia vagy kőlap burkolatok mélyalapozójaként. Nem nedvszívó felületeken.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A hordozórétegek előkészítése

Az alacsony összetartó erejű, porózus hordozórétegeknek is tömörnek és nedvszívónak kell lenniük, meg kell tisztítani portól, olaj- és zsárlévalasztóolaj-maradványoktól, átnedvesedéstől, omladozó és nem megfelelően stabil részekről menteseknek kell lenniük.

A már felvitt szintetikus vagy diszperziós festéket vagy részben rongálódott dekorációs burkolatokat tartalmazó felületeken teljesen távolítsuk el a nem megfelelően stabil, a hordozórétre nem tapadó részeket. A hordozórét stabil, nem deformálódó és leváló repedésektől mentes kell, hogy legyen.

Penész jelenléte esetén előzetesen Kerakover Activ termékkel végezzünk biocid kezelést.

Előkészítés

A Kerakover Acrilex Consolidante használatra kész a falazati hordozórétegek és lapok alapozójaként és egységesítőjeként falra való alkalmazáshoz. Felhordás előtt mindig keverje át az anyagot. Kültéri és beltéri használatra, beltéri használat esetén megfelelően szellőztessük a helyiségeket.

Felvitel

Egy vagy több rétegben terítsük el, annak függvényében, hogy a hordozórét, amit alapozunk vagy egyenletessé akarunk tenni, mennyire porózus és milyen jellemzőkkel bír.

Ecsettel vagy hengerrel hordjuk fel egységesen egészen addig, amíg a szer a hordozórétet át nem itatja, kerüljük a megfolyást.

Az alapozáshoz szükséges, hogy a levegő és a hordozórét hőmérséklete +5 °C és +30 °C között legyen és a környezet relatív páratartalma 80%-nál alacsonyabb legyen.

Tisztítás

Mielőtt teljesen kikeményedne távolítsuk el a szerszámokról a Kerakover Acrilex Consolidantét Keradecor Solmix Universal termékkel.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

Erős szélben, kezdődő esőben, por és füst esetén ne kezdjük el illetve függesszük fel a termék felhordását
Értékeljük az alkalmazási időjárási körülményeit (eltérő hőmérséklet és páratartalom esetén változnak a száradási idők).
Legyen kéznél az állványzatokhoz megfelelő védőburkolat, és mindig védjük a termék alkalmazása által nem érintett felületeket.
Várjunk 24 órát a következő festés előtt, vagy várjuk meg a termék teljes száradását.
Nem használható régi, szintetikus alapú dekorációkra.

ÖSSZEGRÉS

Beltéri és kültéri régi és omladozó felületek megerősítése a Kerakoll Spa által gyártott, GreenBuilding Rating® 1 besorolású, kimagasló beszívódású, ecsettel, hengerrel, permetezővel felhordható oldószeres akril-műgyanta alapú Kerakover Acrilex Consolidante alapozóval.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	élénk sárga folyadék
Térfogattömeg	≈ 0,88 kg/ℓ
Vegyijelleg	szénhidrogén akril műgyanták
Tárolás	≈ 24 hónap az eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Csomagolás	5 – 15 ℓ-es tartály
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Várakozási idő az egymás utáni rétegek felhordása között	≥ 24 óra
Kiadósság felhordási rétegenként	≈ 0,15 – 0,25 ℓ/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- ellenőrizzük, hogy az aljzat tökéletesen tiszta, száraz és nedvszívó legyen
- mechanikai okokból bekövetkező áztatás vagy eltávolítás esetén alkalmazzuk újra a terméket
- gyúlékony termék
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com