

Keradecor Activ Paint

Organische minerale verf, op basis van watergedragen vinylharsen, luchtdoorlatend en met sterk sanerend vermogen, ideaal voor GreenBuilding. Veilig voor de gezondheid van de gebruikers.

Keradecor Activ Paint is specifiek voor ruimtes onderhevig aan biologische aantasting, luchtdoorlatend, schimmelbestendig, met hoge dekkingsgraad en uitstekend witpunt. Voor binnen.



GREENBUILDING RATING®



HET MEETSISTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

PRODUCTVOORDELEN

- Schimmelbestendig
- Luchtdoorlatend
- Makkelijk aan te brengen met kwast, roller of spuit

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruiksdoeleinden

Sanerende en waterdichte decoraties van:

- prefab elementen van cementconglomeraat en compacte en gelijkmatige oppervlakken
- pleisterwerk uitgevlakt met gipsmengsel
- oppervlakken gerealiseerd met kalk
- afwasbare verf op waterbasis, temperaverf
- voorwerpen van uitgehard hout
- gipskarton

Voor binnen

Niet gebruiken

In geval van optrekkend vocht.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond

Reinig zorgvuldig de soorten ondergronden met behulp van geschikte middelen om elke afzetting van vuil, stof of uitslagen te verwijderen. Nieuwe reparaties van pleisterwerk moeten uitharden tot het bindmiddel helemaal is afgebonden.

Indien synthetische of minerale verf of bekledingen aanwezig zijn, die gedeeltelijk zijn aangetast, moeten de broze delen en de delen die niet aan de ondergrond hechten geheel verwijderd worden, moet de primer Keradecor Prontofox aangebracht worden en moet 6 uren gewacht worden tot de volgende verfcyclus wordt aangebracht.

Indien schimmel of biologische aantastingswerende stoffen aanwezig zijn, moet eerst een saneringsbehandeling uitgevoerd worden met het product Kerakover Activ.

Breng de primer Keradecor Eco Sintolite aan op houten panelen.

Voor de behandeling van andere dan de genoemde ondergronden en ter verduidelijking van de uit te voeren soorten interventies, wordt aanbevolen om de gids voor decoratie en voorbereiding van ondergronden van Kerakoll te raadplegen.

Vorbereiding

Keradecor Activ Paint moet zorgvuldig en enkele minuten vóór het aanbrengen hermengd worden in de originele verpakking.

Toepassing

Keradecor Activ Paint moet zorgvuldig aangebracht worden op het ganse oppervlak met behulp van een kwast, een roller of een spuit, in twee lagen, door de eerste en de tweede laag ongeveer 30-40% in volume te verdunnen met water, afhankelijk van de noodzaak en de

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEBRUIKSAANWIJZING

gebruikte gereedschappen; aanbrengen op ondergronden die goed droog zijn of die een maximum vochtigheid van 6% hebben. De nodige omgevingsomstandigheden om het decoreren uit te kunnen voeren, vereisen een omgevingstemperatuur en een temperatuur van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C, en een relatieve luchtvochtigheid van de omgeving van minder dan 80%. De minimum tijdsduur tussen het aanbrengen van de ene en de andere laag bedraagt 12 uren bij +23 °C en R.V. < 80%.

Reinigen

Spoel resten Keradecor Activ Paint met water van de gereedschappen af voordat het product hard wordt.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Na en tijdens het aanbrengen wordt aanbevolen de ruimtes te verluchten. Als oppervlakken of voegwerk van gips aanwezig zijn, moet altijd eerst Keradecor Prontofox aangebracht worden.

BESTEKTEKST

Bescherming en decoratie van oppervlakken binnen, door ademende, schimmelbestendige dekkende verf met sterk sanerend vermogen aan te brengen met een kwast, roller of spuit. Op basis van waterhoudende veelzijdige vinylharsen type Keradecor Activ Paint van Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 2.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Uiterlijk	witte verf
Volumemassa	≈ 1,7 kg/ℓ
Chemische aard	veelzijdige vinylhars
Verpakking	emmers 4-14 ℓ
Houdbaarheid	≈ 18 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Viscositeit	≈ 35000 cps, rotor 6 TPM 10 Brookfield-methode
Gebruiken bij temperaturen	van +5 °C tot +30 °C
Restvocht van de ondergrond	≤ 6%
Wachttijd tussen de 1 ^e en de 2 ^e laag	≥ 12 uur
Verdunning met water 1 ^e en 2 ^e laag	30-40% in volume
Verbruik voor 2 lagen op fijn civiel afgewerkte ondergrond	≈ 0,2-0,25 ℓ/m ²

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

PRESTATIES

HIGH TECH

Glans 85°	< 5 (bijzonder mat)	EN 13300
Korrelgrootte	< 100 micron (fijn)	EN 13300
Waterdampdoorlatendheid	klasse V1 (hoog)	EN 7783

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

WAARSCHUWINGEN

- **Product voor professioneel gebruik**
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- voeg geen additieven of bindmiddelen
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot november 2020 (ref. GBR Data Report – 12.20) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL S.p.A. is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com