

Keradecor Sintcrom

Ásványi eredetű, szerves rozsdálló és korrózióvédő festék.

A Keradecor Sintcrom oldószerben oldott festék szintetikus gyantával és aktív pigmentekkel, melyek kimagasló védelmet biztosítanak. Alkalmos alapozóként vasra és ötvözetekre. Bel- és kültérben.



Rating 1

1. Rozsdaálló
2. Magas kiadósság
3. Ecsettel, hengerrel és szórva is könnyen felhordható

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- × Solvent ≤ 5 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Felhasználási területek

→ Felhasználható

Rozsdaálló festék a következőkhöz:

- új vastermékek
- kezelt vastermékek

Kül- és beltérben.

Ne alkalmazzuk nedves felületeken.

Használati útmutató

→ A hordozórétegek előkészítése

Nem festett vas felületek: alaposan tisztítsuk meg a felületet, távolítsuk el mechanikailag a rozsdát vagy a fémgorgácsot drótkéfével és csiszolópapírral, vagy erős korrózió esetén végezzünk homokfúvást. Gondosan tisztítsuk meg a felületet, és hordjunk fel egy vagy két réteg Keradecor Sintcrom rozsdaálló, korrózióvédő festéket.

A rozsdaálló teljes száradása után hordjunk fel két rétegben Aqualite Eco termékcsaládhoz tartozó zomácfestéket.

Újrafestendő vas felületek: a rossz állapotú, meglazult régi festékeket mechanikusan távolítsuk el drótkéfével és csiszolópapírral, amíg el nem érjük a fényes vasat. Kiterjedt felületek, ipari festések, mély korrózió esetén végezzünk száraz homokfúvást. Gondosan tisztítsuk meg a felületet, és hordjunk fel egy vagy két réteg Keradecor Sintcrom rozsdaálló, korrózióvédő festéket. A rozsdaálló teljes száradása után hordjunk fel két rétegben Aqualite Eco

termékcsaládhoz tartozó zomácfestéket.

Az említettektől eltérő hordozórétegekre és a végrehajtandó beavatkozás típusára vonatkozó információkért javasoljuk a Kerakoll hordozórétegek díszítéséről és előkészítéséről szóló útmutatójának tanulmányozását.

→ Előkészítés

Felhordás előtt mindig keverje át az anyagot.

→ Felhordás

A terméket felhordhatjuk ecsettel, hengerrel vagy szórva, a felhordás módjától függően 5%-ban Keradecor Solmix Universal hígítóval hígítva. Legalább két rétegben hordjuk fel a terméket, különösen kültéren, és a két réteg felhordása között el kell telnie legalább 24 órának.

→ Tisztítás

A szerszámok megtisztítása a Keradecor Sintcrom maradványoktól Keradecor Solmix Universal hígítóval történik a termék kikeményedése előtt.

Egyéb útmutatások

→ Védjük megfelelő takarással a ciklus által nem érintett összes részt.

→ Az alkalmazástól számított első 48 órában védjük a kezelt felületeket az esőtől és az erős nedvességtől.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

Beltéri és kültéri felületek védelme a Kerakoll Spa által gyártott, ecsettel, hengerrel vagy szórással felhordható, GreenBuilding Rating 1 besorolású, rozstda és korrózió ellen kimagasló védelmet biztosító, alkidgyanta és rozsdagátló aktív színezőanyag alapú Keradecor Sintcrom fedő alapozó zománcfestékkel.


A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	szürke festék
Térfogattömeg	≈ 1,63 kg/l
Vegyijelleg	alkidgyanta
Csomagolás	0,5 – 2,5 l vödör
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Két réteg kiadóssága	≈ 0,15 – 0,2 l/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- ellenőrizzük, hogy a felület ne legyen fagyott
- ne adjon hozzá kötőanyagot vagy adalékanyagot
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2011-ra vonatkoznak. A jelen információk 2022 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 12.22); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.