

# Keradecor Sintcrom

Vopsea antirugină și anticorozivă organică, minerală.

Keradecor Sintcrom este foarte protectoare, pe bază de rășini de sinteză în solvent și pigmenți activi inhibitori de coroziune. Adecvată ca suport pe fier și pe aliajele acestuia. Interioare, exterioare.



1. Rezistent la rugină
2. Randament ridicat
3. Aplicare ușoară cu pensula, trafaletul și prin pulverizare

## Rating 1

- × Regional Mineral  $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- × Solvent  $\leq 5$  g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care



## Domenii de aplicare

→ Destinația utilizării

Vopsea antirugină pentru:

- lucrări din fier noi
- lucrări din fier deja vopsite

Interioare și exterioare.

A nu se folosi pe suprafețe umede.

## Indicații de utilizare

→ Pregătirea suporturilor

Suprafețe de fier nevopsit: efectuați o curățare atentă a suprafeței prin îndepărtarea mecanică a ruginii sau a cojilor de laminare cu perii metalice și hârtie abrazivă sau, în cazul unei coroziuni puternice difuze, efectuați sablarea. Curățați din nou cu atenție suprafața și aplicați unul sau două straturi de vopsea antirugină și anticorozivă Keradecor Sintcrom.

După uscarea completă a produsului antirugină, aplicați două straturi de email din gama Aqualite Eco.

Suprafețe de fier care trebuie revopsite: îndepărtați mecanic vopselele vechi, deteriorate și dezagregate cu perii metalice și hârtie abrazivă, până se obține un aspect lucios al fierului. În cazul suprafețelor extinse, a vopsirilor industriale, a coroziunii profunde efectuați sablarea uscată. Curățați din nou cu atenție suprafața și aplicați unul sau două straturi de vopsea antirugină și anticorozivă Keradecor Sintcrom. După uscarea completă a produsului antirugină, aplicați două straturi de email din gama Aqualite Eco.

Pentru tratarea suporturilor diferite de cele menționate și pentru clarificări privind tipurile de intervenție de efectuat, se recomandă consultarea Ghidului de decorare și pregătire a suporturilor de la Kerakoll.

→ Preparare

Reamestecați întotdeauna produsul înainte de folosire.

→ Aplicare

Produsul poate fi aplicat cu pensula, cu trafaletul sau prin pulverizare, diluat cu diluant Keradecor Solmix Universal în raport de 5% în funcție de modul de aplicare.

Aplicarea, în special la exterior, presupune întinderea a două straturi de produs la interval de cel puțin 24 de ore.

→ Curățenia

Curățirea uneltelor de reziduurile Keradecor Sintcrom se face cu Keradecor Solmix Universal, înainte de întărirea produsului.

## Indicații suplimentare

→ Protejați cu acoperiri adecvate toate părțile care nu sunt implicate în ciclu.

→ Protejați de ploaie și de umiditatea ridicată suprafețele tratate în primele 48 de ore de la aplicare.

## Certificări și marcaje



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Rubrică din caietul de sarcini

Protecția suprafețelor externe și interne, prin aplicarea cu pensula, trafaletul sau pulverizarea emulsionului de bază, de acoperire, cu grad ridicat de protecție împotriva ruginii și coroziunii, pe bază de rășină alchidică și pigmenți activi inhibitori ai ruginii, de tip Keradecor Sintcrom de la Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 1.


### Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll

Aspect	vopsea gri
Densitate volumetrică	≈ 1,63 kg/l
Natura chimică	rășină alchidică
Ambalaj	găleți 0,5 – 2,5 l
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +30 °C
Umiditatea suportului	≤ 6%
Consum pentru 2 straturi	≈ 0,15 – 0,2 l/m <sup>2</sup>

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

## Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- lucrați la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C
- verificați ca stratul suport să nu fie înghețat
- nu adăugați lianți sau aditivi
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în decembrie 2022 (ref. GBR Data Report - 12.22); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.