

Keradecor White

Szerves, ásványi eredetű, kitöltő és fedő, matt hatású lélegző festék. Ideális a GreenBuildingnél. Alacsony oldószer tartalmú, megóvja az felhasználók egészségét.

Keradecor White kiemelkedően lélegző, kitöltő hatású, nagy fedőképességű és tökéletes fehér felületet ad. Beltérben.



GREENBUILDING RATING®



Természetes
ásványi anyag
tartalom
30%



Oldószermentes



Nem mérgező és
nem veszélyes

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

A TERMÉK ELŐNYEI

- Kiemelten légáteresztő
- Optimális fedés
- Ecsettel, hengerrel és szórva is könnyen felhordható

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható

Beltéri alapozó festék:

- finom szemcséjű cementes mészhabarc vakolatok
- tömör, egyenletes felületű cementkonglomerátumból készült előregyártott elemek
- glettel és/vagy gipsz vagy műmárvány simítású vakolatok
- gipszkarton
- korábban mésszel kezelt régi falak
- mosható disperziós festékek
- szárított puha- és keményfából készült cikkek
- rétegtelmez- és műfatermékek

Beltérben.

Ne használjuk

Átnedvesedés esetén.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A hordozórétegek előkészítése

Megfelelő eszközökkel alaposan tisztítsuk meg a különféle hordozórétegeket, és távolítsunk el minden szennyeződésmaradványt, port vagy kivirágzást.

Az új felület vakolatjavításokat hagyni kell megszáradni addig, amíg a kötőanyag teljesen meg nem köt. Részlegesen erodálódott, szintetikus vagy ásványi eredetű festékek vagy bevonatok esetén távolítsuk el a nem megfelelően stabil, a hordozórétegre nem tapadó részeket teljes mértékben, hordjunk fel Keradecor ProntoFixet és +23 °C és 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalom esetén várjunk legalább 6 órát az azt követő festés előtt.

Penész vagy biológiai kártevők jelenléte esetén előzetesen Kerakover Activ termékkel végezzünk helyreállító kezelést.

Falemezre hordjunk fel Keradecor Eco Sintolite alapozót.

Előkészítés

Felhordás előtt mindig keverje át az anyagot.

Felvitel

A Keradecor White-át két rétegben kell ecsettel, hengerrel vagy szórással gondosan felhordani a teljes felületre, az első és a második rétegnél szükség és a használt eszközök szerint körülbelül 30 – 40 térfogat%-ban hígítva vízzel; teljesen száraz vagy 6%-nál nem magasabb nedvességtartalmú hordozórétegre hordjuk fel.

A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalmát igénylik.

Az első és a második réteg felhordása között +23 °C hőmérsékleten és 80%-nál nem magasabb relatív páratartalom mellett várjunk legalább 6 órát.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztítás

A szerszámok tisztítása a Keradecor White maradványoktól vízzel történik, a termék megkötése előtt.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

Por vagy füst jelenlétében ne kezdjük el illetve függesszük fel a termék felhordását.
Szellőztessük a helyiségeket a festékfilm jobb kötése érdekében.
Gipszfelületek vagy gipszvakolatok esetén előzetesen mindig hordjunk fel Keradecor Prontofixet.

ÖSSZEZÉS

Beltéri felületek védelme és díszítése a Kerakoll Spa által gyártott, lélegző, kitöltő, tökéletesen fehér, ecsettel, hengerrel vagy szórva felhordható, vízesbázisú vinil-műgyanta alapú, GreenBuilding Rating® 3 besorolású, Keradecor White fedőfesték felhordásával.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	fehér festék
Térfogattömeg	≈ 1,7 kg/ℓ
Vegyj jelleg	viniles
Tárolás	≈ 18 hónap az eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Csomagolás	4 – 14 ℓ vödör
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Várakozási idő az egymás utáni rétegek felhordása között	≥ 6 óra
Hígítás vízzel 1. és 2. réteg	30 – 40 v/v%
Két réteg kiadóssága finom szemcséjű vakolat alapon	≈ 0,2 – 0,25 ℓ/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalommal és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

TELJESÍTMÉNY

Páraáteresztés	V1 osztály (magas)	EN 7783
Szemcseméret	< 100 micron (finom)	EN 13300
Fényesség 85°	<5 (teljesen matt)	EN 13300

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalommal és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- ellenőrizzük, hogy a felület ne legyen fagyott
- Ne adjon hozzá kötőanyagot vagy adalékanyagot
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2020 júniusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 07.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzését javasoljuk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com