

# Keradecor Sintcrom

Tinta antiferrugem e anticorrosiva orgânica mineral, ideal no GreenBuilding. Respeita a saúde dos aplicadores.

O Keradecor Sintcrom é altamente protector, à base de resinas sintéticas em solvente e pigmentos activos inibidores da corrosão. Adequado como fundo para ferro e as suas ligas. Interiores, exteriores.



## GREENBUILDING RATING®



SISTEMA DE MEDIÇÃO CERTIFICADO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO SGS

## PLUS PRODUTO

- Resistente à ferrugem
- Rendimento elevado
- Aplicação fácil com pincel, rolo e por projecção

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

### Destinos de utilização

Pintura antiferrugem de:

- elementos em ferro novos
- elementos em ferro já pintados

Interiores e exteriores.

### Não utilizar

Sobre superfícies molhadas.

## INDICAÇÕES DE USO

### Preparação dos suportes

**Superfícies de ferro não pintado:** efectuar uma limpeza cuidada da superfície com remoção mecânica da ferrugem ou lascas de laminação com escovas metálicas e lixa ou, no caso de forte corrosão difusa, utilizar o jacto de areia. Limpar novamente a superfície com cuidado e aplicar uma ou duas demãos da tinta antiferrugem e anticorrosiva Keradecor Sintcrom.

Após a secagem completa do tratamento antiferrugem, aplicar duas demãos de esmalte da linha Aqualite Eco.

**Superfícies de ferro a repintar:** remover mecanicamente as tintas velhas degradadas e incoesas com escovas metálicas e lixa, até se obter ferro brilhante. No caso de superfícies extensas, pintura industrial e corrosão profunda, recorrer ao jacto de areia a seco. Limpar novamente a superfície com cuidado e aplicar uma ou duas demãos da tinta antiferrugem e anticorrosiva Keradecor Sintcrom. Após a secagem completa do tratamento antiferrugem, aplicar duas demãos de esmalte da linha Aqualite Eco.

### Preparação

Homogeneizar sempre o produto, antes de cada aplicação.

### Aplicação

O produto pode ser aplicado com pincel, rolo ou por projecção, diluído com o diluente Keradecor Solmix Universal numa relação de 5% – 10% em função do modo de aplicação.

A aplicação, em particular no exterior, deve ser feita em duas demãos de produto com um intervalo mínimo de 24 horas.

### Limpeza

A limpeza das ferramentas, dos resíduos de Keradecor Sintcrom, efectua-se com Keradecor Solmix Universal antes do endurecimento do produto.

\* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## OUTRAS INDICAÇÕES

Proteger com coberturas adequadas todas as partes não afectadas pela pintura.  
Proteger as superfícies tratadas da chuva e da humidade forte nas primeiras 48 horas após a aplicação.

## ESPECIFICAÇÃO

*Protecção de superfícies exteriores e interiores, através de aplicação com pincel, rolo ou por projecção de esmalte de fundo com cobertura altamente protector contra a ferrugem e a corrosão, à base de resina alquídica e pigmentos activos inibidores da ferrugem, tipo Keradecor Sintcrom da Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 1.*

## DADOS TÉCNICOS SEGUNDO A NORMA DE QUALIDADE KERAKOLL

Aspecto	tinta cinzenta
Massa volúmica	≈ 1,63 kg/ℓ
Natureza química	resina alquídica
Embalagem	baldes 0,5 – 2,5 ℓ
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +30 °C
Humidade do suporte	≤ 6%
Rendimento para 2 demãos	≈ 0,15 – 0,2 ℓ/m <sup>2</sup>

*Levantamento de dados a +20 °C de temperatura, 65% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.*

## ADVERTÊNCIAS

- **Produto para uso profissional**
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- trabalhar com temperaturas entre +5 °C e +30 °C
- verificar que o suporte não está congelado
- não adicionar ligantes ou aditivos
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Julho de 2019 (ref. GBR Data Report - 07.19); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL PORTUGAL S.A.  
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro  
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97  
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal  
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92  
info@kerakoll.pt - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)