

# Keragrip Eco Pulep

Szerves, öko-kompatibilis előkészítő anyag a nem nedvszívó aljzatok kezelésére és tisztítására.

A Keragrip Eco Pulep a formulájának köszönhetően eltávolítja a felületekről a szennyeződést és előkészíti a következő lerakási fázisra, így biztosítja a reagens ragasztók, műgyantás rendszerek és tömítőanyagok optimális tapadását nem nedvszívó, sima és tömör aljzatokon, márvány- és kerámia padlókon és nehéz fogadófelületeken.



## Rating 2

1. Bel- és kültérre, falra és padlóra
2. Puha ruhával vagy ecsettel történő felvitellel használatra kész
3. Rendkívül gyors száradás
4. EP21 és EP21 Rapid hígításához
5. Garantálja a tömítőanyag tapadását a nehezebb hordozórétegekhez
6. Növeli a tapadást a műgyantás rendszerekben

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent  $\leq 80$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

---

## Felhasználási területek

### → Használati cél

Sima és tömör, nem nedvszívó aljzatok előkészítése reagens ragasztók lerakása előtt a hordozóréteghez való tapadás elősegítésére. Elasztikus és vízálló dilatációs és összekötő hézagok alapozása. Tapadásnövelő a műgyantás rendszerekben.

Az alapozó után felvihető termékek:

- kétkomponensű ásványi szerves ragasztók
- egy- és kétkomponensű reaktív ragasztók
- 3CW
- Floorzero

### Aljzatok:

- kerámiapadlók, vékony kőlapok, terméskövek
- Rotoros simítógéppel (helikopter) bedolgozott betonpadlók
- kvarchomokos ipari betonra
- Fa, PVC, gumi, fém

Kül- és beltérben. Alkalmas padlófűtéshez.

Ne használjuk bitumenes vagy olajat, oldószert vagy lágyítót áteresztő anyagokon; nedves vagy hajszálcsöves átnedvesedésre hajlamos felületeken.

A kerámia, márvány, természetes kő, ipari betonpadló felületét megváltoztathatja a Keragrip Eco Pulep; ilyen esetekben csak akkor szabad használni, ha a kezelt felületre újabb burkolatot viszünk fel.

---

## Használati útmutató

### → Burkolatalapok készítése

Általánosságban a hordozórétegeknek stabilnak, nem deformálódónak, repedésmentesnek kell lenniük, és túl kell lenniük a higrometriás zsugorodáson, továbbá száraznak, átnedvesedéstől és omladozó, nem megfelelően stabil vagy nem tökéletesen kötött részekről, mint cement-, mész-, ragasztó-maradványoktól menteseknek kell lenniük, amelyeket teljes mértékben el kell távolítani. Fontos, hogy eltávolítsuk egyes anyag típusok felületkezelését, például a viaszokat, olajokat, lakkokat és a márvány- és kerámiaápoló termékeket, a beton zsaluleválasztóit mechanikai kaparással illetve megfelelő termékekkel való alapos tisztítással.

### → A hézagok előkészítése

A tömítendő hézagok oldalai tökéletesen szárazak, tiszták és zsirtól, portól és rozsdától mentesek kell, hogy legyenek. A törmelékes vagy rosszul rögzített részeket el kell távolítani és a fémeket alaposan meg kell tisztítani a rozsdától. Látható hézagok kialakításánál tiszta tömítési vonal eléréséhez

és a fugamaradványok elkerülésére javasoljuk a széleknek a hordozóréteghez tökéletesen rögzülő ragasztószalagból kialakított védőborítást.

### → Előkészítés

Használatra kész termék.

### → Felhordás

Burkolatalapok: nedvesítsünk be egy kendőt Keragrip Eco Pulep termékkel és tisztítsuk meg a padlót, hagyjuk, hogy elpárologjon az oldószert, hogy így a termék egyenletesen széterüljön a teljes felületen. A következő felhordás előtt várjuk meg, amíg teljesen megszárad (kb. 30 perc a környezeti viszonyoktól és a felhordott mennyiségtől függően). A kerámia padlókra ne öntsük közvetlenül a Keragrip Eco Pulep terméket, nehogy benedvesítsük a fugákat, és így a későbbiekben a páraáteresztés problémáját idézhetjük elő.

Hézagok: a hézag megfelelő előkészítése után a Keragrip Eco Pulep terméket vigyük fel erre szolgáló ecsettel egy rétegben a hézag belső peremére.

---

## Egyéb útmutatások

→ A Keragrip Eco Pulep használható az EP21 és EP21 Rapid hígítójaként a vonatkozó műszaki adatlapon szereplő útmutatónak megfelelően.

→ A Keragrip Eco Pulep terméket ne vigyük fel a külső peremekre, mivel foltokat hagyhat a felületen.

→ Az termék vékony rétegben vigyük fel: a vastagságot ne vigyük túlzásba, nehogy szétterüljön a védőszalag alatt, és foltokat hagyjon a hordozórétegen.

→ A Keragrip Eco Pulep alkalmazása után azonnal lépünk a következő műveletekre, hosszabb várakozási idők esetében pedig alkalmazzuk újra a Keragrip Eco Pulep terméket.

# Tanúsítványok és jelölések



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Összegzés

A sima, tömör, nem nedvszívó aljzatok előkészítése reagens ragasztók lerakása előtt öko-kompatibilis, egykomponensű tapadásnövelővel történik, GreenBuilding Rating 2, típusa Keragrip Eco Pulep, gyártja a Kerakoll Spa. Pamutkendővel vigyük fel. Átlagos kiadóssága  $\approx 30 \text{ ml/m}^2$ . Az aljzatnak tökéletesen tisztának, száraznak és átnedvesedéstől mentesnek kell lennie.

A dilatációs-deformálódási hézagok rugalmas és vízálló kitöltése egykomponensű öko-kompatibilis, tömítőanyagokhoz való tapadásnövelő alapozó alkalmazása után történik, GreenBuilding Rating 2, típusa Keragrip Eco Pulep, gyártja a Kerakoll Spa. Hozzávetőleges kiadósság: 1 doboz  $\approx 400 \text{ m}$ -hez (hézag:  $20 \times 10 \text{ mm}$ ).

### A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	átlátszó folyadék
Csomagolás	1 l-es doboz/10 l-es tartály
Használati hőmérséklet	+5 °C-tól +35 °C-ig
Tárolás	$\approx$ a gyártástól számított 12 hónapig ép, eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Várakozási idő a következő művelet előtt	5 és 10 perc között
Anyagszükséglet	$\approx 30 \text{ ml/m}^2$

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak: hőmérséklet, szellőzés, az aljzat nedvszívása.

### Anyagszükséglet táblázat


#### Egy 1000 ml-es csomag Keragrip Eco Puleppel elkészíthető hézag folyóméterszáma

5 mm	$\approx 1250 \text{ m}$	$\approx 1040 \text{ m}$	$\approx 830 \text{ m}$	–	–
7 mm	–	$\approx 890 \text{ m}$	$\approx 730 \text{ m}$	$\approx 540 \text{ m}$	–
10 mm	–	–	$\approx 620 \text{ m}$	$\approx 480 \text{ m}$	$\approx 400 \text{ m}$
12 mm	–	–	–	$\approx 440 \text{ m}$	$\approx 390 \text{ m}$

Ahol nincs feltüntetve anyagszükséglet, ott a szélesség-mélység aránya nem teljesül, így az illesztés nem készíthető el

## Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- a száradás elősegítésére megfelelően szellőztessük ki a helyiségeket
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2011-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 júniusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 06.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com) honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.