

Kerakover Silox Fondo

Öko-kompatibilis, szerves, ásványi, vizes bázisú sziloxán műgyanta alapú közbenső alapozó, felületek festés előtti előkészítéséhez.

A Kerakover Silox Fondo kimagasló lélegző képességű és kitöltő hatású, különösen alkalmas a stabil hajszálrepedések kitöltésére, az aljzat egyenetlenségeinek javítására és kiemelkedő esztétikai megjelenés biztosítására. Bel- és kültérben. Bel- és kültérben.



Rating 2

1. Köztes réteg az alapozás és a festés között
2. Optimális repedés áthidalás
3. Ecsettel vagy hengerrel könnyen felvihető
4. Finomszemcsés hatás

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- × Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Felhasználási területek

→ Felhasználható

- Előkezelésként alkalmazott köztés alapozó:
- cementes mészhabarcs vakolatok
 - cement vakolatok
 - égetett mész és hidraulikus mész alapú vakolatok
 - gipszvakolatok
 - gipszkarton
 - cementkonglomerátumból készült előregyártott elemek
 - cement- és gipsz alapú simítók
 - égetett mész és hidraulikus mész alapú simítók
 - többretegű típusú fapanelek
 - KlimaExpert vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek
 - szárító vakolatok

Kül- és beltérben.

Ne használjuk víz tárolására vagy vízzel való folyamatos érintkezéshez. Kapillaris átnedvesedésnek kitett falfelületekre nedvességmentesítő vakolatok előzetes felhordása nélkül.

Használati útmutató

→ A hordozórétegek előkészítése

Megfelelő eszközökkel alaposan tisztítsuk meg a hordozórétegeket, és távolítsunk el minden szennyeződésmaradványt, port vagy kivirágzást. Penész vagy biológiai kártevők jelenléte esetén előzetesen Kerakover Activ termékkel végezzünk el egy kezelést.

Szükség esetén - a díszítő ciklus előtt 12 órával - hordjunk fel vizes bázisú Kerakover Silox Primer alapozót a hordozórétegre, hogy megszilárdítsuk, a nedvszívást egységesítsük és javítsuk a következő díszítő ciklus tapadását.

A vakolat legyen tökéletesen érlelt. A vakolatjavításokat hagyni kell megszáradni a teljes érésig.

Részlegesen erodálódott, szintetikus vagy ásványi eredetű festékek vagy burkolatok esetén távolítsuk el a nem megfelelően stabil, a hordozórétegre nem tapadó részeket teljes mértékben.

Az említettéktől eltérő hordozórétegekre és a végrehajtandó beavatkozás típusára vonatkozó információkért javasoljuk a Kerakoll hordozórétegek díszítéséről és előkészítéséről szóló útmutatójának tanulmányozását.

→ Előkészítés

A Kerakover Silox Fondo terméket a hígítás előtt mindig keverjük fel. A terméket akár 20 tömegszázalékban lehet keverni tiszta vízzel, a

hordozórétegtől és az alkalmazott szerszámoktól függően. Amennyiben a terméket a statikai mikrorepedések feltöltésére használjuk, a terméket maximum 5 % (m/m) mértékben hígítsuk. Ügyeljünk arra, hogy közepes vagy hosszú szálú hengert használjunk.

A Kerakover Silox Fondo terméket úgy lehet színeztetni, hogy hozzáadunk legfeljebb 20% Kerakover Silox Pittura terméket, hogy színes aljzatot kapjunk a Silox termékcsaládba tartozó finomvakolatok felhordása előtt.

Felhordás

- Ecsettel vagy hengerrel egyenletesen hordjuk fel, ügyeljünk arra, hogy a terméket egyenletesen osszuk el, kerüljük a megfolyásokat. A használathoz szükséges feltételek: a környezet és a hordozóréteg hőmérséklete legyen +5 °C és +30 °C között és a környezet relatív páratartalma legyen 80%-nál alacsonyabb. A termékre új réteget 12 óra után vagy a filmréteg teljes száradása után lehet felhordani. Vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszereknél történő alkalmazás esetén kövessük a hatályos nemzeti szabályozást.

→ Tisztítás

A Kerakover Silox Fondo a végső kikeményedés előtt vízzel lemosható a szerszámokról és egyéb felületekről.

Egyéb útmutatások

→ Értékeljük az alkalmazás időjárási körülményeit (eltérő hőmérséklet és páratartalom esetén változnak a száradási idők).
Legyen kéznél az állványzatokhoz megfelelő

védőburkolat, és mindig védjük a termék alkalmazása által nem érintett felületeket.
Várjunk 12 órát a következő festés előtt, vagy várjuk meg a termék teljes száradását.

Tanúsítványok és jelölések



Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

Kültéri és beltéri felületek köztes alapozása vizes bázisú akril-sziloxán kötőanyag alapú, rendkívül magas lélegzőképességű, kitöltő, fedő hatású, ásványi eredetű alapozóval, mint a Kerakoll Spa által gyártott, GreenBuilding Rating 2 besorolású Kerakover Silox Fondo, felhordás ecsettel vagy hengerrel.

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	Fehér
Térfogattömeg	≈ 1,45 kg/l
Vegyjelleg	szilícium vázú polimerek
Tárolás	≈ a gyártástól számított 18 hónapig ép, eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Viszkozitás	≈ 29000 cps Brookfield módszer
Csomagolás	vödrök 14 l – 4 l
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Várakozási idő az egymás utáni rétegek felhordása között	≥ 12 óra
Hígítás vízzel	max 20 térfogat%
Átlagos kiadósság egy felhordási rétegnél	≈ 0,1 – 0,2 l/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- ellenőrizzük, hogy az aljzat tökéletesen tiszta, száraz és nedvszívó legyen
- mechanikai okokból bekövetkező áztatás vagy eltávolítás esetén alkalmazzuk újra a terméket
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2013-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 májusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 06.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.