

Kerakover Eco Silox Fondo

Οργανικό ορυκτό αστάρι φιλικό προς το περιβάλλον, υδατοδιαλυτό ακρυλοσιλοξανικής βάσης για την προετοιμασία των επιφανειών πριν από εργασίες βαψίματος, ιδανικό για το GreenBuilding. Σέβεται το περιβάλλον και την υγεία των χρηστών.

Το Kerakover Eco Silox Fondo έχει μεγάλη ικανότητα διαπνοής, πλήρωσης σταθερών μικρορωγμών, κάλυψης των ατελειών του υποστρώματος εξασφαλίζοντας εξαιρετική αισθητική θερμοπρόσοψη. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



GREENBUILDING RATING®

ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΚΑΙ ΑΚΙΝΔΥΝΟ					

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SGS

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Ενδιάμεση στρώση μεταξύ σπλισμένης λείανσης και τελικού διακοσμητικού επιχρίσματος
- Εξαιρετική κάλυψη των τριχοειδών ρωγμών
- Εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή με ρολό

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορισμός χρήσης

Αστάρι για την ενδιάμεση εφαρμογή ως υλικό προετοιμασίας για:

- μικτά επιχρίσματα
- τσιμεντούχα επιχρίσματα
- επιχρίσματα με βάση την αερική άββεστο και την υδραυλική άββεστο
- επιχρίσματα από γύψο
- γυψοσανίδα
- προκατασκευασμένα στοιχεία από τσιμεντοκονίαμα
- υλικά λείανσης με βάση το τσιμέντο και το γύψο
- υλικά λείανσης με βάση την αερική άββεστο και την υδραυλική άββεστο
- πολυστρωματικά ξύλινα πάνελ
- συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Klimaexpert
- επιχρίσματα αφύγνωσης

Σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Δε χρησιμοποιείται

Για τη συγκράτηση νερού ή τη μόνιμη επαφή με νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία υποστρωμάτων

Καθαρίστε προσεκτικά τα υποστρώματα με κατάλληλα μέσα, για την αφαίρεση κάθε ίχνους επικαθήσεων βρωμιάς, σκόνης ή παρουσία εξανθημάτων. Εάν υπάρχει μούχλα ή βακτήρια, κάντε καταρχήν καθαρισμό με ειδικά προϊόντα.

Εάν χρειάζεται εφαρμόστε στο υπόστρωμα 12 ώρες πριν από τον κύκλο διακόσμησης το υδατοδιαλυτό αστάρι εξωτερικών εφαρμογών για τη σταθεροποίηση, την ρύθμιση της απορροφητικότητας και τη ακόλουθη βελτίωση της πρόσφυσης.

Τα επιχρίσματα πρέπει να είναι τελειώς ώριμα. Οι επισκευές από επίχρισμα πρέπει να αφήνονται να ωριμάσουν τελειώς.

Παρουσία χρωμάτων ή συνθετικών ή ορυκτών υλικών επένδυσης μερικώς φθαρμένων, απομακρύνετε εντελώς τα σαθρά και όχι καλά προσφύμενα στο υπόστρωμα τμήματα.

Προετοιμασία

Ανακινήστε πάντα το Kerakover Eco Silox Fondo πριν από την αραίωση. Το προϊόν μπορεί να αραιωθεί μέχρι 20% κατ'όγκο με καθαρό νερό ανάλογα με το είδος του υποστρώματος και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Στην περίπτωση που αυτό το προϊόν χρησιμοποιηθεί ως πληρωτικό σταθερών μικρορωγμών, αραιώστε το μέχρι το πολύ 5% κατ'όγκο, προσέχοντας να χρησιμοποιήσετε ένα ρολό μέτρησης ή μεγάλης τρίχας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή

Η σωστή εφαρμογή πραγματοποιείται με πινέλο ή ρολό, προσέχοντας να διανεμηθεί ομοιόμορφα το προϊόν χωρίς περίσσεια. Οι ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες εφαρμογής απαιτούν θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποστρώματος μεταξύ των + 5 °C και των + 30 °C και σχετική υγρασία μικρότερη από 80%. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί ξανά μετά από 12 ώρες, ή αφού ξηρανθεί πλήρως.

Καθαρισμός

Το Kerakover Eco Silox Fondo αφαιρείται από εργαλεία και άλλες επιφάνειες πλένοντας με νερό πριν από την τελική του σκλήρυνση.

ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Αξιολογήστε την εποχικότητα κατά την εφαρμογή (διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, προκαλούν μεταβολές στους χρόνους ξήρανσης).

Ετοιμάστε κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα για τις σκαλωσιές και προστατεύετε πάντα τις παρακείμενες επιφάνειες στις οποίες δε θα εφαρμοστεί το προϊόν.

Περιμένετε 12 ώρες πριν από τον ακόλουθο κύκλο βαφής ή μέχρι την πλήρη ξήρανση του προϊόντος.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αστάρι για εφαρμογή σε εξωτερικές και εσωτερικές ορυκτές επιφάνειες με πινέλο ή ρολό βερνικιού, με βάση υδατοδιαλυτές ακρυλο-σιλοξανικές ρητίνες, μεγάλης ικανότητας διαπνοής όπως το Kerakover Eco Silox Fondo, της Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® Eco 2.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΚΟΛΛ

Φυσιογνωμία	Λευκό
Πυκνότητα	≈ 1,45 kg/ℓ
Χημική φύση	ακρυλο-σιλοξανικές ρητίνες
Διατήρηση	≈ 18 μήνες εντός αρχικής συσκευασίας
Προειδοποιήσεις	ευαίσθητο στον παγετό, να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στον ήλιο και σε πηγές θερμότητας
Ιξώδες	≈ 29000 cps μέθοδος Brookfield
Συσκευασία	δοχεία 14 ℓ / 4 ℓ
Οριακές θερμοκρασίες εφαρμογής	από +5 °C μέχρι και +30 °C
Υγρασία υποστρώματος	≤ 6%
Χρόνος αναμονής ανάμεσα στις ακόλουθες στρώσεις	≥ 12 ώρες
Αραίωση με νερό	μέγιστο 20% κατ' όγκο
Μέση απόδοση ανά στρώση	≈ 0,1 – 0,2 ℓ/m ²

Λίγη δεδομένων σε +20 °C θερμοκρασία, 65% Σ.Υ. και χωρίς αερισμό. Ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση
- Ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- ελέγξτε ότι το υπόστρωμα είναι εντελώς καθαρό, στεγνό και απορροφητικό
- σε περίπτωση απόπλυσης του ή αφαίρεσης του με μηχανικά μέσα ξαναεφαρμόστε το προϊόν
- σε περίπτωση ανάγκης ζητήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάσταση Eco και Bio αναφέρονται στο GreenBuilding Rating® Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Μάρτιο του 2019 (αναφ. GBR Data Report - 03.19). Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εχχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επιβεβαιώσουμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργοταξίων και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. - 1ο Χλμ. Σχηματαρίου-Αυλίδας
Θέση Ρουθούνια - 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Tel +30 22620 49700 Fax +30 22620 58788
e-mail: info@kerakollhellas.gr - www.kerakoll.com