

# Keralevel Eco

Certificirana mineralna eko-kompatibilna tiksotropična nivelirajuća masa uz normalno vezivanje za popravke uz visoku otpornost i produženu obradu neravnih podloga.

Keralevel Eco jamči produženo vrijeme obrade i ravnanje velikih površina, pa i u ekstremnim klimatskim uvjetima uz glatku dovršenost idealnu za naknadno polaganje obloga eko-kompatibilnim ljepilima.



## Rating 2

1. Unutra, vani
2. Prikidan za polaganje ljepilima keramičkih pločica, porculanskog gresa, prirodnog kamena, parketa i otpornih materijala

- × Regional Mineral  $\geq 60\%$
- × Recycled Regional Mineral  $\geq 30\%$
- × CO<sub>2</sub> Emission  $\leq 250 \text{ g/kg}$
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Recyclable

## Područja primjene

### → Upute za uporabu:

Niveliranje neravnih podloga uz normalno vezivanje i kompenzirano skupljanje. Debljine sloja do 10 mm.

### Kompatibilna ljepila

- gel-ljepila, mineralna ljepila SAS tehnologije, organska mineralna jednokomponentna i dvokomponentna ljepila
- jednokomponentna i dvokomponentna reaktivna epoksidna i poliuretanska ljepila, ljepila u vodenim disperzijama i sa tekućim otapalima

### Zidovi:

- porculanski gres, keramičke pločice svih vrsta i formata
- Prirodni kamen, umjetni kamen, mramor
- parket, tkanine, guma, PVC, linoleum
- boje i lakovi

### Podloge:

- cementne gotove i klasične žbuke
- zidovi od betonskih blokova ili staničnog betona
- mineralni estrisi realizirani sa Keracem Eco Pronto, Keracem Eco Prontoplus, Rekord Eco Pronto i Keracem Eco kao veziva ili predgotovljene smjese
- cementni estrisi
- ostaci cementnih ljepila
- beton
- armirani beton

Podovi i zidovi u unutarnjim i vanjskim površinama za civilnu, komercijalnu i industrijsku upotrebu, grijave ploče.

Ne koristiti na žbukama na bazi gipsa i anhidritnim estrisima bez upotrebe brzog univerzalnog promotora adhezije Active Prime Fix; na podlogama visoke fleksibilnosti i termičke dilatacije te na gips pločama; na mokrim podlogama ili podlogama podložnima kapilarnoj vlazi.

## Upute za uporabu

### → Priprema podloga

Općenito podloge moraju biti očišćene od prašine, ulja i masnoća, bez prisutnosti kapilarne vlage, bez dijelova koji se mrve i odvajaju ili onih koji nisu adekvatno učvršćeni kao što su ostaci cementa, vapna, boja i ljepila koji moraju biti u potpunosti uklonjeni. Podloga mora biti stabilna, bez deformacija i pukotina, sazrijela sa održenim higrometrijskim skupljanjem.

- Slabo upijajuće podloge: glatke podloge i malo upijajuće ili potpuno neupijajuće, kao što su keramika, marmete, epoksidne i zidne boje, ostaci oksidirajućih ljepila, glatki betoni, koji su kompaktni i dobro učvršćeni, moraju biti pripremljeni mehaničkom abrazijom ili nanošenjem brzog univerzalnog promotora adhezije Active Prime Fix ili Active Prime Grip, slijedeći upute za upotrebu i nakon specifičnog čišćenja. Eventualna površinska tretiranja poput voska i sredstava za odvajanje oplata, moraju biti odstranjeni mehanički ili koristiti specifične kemijske proizvode.

- Jako upijajuće podloge: na kompaktne, ali vrlo upijajuće estrihe i žbuke, preventivno nanesite brzi univerzalni promotor adhezije Active Prime Fix da bi smanjili i regulirali upijanje. U slučaju upijajućih podloga slabe konzistencije, primijeniti dubinski eko-kompatibilni učvršćivač na bazi vode Keradur Eco. Poštivati vrijeme čekanja za nanošenje koje je naznačeno prije samog ravnjanja nивelirajućom masom.

### → Priprema

Keralevel Eco se priprema u čistoj posudi, sipajući  $\approx \frac{1}{4}$  potrebne vode. Postepeno isipavati Keralevel Eco, miješajući smjesu spiralnom miješalicom uz niske okretaje ( $\approx 400/\text{min.}$ ). Dodavati vodu dok ne dobijemo masu koja je homogena i bez grudica. Voda naznačena na pakiranju je indikativne naravi.

### → Primjena

Nanijeti prvi sloj proizvoda na prikladno pripremljenu i navlaženu podlogu za polaganje, glatkim američkim gleterom, vršeći energični pritisak kako bi se zajamčilo prianjanje i uklanjanje zraka koji se nalazi u porama i naknadno podesiti debljinu. Eventualna primjena drugog ravnjanja mora se izvršiti čim se prethodna stvrdne ( $\approx 24\text{ h}$  pri  $+23^\circ\text{C}$  50 % relativne vlažnosti) nakon nanošenja proizvoda Active Prime Fix ili Active Prime Grip, uvijek pazeci da se izvrši odgovarajući pritisak, da bi se omogućilo maksimalno prianjanje. Izgled površinske završne obrade razlikuje se ovisno o tome koristi li se glatka čelična lopatica ili gladilica sa spužvom. Za naknadno polaganje keramičkih pločica uvijek se preporučuje izrada hraptave i porozne površine.

### → Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka Keralevel Eco vrši se vodom prije stvrdnjavanja proizvoda.

## Ostale odredbe

- Spojevi: svi spojevi prisutni na podlozi moraju se poštivati.
- Podloge podložne deformiraju: u slučaju podloga koje su podložne savijanju, slijedeći upute za upotrebu nanesite eko-kompatibilni promotor adhezije Kerakoll koji odgovara vrsti podloge; pričvrstite mrežu od antialkalnih vlakana s očicama od 4x5 mm na podlogu; pomiješajte Keralevel Eco Ultra s  $\approx 3,3$  l lateksa Keraplast Eco 337 i  $\approx 3,3$  l vode.
- Žbuke na bazi gipsa: moraju biti suhe i obrađene brzim univerzalnim promotorom adhezije Active Prime Fix, slijedeći upute za upotrebu.
- Anhidritni estrisi: moraju biti suhi i brušeni po preporuci proizvođača i obrađeni brzim univerzalnim promotorom adhezije Active Prime Fix, slijedeći upute za upotrebu.

## Certifikati i oznake



\* Emission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Stavka troškovnika

Certificirano nивелiranje, високе отпорности подлоге дебљине слоја од 1 до 10 mm realizirat će se mineralnom, eko-kompatibilnom, tiksotropičnom nивелирајућом масом уз нормално везивање и производњу обраду, складно норми EN 13813 разреда CT-C25-F6, GreenBuilding Rating 2, попут Keralevel Eco tvrtke Kerakoll Spa, прикладном за накнадно полагanje керамике након 24 h te природног камена, паркета и еластичних облога након  $\approx 3\text{-}5$  дана од наношења, при  $+20^{\circ}\text{C}$  и 65% relativne vlage.

Primjeniti глатком америчком лопатицом на претходно припремљену подлогу, чисту и дименционално стабилну и завршно обрадити тврdom gladilicom. Srednja potrošnja od  $\approx 1,5$  kg/m<sup>2</sup> za mm debljine sloja.

**Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll**

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| Izgled  | Predgotovljena smjesa   |                 |
| Specifična težina                               | $\approx 1,45 \text{ kg/dm}^3$  | UEAtc/CSTB 2435 |
| Inertni mineralni sastav                        | kristalno karbonatna  |                 |
| Granulometrijski interval                       | $\approx 0\text{-}600 \mu\text{m}$  | UNI 10111       |
| Čuvanje   | $\approx 12$ mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiraju; zaštiti od vlage |                 |
| Pakiranje                                       | Vreće od 25 kg  |                 |
| Voda za smjesu                                  | $\approx 6,5 \text{ l/1 vreća } 25 \text{ kg}$  |                 |
| Specifična težina smjese                        | $\approx 1,86 \text{ kg/dm}^3$  | UNI 7121        |
| Trajanje smjese (pot life)                      | $\geq 4 \text{ h}$  |                 |
| Granične temperature uporabe                    | od $+5^\circ\text{C}$ do $+35^\circ\text{C}$  |                 |
| Ostvarljive debljine                            | od 1 do 10 mm   |                 |
| Prohodnost                                      | $\approx 24 \text{ h}$  |                 |
| Vrijeme čekanja do polaganja:                   |   |                 |
| - keramike i cotta                              | $\approx 24 \text{ h}$  |                 |
| - parketa, elastičnih obloga i prirodnog kamena | $\approx 3$ dana  |                 |
| Potrošnja                                       | $\approx 1,5 \text{ kg/m}^2$ po mm debljine   |                 |

Utvrđivanje pri temperaturi  $+20^\circ\text{C}$ , 65% relativne vlažnosti, bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od uvjeta na gradilištu: teperatura, ventilacija i upojnost podloge.

**Performanse****Kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima (IAQ) VOC - Ispuštanja organskih hlapljivih tvari**

|            |                       |                         |
|------------|-----------------------|-------------------------|
| Sukladnost | EC 1 plus GEV-Emicode | Cert. GEV 2954/11.01.02 |
|------------|-----------------------|-------------------------|

**HIGH-TECH**

|                                  |                         |            |
|----------------------------------|-------------------------|------------|
| Adhezija na betonu nakon 28 dana | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ | EN 13892-8 |
|----------------------------------|-------------------------|------------|

## Otpornost na:

|                            |                          |            |
|----------------------------|--------------------------|------------|
| - kompresiju nakon 28 dana | $\geq 25 \text{ N/mm}^2$ | EN 13892-2 |
|----------------------------|--------------------------|------------|

|                          |                         |            |
|--------------------------|-------------------------|------------|
| - fleksiju nakon 28 dana | $\geq 6 \text{ N/mm}^2$ | EN 13892-2 |
|--------------------------|-------------------------|------------|

|                          |                         |            |
|--------------------------|-------------------------|------------|
| - abrazija nakon 28 dana | $\leq 250 \text{ mm}^3$ | EN 12808-2 |
|--------------------------|-------------------------|------------|

|                                  |                          |            |
|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Površinska tvrdoća nakon 28 dana | $\geq 40 \text{ N/mm}^2$ | EN 13892-6 |
|----------------------------------|--------------------------|------------|

|            |               |          |
|------------|---------------|----------|
| Sukladnost | CT – C25 – F6 | EN 13813 |
|------------|---------------|----------|

Snimanje podataka pri temperaturi od  $+20^\circ\text{C}$ , 65% relativne vlage bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

# Napomene

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- ne koristiti Keralevel Eco za niveliranje ili za ujednačavanje nepravilnosti podloge koje su veće od 10 mm
- ne dodavati smjesi druga veziva ili aditive
- niske temperature i povećana relativna vlažnost prostora produžuju vrijeme sušenja
- velika količina vode smanjuje mehaničku otpornost i brzinu sušenja

- prije polaganja parketa i otpornih obloga provjeriti zaostalu vlagu higrometrom na karbid
- zaštiti od direktnog sunca i propuha u prvih 12 sati
- poštivati elastične spojeve prisutne na podlozi
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2014. Navedene informacije ažurirane su u mjesecu siječnja 2023. (ref. GBR Data Report - 02.23); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.