

L34 Evolution Rapid

Neoporečno organsko mineralno lepilo s pospešenim vezanjem in strjevanjem za zelo odporno polaganje parketa.

L34 Evolution Rapid ima tudi pri nizkih temperaturah zelo kratek čas vezave in se lahko hitro polno obremeni, kar zagotavlja višjo raven varnosti pri polaganju parketa kateregakoli formata in lesne vrste na katerikoli tip podlage, kljub temu pa ohranja podobno podaljšano obdelovalnost, kot jo imajo lepila z normalno vezavo.



Rating 3

1. Izredno hitro doseganje končnih zmogljivosti tudi pri nizkih temperaturah
2. Dolg obdelovalni čas
3. Idealno za lepljenje vseh vrst parketa na vse vrste podlag
4. Tehnologija Anti-Shock System za zagotavljanje močno sprijemnih lepilnih spojev v realnih delovnih razmerah
5. Odlično razmerje med lepilno močjo in elastičnostjo
6. Primerno za nanos na ogrevane estrihe

- ✓ Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- ✓ Solvent ≤ 5 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Področja uporabe

→ Predvidena uporaba:

Zelo odporno polaganje tradicionalnega in izgotovljenega parketa vseh dimenzij in lesnih vrst na vsakovrstne podlage.

Talne obloge:

- lamelni in industrijski parket ter v skladu z EN 13488 in EN 14761
- masivni parket brez peresa in utora, lam parket in parketne deščice v skladu z EN 13227
- masivni parket s peresom in utorom in v skladu z EN 13226 in EN 13228
- večslojni parket z utori, izgotovljeni parket, brušeni parket in v skladu z EN 13489
- bambusovega parketa
- leseni podi v skladu z EN 14342

Podlage:

- cementni estrihi
- Anhidritni estrihi
- estrihi iz Keracem Eco ali Keracem Eco ProntoPlus
- lesne plošče
- obstoječi tlaki iz marmorja, keramike, gresa in podobno
- estrihi iz litega asfalta

Notranji tlaki za stanovanjsko in poslovno gradnjo. Primerno za nanos na ogrevane estrihe.

Ne uporabljajte zunaj ali na podlagah, kjer prihaja do kapilarnega dviga; na neustrezno pripravljenih ogrevanih tlakih; na neustrezno pripravljenih anhidritnih estrihih in na splošno na neustrezno pripravljenih nevpojnih podlagah.

Navodila za uporabo

→ Podlage morajo biti kompaktno, trdne, ravne in ne preveč hrapave. Poleg tega morajo biti dimenzijsko stabilne, ne deformabilne, suhe, brez kapilarnega dviga, razpok, prahu, čiste in brez snovi, ki bi ogrozile dober oprijem. Vlaga v cementnih estrihih ali obstoječih tlakih iz marmorja, granita, keramike in podobno ne sme preseči 2 % oziroma 1,7 %, če gre za ogrevane tlake. Vlaga v anhidritnih estrihih ne sme preseči 0,5 % oziroma 0,2 %, če gre za ogrevane tlake. Cementne estrihe z višjim odstotkom odvečne vlage (največ 5 %) ali take, ki so površinsko prašni ali krhki, je treba obdelati s premazom EP21. Obstoječe tlake iz marmorja, granita, keramike in podobno je treba temeljito očistiti in obdelati s premazom Keragrip Eco Pulep; pri višjih odstotkih vlage (največ 5 %) je treba nanesti premaz 3CW. Anhidritne estrihe je treba zbrusiti, temeljito posesati prah in obdelati s premazom EP21. Vpojne podlage z vgrajenim talnim gretjem je treba utrditi s premazom EP21. Na splošno anhidritnih estrihov ali podlag z vgrajenim talnim ogrevanjem ne moremo neprepustno obdelati in/ali izravnati s cementnimi in/ali mavčnimi izravnalnimi masami. Neravne ali preveč hrapave podlage je treba najprej izravnati z ustreznimi izdelki, kot so Keralevel Eco Ultra, Planogel Rheo, Flowtech Plus ali s sintetičnimi maltami iz EP21, ki jih zmešamo s kremenčevim peskom Quarzo 5.12. Pred uporabo zgoraj navedenih izdelkov skrbno preberite navodila v zadevnih tehničnih listih.

→ Priprava

L34 Evolution Rapid se pripravi z mešanjem komponente A in komponente B v predvidenem mešalnem razmerju 9,4 : 0,6, in sicer z električnim spiralnim mešalnikom z dna proti vrhu pri nizkih obratih ($\approx 400/\text{min}$). Komponento B zlijte v vedro s komponento A in dobro premešajte, da dobite homogeno, enakomerno gosto in barvno enotno zmes.

→ Nanos

L34 Evolution Rapid enakomerno nanesite na podlago z zobato lopatico št. 4. Parketne deščice s pritiskanjem ob podlago polagajte na še sveže lepilo, da se enakomerno porazdeli po spodnji strani parketa in zagotovite enakomerni lepilni spoj, ne da bi lepilo ob robovih deščic uhajalo. Med leseno talno oblogo in steno (ali drugimi navpičnimi elementi) pustite dilatacijsko režo $\approx 7\text{--}10$ mm.

→ Čiščenje

Ostanke še svežega lepila L34 Evolution Rapid s površin čistimo z alkoholom. Orodje čistimo z razredčilom Diluente 01 ali alkoholom. Po tem, ko se lepilo strdi, ga lahko odstranimo le mehansko.

Druga pojasnila

- Parket pred vgradnjo aklimatizirajte na razmere v prostoru, kamor ga boste polagali.
- Vlaga pri izdelanem parketu mora biti med 5 in 9 %, pri tradicionalnem parketu pa med 7 in 11 %.
- Pred vgradnjo parketa izmerite vlago v estrihu po karbidni metodi.
- Pred polaganjem izmerite temperaturo v prostoru in podlagi, ki mora biti višja od minimalnih vrednosti za temperaturo, podanih v tehničnih listih.
- Poleg zgoraj podanih opozoril upoštevajte posebna navodila proizvajalca parketa.

Certificiranje in označevanje



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Tehnična specifikacija za popis del

Vgradnjo s pospešenim vezanjem in strjevanjem masivnega in večslojnega parketa izvajamo z dvokomponentnim organskim mineralnim lepilom s tehnologijo Anti Shock System, GreenBuilding Rating 3, kot je na primer L34 Evolution Rapid podjetja Kerakoll SpA. Podlaga mora biti trajno suha, kompaktna, brez drobljivih delcev, čista in mora dovolj časa zoreti, da se že izvedejo predvideni skrčki. Za vgradnjo uporabimo zobato lopatico ___ za povprečno izdatnost \approx ___ kg/m².


Tehnični podatki v skladu s Kerakollovim Standardom kakovosti

Videz	pasta v barvi hrasta	
Pakiranje	monopack 9,4+0,6 kg	
Shranjevanje	≈ 12 mesecev od datuma proizvodnje, v izvirni in neodprti embalaži	
Opozorila	ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote	
Mejna temperatura nanosa	od +10 °C do +35 °C	
Viskoznost zmesi	≈ 38000 mPa · s, vreteno 7 RPM 50	metoda Brookfield
Uporabnost mešanice (pot life)	≈ 50 min	
Odprti čas	≈ 70 min	
Pohodnost	≈ 3 h	
Čas strjevanja	≈ 5 h	
Polna obremenitev izgotovljenega parketa	≈ 12 h	
Čakalni čas za brušenje	≈ 1 dan, vsekakor pa po popolni stabilizaciji parketa	
Izdatnost	≈ 800–1500 g/m ²	

Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Se lahko spreminjajo glede na posebne razmere na gradbišču: temperaturo, prezračevanje, vpojnost podlage..

Opozorila

- Izdelek za profesionalno uporabo.
 - Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
 - Uporabljajte priporočeno zobato lopatico.
 - Temperatura, zračna vlaga, prezračevanje, vpojnost podlag in vgradni materiali lahko spreminjajo čas obdelovalnosti in vezave lepila.
 - Po potrebi zahtevajte varnostni list.
- Za primere, ki niso izrecno navedeni, stopite v stik s tehnično službo Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com.



Podatki o Ratingu se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating 2014. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene November 2023 (poročilo GBR z dne 11.23); poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.