

L34 Flex

Ekološko neoporečno certificirano organsko mineralno elastično lepilo, ki zagotavlja zelo odporno polaganje parketa.

L34 Flex dosega odlično razmerje med lepilno močjo in elastičnostjo, ki zagotavlja varno polaganje izgotovljenega in tradicionalnega parketa na katerokoli vrsto podlage.



Rating 4

1. Enokomponentni, pripravljen za uporabo
2. Hipoalergen
3. Brez označevanja z opozorilnimi stavki
4. Se dobro razleze
5. Zelo izdatno
6. Se hitro in varno čisti, idealno za lepljenje izgotovljenega parketa
7. Tehnologija Anti-Shock System za zagotavljanje močno sprijemnih lepilnih spojev v realnih delovnih razmerah
8. Idealno za ogrevane tlake
9. Na voljo v kartušah ali črevu za lepljenje plavajočega parketa in lesenih elementov

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Področja uporabe

→ Predvidena uporaba

Zelo odporno polaganje tradicionalnega in izgotovljenega parketa vseh dimenzij in lesnih vrst na vsakovrstne podlage.

Talne obloge:

- lamelni in industrijski parket ter v skladu z EN 13488 in EN 14761
- masivni parket brez peresa in utora, lam parket in parketne deščice v skladu z EN 13227
- masivni parket s peresom in utorom in v skladu z EN 13226 in EN 13228
- večslojni parket z utori, izgotovljeni parket, brušeni parket in v skladu z EN 13489
- leseni podi v skladu z EN 14342

Elastično linijsko pritrjevanje:

- plavajočega izgotovljenega parketa
- večslojnega ladijskega poda
- laminata

Elastično pritrjevanje:

- lesenih elementov za oblaganje stopnic
 - lesenih, jeklenih in aluminijastih zaključnih letev
- Podlage:
- cementne estrihe
 - Anhidritni estrihi
 - estrihi iz Keracem Eco ali Keracem Eco ProntoPlus
 - lesne plošče
 - obstoječi tlaki iz marmorja, keramike, gresa in podobno
 - estrihi iz litega asfalta

Notranji tlaki za stanovanjsko in poslovno gradnjo. Primeren za nanos na ogrevane estrihe.

Ne uporabljajte na podlagah, kjer prihaja do kapilarnega dviga; na neustrezno pripravljenih ogrevanih tlakih, na neustrezno pripravljenih anhidritnih estrihih in na splošno na neustrezno pripravljenih nevpojnih podlagah.

Navodila za uporabo

→ Podlage morajo biti kompaktno, trdne, ravne in ne preveč hrapave. Poleg tega morajo biti dimenzijsko stabilne, ne deformabilne, suhe, brez kapilarnega dviga, razpok, prahu, čiste in brez snovi, ki bi ogrozile dober oprijem. Vlaga v cementnih estrihih ali obstoječih tlakih iz marmorja, granita, keramike in podobno ne sme preseči 2 % oziroma 1,7 %, če gre za ogrevane tlake. Vlaga v anhidritnih estrihih ne sme preseči 0,5 % oziroma 0,2 %, če gre za ogrevane tlake. Cementne estrihe z višjim odstotkom odvečne vlage (največ 5 %) ali take, ki so površinsko prašni ali krhki, je treba obdelati s premazom EP21. Obstoječe tlake iz marmorja, granita, keramike in podobno je treba temeljito očistiti in obdelati s premazom Keragrip Eco Pulep; pri višjih odstotkih vlage (največ 5 %) je treba nanesti premaz 3CW. Anhidritne estrihe je treba zbrusiti, temeljito posesati prah in obdelati s premazom EP21. Vpojne podlage z vgrajenim talnim gretjem je treba obdelati s premazom EP21.

Na splošno anhidritnih estrihov ali podlag z vgrajenim talnim ogrevanjem ne moremo neprepustno obdelati in/ali izravnati s cementnimi in/ali mavčnimi izravnalnimi masami. Neravne ali preveč hrapave podlage je treba najprej izravnati z ustreznimi izdelki, kot so Keralevel Eco Ultra, Planogel Rheo, Flowtech Plus ali s sintetičnimi maltami iz EP21, ki jih zmešamo s kremenčevim peskom Quarzo 5.12. Pred uporabo zgoraj navedenih izdelkov skrbno preberite navodila v zadevnih tehničnih listih.

→ Priprava

- Pakiranje po 6 in 16 kg: L34 Flex je pripravljen za uporabo. Odprite pakiranje, odstranite vrečko proti izsuševanju in zaščito na površini lepila. Če ob zaključku polaganja niste porabili celotne vsebine pakiranja, je treba zaščito, ki ste jo pred tem očistili vseh ostankov lepila, ponovno skrbno namestiti, da lepilo ne pride v stik z zrakom in se ne začne strjevati. Preden embalažo ponovno pokrijete s pokrovom, namestite tudi vrečko proti izsuševanju.
- Pakiranje po 290 ml: L34 Flex je pripravljen za uporabo. Preluknjajte navojni pokrovec kartuše, plastični nastavek na koncu odrežite tako, da dobite odprtino želene velikosti, navijte ga na kartušo, vstavite kartušo v pištolo in iztisnite.
- Pakiranje po 600 ml: L34 Flex je pripravljen za uporabo. Črevo na koncu odrežite, vstavite ga v pištolo z zelenim nastavkom in lepilo iztisnite.

→ Nanos

- Lepljenje po celotni površini: L34 Flex enakomerno nanesite na podlago z zobato gladilko št. 4 in parketne deščice s pritiskanjem ob podlago polagajte na še sveže lepilo, da se enakomerno porazdeli po spodnji strani parketa in zagotovite enakomerni lepilni spoj, ne da bi lepilo ob robovih deščic uhajalo. Med leseno talno oblogo in steno (ali drugimi navpičnimi elementi) pustite dilatacijsko režo ≈ 7–10 mm.

Navodila za uporabo

- Linijsko lepljenje: L34 Flex nanesite linijsko z ustrezno pištolo. Za vgradnjo lesenih podov ali laminata mora biti premer posamezne linije lepila $\approx 6-8$ mm, nanos pa prečno na dolžino deščic. Premer linij je odvisen od globine morebitnih nepravilnosti v podlagi. V vsakem primeru lepila ne nanašajte v preveč izdatnih količinah, da ne bi prišlo do morebitne zamazanosti že lakirane parketne deščice. Razdalja med posameznimi linijami parketa naj bo ≈ 10 cm.
 - Linijsko pritrjevanje s posebno akustično podlogo z zarezi: položite podlogo tako, da bodo zareze prečno na smer vgradnje parketa. L34 Flex nanesite s pištolo in že predvidenim trikotno odrezanim nastavkom v obliki črke V (mere $\approx 8 \times 10$ mm/0,32 x 0,4 inčev), da bo v vsaki zarezi zares ustrezna količina lepila. Pištolo ob nanosu lepila držite navpično in zapolnite vsako zarezo. Lepilo nanesite tudi vzdolž oboda in na stikih akustičnih podlog. Lepila ne nanašajte po podlogi. Pri vgradnji vedno upoštevajte navodila proizvajalcev akustičnih podlog in lesenih podov
- Čiščenje
Ostanke še svežega lepila L34 Flex s površin čistimo z alkoholom. Orodje čistimo z razredčilom Diluente 01 ali alkoholom. Po tem, ko se lepilo strdi, se ga z lakirane površine preprosto odstrani z vodo in čistilom Supersoap.

Druga pojasnila

- Parket pred vgradnjo aklimatizirajte na razmere v prostoru, kamor ga boste polagali.
- Vlaga izgotovljenega parketa mora biti med 5–9 %, masivnih parketnih deščic pa med 7–11 %.
- Pred vgradnjo parketa izmerite vlago v estrihu po karbidni metodi.
- Pred polaganjem izmerite temperaturo v prostoru in podlagi, ki mora biti višja od minimalnih vrednosti za temperaturo, podanih v tehničnih listih. Poleg zgoraj podanih opozoril upoštevajte posebna navodila proizvajalca parketa.

Certificiranje in označevanje



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Tehnična specifikacija za popis del

Certificirano in zelo odporno vgradnjo masivnega in večslojnega parketa izvajamo z ekološko neoporečnim enokomponentnim elastičnim organskim mineralnim lepilom s tehnologijo Anti Shock System, GreenBuilding Rating 4, kot je na primer L34 Flex podjetja Kerakoll SpA. Podlaga mora biti trajno suha, kompaktna, brez drobljivih delcev, čista in mora dovolj časa zoreti, da se že izvedejo predvideni skrčki. Za vgradnjo uporabimo zobato lopatico ___ za povprečno izdatnost \approx ___ kg/m².

Tehnični podatki v skladu s Kerakollovim Standardom kakovosti

Videz	pasta v barvi hrasta/oreha	
Pakiranje	vedro 16 kg/6 kg – kartuša 290 ml – črevo 600 ml	
Shranjevanje	≈ 12 mesecev od datuma proizvodnje, v izvirni in neodprti embalaži	
Opozorila	ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote	
Viskoznost zmesi:		
- vedro	≈ 45000 mPa · s, vreteno 7 RPM 50	metoda Brookfield
- črevo/kartuša	≈ 100000 mPa · s, vreteno 7 RPM 50	metoda Brookfield
Mejna temperatura nanosa	od +10 °C do +35 °C	
Odpri čas	≈ 60 min.	
Pohodnost	≈ 12 h	
Polna obremenitev izgotovljenega parketa	≈ 24 h	
Čakalni čas za brušenje	≈ 3 dni (po popolni stabilizaciji parketa)	
Izdatnost:		
- neprekinjeno lepljenje	≈ 600–1200 g/m ²	
- linijsko lepljenje	≈ 2 m z 1 kartušo po 290 ml	
- linijsko lepljenje	≈ 4 m z 1 črevom po 600 ml	


Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Se lahko spreminjajo glede na posebne razmere na gradbišču: temperaturo, prezračevanje, vpojnost podlage.

Zmogljivost**Kakovost zraka v prostoru (IAQ) VOC - Izpust hlapnih organskih spojin**

Skladnost	EC 1 Plus GEV-Emicode	Cert. GEV 2389/11.01.03
-----------	-----------------------	-------------------------

Opozorila

- Izdelek za profesionalno uporabo.
- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
- Uporabljajte priporočeno zobato lopatico.
- Temperatura, zračna vlaga, prezračevanje, vpojnost podlag in vgradni materiali lahko spreminjajo čas obdelovalnosti in vezave lepila.
- Po potrebi zahtevajte varnostni list.
- Za primere, ki niso izrecno navedeni, stopite v stik s tehnično službo Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com.



Podatki o Ratingu se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating 2014. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene maja 2023 (ref. poročilo GBR z dne 05.23); poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.