

L34 Hybrid

Mineralni organski eko-kompatibilni lepak sa certifikatom za postavljanje parketa uz visoku otpornost.

L34 Hybrid razvija savršenu ravnotežu između čvrstoće prijanjanja i elastičnosti koja garantuje sigurno postavljanje gotovog i tradicionalnog parketa na bilo koju vrstu podloge.



Rating 5

1. Jednokomponenti proizvod spreman za upotrebu
2. Hipoalergen
3. Bez oznake rizičnosti
4. Jednostavna obrada špahtlom
5. Visoka korisnost
6. Brzo i bezbedno čišćenje, idealno za postavljanje sa završnom obradom parketa
7. Tehnologija Anti-Shock System koja garantuje čvrstoću i prijanjanje u stvarnim uslovima primene
8. Prikladno za grejuće podloge

- ✓ Regional Mineral $\geq 30\%$
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Područja primene

→ Namena:

Postavljanje uz visoku otpornost drvenih tradicionalnih i gotovih podova i svih oblika i vrsta drveta na svim vrstama podloga.

Podovi:

- mozaični parket, industrijski parket i u skladu sa EN 13488 i EN 14761
- elementi od masivnog drveta bez falca, lamparket, daske i u skladu sa EN 13227
- elementi od masivnog drveta sa falcom M/F i u skladu sa EN 13226 i EN 13228
- višeslojni elementi sa falcom, sa završnom obradom i ispolirani i u skladu sa EN 13489
- drveni podovi u skladu sa EN 14342

Podloge:

- cementne košuljice
- anhidritne košuljice
- košuljice izvedene upotrebom proizvoda Keracem Eco ili Keracem Eco Prontoplus
- drveni paneli
- postojeći podovi od mermera, keramike, gres kamena ili sličnih materijala
- košuljice od izlivenog asfalta

Unutrašnji podovi za stambenu i poslovnu upotrebu. Prikladno za grejuće podloge.

Ne koristiti na podlogama koje su podložne vlazi koja dovodi do podizanja podova; na grejnim podlogama koje nisu prikladno pripremljene; na anhidritnim košuljicama koje nisu prikladno pripremljene i uopšteno na neupijajućim podlogama koje nisu prikladno pripremljene.

Uputstvo za upotrebu

→ Podloge moraju biti kompaktne, čvrste, ravne i ne preterano hrapave. Takođe moraju biti dimenziono stabilne, nedeformabilne, suve, bez vlage koja se dovodi do podizanja podova; bez otvora, čiste i bez mrvljivih delova i prašine. Cementne košuljice ili od postojećih podova od marmora, granita, keramike ili slično, moraju imati maksimalnu zaostalu vlagu od 2% ili 1,7% u slučaju da sadrže grejne sisteme. Anhidritne košuljice moraju imati maksimalnu zaostalu vlagu od 0,5% ili 0,2% u slučaju da sadrže grejne sisteme. Cementne košuljice sa visokom zaostalom vlagom (maksimalno 5%) ili koje imaju površinsku prašinu, delove koji se mrve ili slabe delove, moraju se tretirati proizvodom EP21. Postojeće podloge podova od mermera, granita, keramike i sličnih materijala treba temeljno očistiti i pripremiti proizvodom Keragrip Eco Pulep; u slučaju da imaju visoku zaostalu vlagu (maksimalno 5%) moraju se tretirati proizvodom 3CW. Anhidritne košuljice moraju se izbrusiti i očistiti uz pomoć mehaničkih aspiratora i tretirati proizvodom EP21. Upijajuće podloge koje sadrže grejni sistem moraju se tretirati sa EP21. Uopšteno anhidritne podloge i podloge koje sadrže grejne sisteme ne mogu biti hidroizolovane i/ili nivelisane cementnim samonivelišućim masama i/ili na bazi gipsa. Neplanarne i preterano hrapave podloge moraju se ujednačiti i/ili ispraviti odgovarajućim proizvodima kao što su Keralevel Eco Ultra, Planogel Rheo, Flowtech Plus ili sintetičkim malterima izvedenim sa EP21 pomešanim sa Quarzo 5.12. Pre upotrebe navedenih proizvoda konsultovati odgovarajuće tehničke listove.

→ Priprema

L34 Hybrid je spreman za upotrebu. Otvoriti pakovanje, ukloniti kesicu za upijanje vlage i zaštitu prisutnu na površini lepka. Nakon primene, u slučaju da se nije iskoristio ceo sadržaj, neophodno je ponovo pažljivo naneti čistu zaštitu bez ostataka lepka, kako proizvod ne bi došao u dodir sa vazduhom i kako bi se izbeglo stvrdnjavanje. Ponovo umetnuti kesicu za upijanje vlage pre zatvaranja pakovanja poklopcem.

→ Primena

Naneti L34 Hybrid ravnomerno na podlogu sa špahtlom br.4 i postaviti elemente parketa na sloj svežeg lepka vršeći odgovarajući pritisak kako bi osigurali potpuni i ravnomerni kontakt sa lepkom, izbegavajući da se podigne duž strana elemenata. Ostaviti dilatacioni prostor između drvenog poda i zidova (ili drugih vertikalnih elemenata) od $\approx 7 - 10$ mm.

→ Čišćenje

Čišćenje podloga sa ostacima još uvek svežeg lepka L34 Hybrid se vrši alkoholom. Čišćenje alata od ostataka vrši se razređivačem Diluente 01 ili alkoholom. Nakon što se lepak stvrdne, može jednostavno da se odstrani sa obojenih površina vodom i sapunom SuperSoap.

Ostala uputstva

- Ostaviti parket koji treba da se postavi da se prilagodi ambijentalnim uslovima prostorije u kojoj se postavlja.
- Vlaga u delovima parketa koji treba da se postavi treba da iznosi između 5 – 9% za gotove parkete, između 7 – 11% za tradicionalne parkete.
- Pre postavljanja izvršiti merenje vlage podloge pomoću karbidnog higrometra.
- Pre postavljanja izvršiti merenje sobne temperature i temperature podloge koje ne treba da budu iznad minimalne vrednosti upotrebne temperature kao što je navedeno u tehničkim podacima.
- Pored gorenavedenih smernica pratiti specifično uputstvo koje je pružio proizvođač parketa.

Certifikati i oznake



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Stavka tehničkih specifikacija

Sertifikovano postavljanje uz visoku otpornost višeslojnih podova ili od punog drveta će se vršiti sa organiskom mineralnim jednokomponentnim ekološkim lepkom sa Anti Shock System tehnologijom, GreenBuilding Rating 5, tip L34 Hybrid kompanije Kerakoll Spa. Podloga za postavljanje treba da bude trajno suva, kompaktna, bez delova koji se mrve, čista i osušena, nakon što je već završeno skupljanje usled sazrevanja. Za postavljanje će se koristiti nazubljena špahtla ___ za prosečnu korisnost od \approx ___ kg/m².

Tehnički podaci prema standardu kvaliteta Kerakoll

Izgled	smesa neutralne boje/boje hrasta	
Ambalaža	kante 16 kg	
Skladištenje	≈ 12 meseci od dana proizvodnje u originalnoj neotvorenoj ambalaži	
Upozorenja	zaštititi od mraza, izbegavati direktno izlaganje suncu i izvorima toplote	
Viskozitet smese	≈ 42000 MPa · s, rotor 7 RPM 50	metoda po Brukfildu
Granične temperature primene	od +10 °C do +35 °C	
Vreme vezivanja	≈ 60 min.	
Prohodnost	≈ 12 h	
Stavljanje u funkciju gotovog parketa	≈ 24 h	
Vreme čekanja do gletovanja	≈ 3 dana (nakon potpune stabilizacije parketa)	
Korisnost	≈ 700 – 1300 g/m ²	


Registrowanie podataka na temperaturi od +23 °C, 50% U.R. i odsustvo ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperatura, ventilacija i apsorpcija podloge.

Performanse**Kvalitet vazduha u enterijeru (IAQ) VOC - Emisija lakoisparljivih organskih jedinjenja (VOC)**

Usklađenost	EC 1 Plus GEV-Emicode	Sert. GEV 8965/11.01.02
-------------	-----------------------	-------------------------

Upozorenja

- Proizvod profesionalne namene
- pridržavajte se nacionalnih zakona i propisa
- koristiti preporučenu nazubljenu špahtlu
- temperatura, vlažnost okruženja, provetrenost, apsorpcija podloge i materijal za ugradnju, mogu uticati na to da vreme delovanja i vezivanja lepka variraju
- ukoliko bude potrebno, zatražite bezbednosni list
- za sve što nije predviđeno, pogledati Kerakoll Worldwide Global Service + 39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci koji se odnose na rejting dostavljaju se GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u novembra 2023. god. (ref. GBR Data Report – 11.23); KERAKOLL SpA može blagovremeno da ove informacije dopuni i/ili izmeni; za proveru eventualnih izmena ovih informacija, možete posetiti sajt www.kerakoll.com. Iz tog razloga, KERAKOLL SpA odgovoran je za ispravnost, aktuelnost i ažuriranost svojih informacija samo ako su dobijene direktno putem njenog sajta. Tehnički list je sastavljen prema našim najboljim saznanjima o tehničkim karakteristikama i oblastima primene. Budući da se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, navedena su uputstva opšteg karaktera koja, ni na koji način, ne obavezuju našu kompaniju. Iz tog razloga se savetuje da pre upotrebe proverite da li je proizvod adekvatan za željenu upotrebu.