

L34 Hybrid

Ekokompatibilní certifikované organické lepidlo pro spolehlivou pokládku parket, ideální pro GreenBuilding. Jednosložkové, bez rozpouštědel, s velmi nízkými emisemi těkavých organických látek, neškodné pro životní prostředí a zdraví pracovníků.

L34 Hybrid má dokonalou rovnováhu mezi přilnavostí a pružností, což zajišťuje bezpečnost při pokládce hotových i tradičních parket na libovolném podkladu.



GREENBUILDING RATING®

L34 Hybrid

- Kategorie: Organické minerální
- Pokládka parket a elastických podlahových krytin



VÝHODY VÝROBKU

- Hypoalergické
- Bez označení rizika
- Snadné nanášení
- Vysoká vydatnost
- Snadné a spolehlivé čištění, ideální pro pokládku hotových parket
- Technologie Anti-Shock System - pro zajištění odolnosti a přilnavosti při použití ve skutečných podmínkách
- Ideální pro vytápěné podlahy



ECO POZNÁMKA

- Receptura je založena na minerálech místního původu, aby se snížily emise skleníkových plynů z důvodu přepravy
- Snižuje nebezpečí ze strany nebezpečných látek a látek znečišťujících životní prostředí při skladování a přepravě
- Zaručuje bezpečnější použití na stavbě

ROZSAH POUŽITÍ

Účel použití

Vysoce odolné pokládání tradičních dřevěných podlah a prefabrikátů všech formátů a druhů dřeva na všechny druhy podkladů.

Podlahy:

- parketová mozaika, průmyslové parkety, podlahy dle EN 13488 a EN 14761
- prvky z masívu bez spoje na pero/drážku, lamparkety, podlahy dle EN 13227
- prvky z masívu se spojem na pero/drážku dle EN 13226 a EN 13228
- vícevrstvé prvky se spojem na pero/drážku, ošetřené a s povrchovou úpravou dle EN 13489
- dřevěné podlahy dle EN 14342

Podklady:

- cementové potěry
- anhydritové potěry
- potěry realizované pomocí Keracem® Eco nebo Keracem® Eco Pronto
- dřevěné panely
- existující mramorové, keramické nebo kameninové podlahy
- asfaltové potěry

Podlahy v interiérech, k soukromému nebo komerčnímu použití. Vhodné pro vytápěné podklady.

Nepoužívejte

Na podklady, které podléhají vzilnající vlhkosti; na vytápěné podklady, nebo anhydritové potěry, které nejsou správně připraveny, a na nesavé podklady, které nejsou správně připraveny.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu

Podklad musí být kompaktní, tuhý, plochý a nepřilíš drsný. Rovněž musí mít stabilní rozměry, nesmí být deformovatelný, musí být suchý, bez vzlínající vlhkosti; bez prasklin, čistý, bez odlupujících se látek a bez prachu. Maximální zbytková vlhkost cementových podkladů nebo již existujících mramorových, žulových, keramických nebo jiných podobných podkladů musí být 2 % nebo 1,7 %, jestliže obsahují zařízení pro vytápění. Maximální zbytková vlhkost anhydritových podkladů musí být 0,5 % nebo 0,2 %, jestliže obsahují zařízení pro vytápění. Na cementové stěrky s vyšší vlhkostí (max. 5 %) nebo charakteristické povrchovou prašností, výskytem cementového mléka nebo slabé, je třeba aplikovat EP21 nebo EP21 Rapid.

Již existující mramorové, žulové, keramické nebo jiné podobné podklady musí být dobře vyčištěny a ošetřeny přípravkem Keragrip Eco Pulep; v případě přítomnosti vysoké zbytkové vlhkosti (max. 5%) musí být ošetřeny přípravkem 3CW. Anhydritové stěrky musí být vybrušené, vysáte vysavačem a je třeba na ně aplikovat EP21 nebo EP21 Rapid. Na savé podklady obsahující topné prvky je třeba aplikovat EP21 nebo EP21 Rapid.

Anhydritové podklady a podklady obsahující zařízení pro vytápění nemohou být impregnovány a/nebo vyrovnávány pomocí samonivelačních cementových nebo sádrových hmot. Podklady, které nejsou ploché, nebo jsou příliš hrubé, musí být vyrovnané a/nebo připravené pomocí patřičných hmot jako: Keralevel® Eco LR, Keratech® Eco R30, Keratech® Eco Flex nebo syntetických armovaných hmot EP21 nebo EP21 Rapid smíchaných se sušeným křemenným pískem 0,5 - 1,2 mm.

Před použitím výše uvedených produktů si pečlivě přečtěte příslušné technické listy.

Příprava

L34 Hybrid je připravený k použití. Otevřít obal, odstranit balíček s vysoušecím prostředkem a ochranný film. Po ukončení práce, pokud nedošlo ke spotřebování celého výrobku, je na vrstvu lepidla zbývajícího v balení třeba opět umístit ochrannou fólii. Nejprve odstraňte veškeré zbytky lepidla ze stěn obalu, aby se vzduch nedostal pod fólii, což by mohlo vést ke stvrdnutí lepidla. Umístit balíček s vysoušecím prostředkem před uzavřením obalu.

Aplikace

L34 Hybrid aplikovat na podklad samostatně pomocí patřičného zubatého hladítka (hladítka č. 2 nebo č. 4), díly parket pokládat na vrstvu čerstvého lepidla, přitlačit pro dosažení celoplošného spojení s lepidlem; dávat pozor, aby se lepidlo nedostávalo ven podél boků dílů. Ponechte oddělující mezeru mezi dřevěnou podlahou a stěnami (nebo jinými svislými prvky) \approx 7-10 mm. V případě pokládky parket bez spojení pero/drážka naneste jednu vrstvu homogenního lepidla o omezené tloušťce.

Čištění

Čištění povrchu z čerstvých zbytků L34 Hybrid se provádí pomocí alkoholu. Čištění nástrojů se provádí pomocí Diluente 01 nebo alkoholem. Po vytvrzení lze lepidlo z lakované plochy snadno odstranit vodou nebo s použitím SuperSoap.

DALŠÍ POKYNY

Nechte přizpůsobit parket podmínkám prostředí v místnostech, kde bude pokládán.

Vlhkost parketových dílů určených k pokládce se musí pohybovat v rozsahu 5-9 % pro předběžně připravené parkety, v rozsahu 7-11 % pro tradiční parkety.

Před pokládkou změřte vlhkost podkladové vrstvy karbidovým vlhkoměrem.

Před pokládkou změřte teplotu prostředí a podkladu, měly by být vyšší než hodnota minimální pracovní teploty uvedená v technických listech.

Kromě výše uvedených pokynů postupujte i podle pokynů dodaných výrobcem parketu.

SPECIFIKACE POLOŽKY

Vysoce odolná, certifikovaná pokládková masivních i vícevrstevných dřevěných podlah, realizovat s použitím organického minerálního, ekologického elastického lepidla v technologii Anti-Shock System, třídy GreenBuilding Rating® 5, jako L34 Hybrid, vyrobený firmou Kerakoll. Podklad musí být naprosto suchý, kompaktní, bez droviných částí, čistý a, po hydrometrickém smrtění. Pro pokládku použít ozubenou stěrku ____ pro průměrnou vydatnost \approx ____ kg/m².

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

Vzhled	pasta barvy neutrální/dub	
Balení	kbelík 16 kg	
Skladování	≈ 12 měsíců od data výroby v původním, neporušeném obalu	
Upozornění	chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla	
Viskozita směsi	≈ 42000 mPa · s, rotor 7 RPM 51	Brookfieldova metoda
Pracovní teplota	od +10 °C do +35 °C	
Otevřený čas	≈ 60 min.	
Pochůznost	≈ 12 h	
Předání hotových parket do provozu	≈ 24 h	
Doba čekání před broušením	≈ 3 dny (po úplné stabilizaci parket)	
Vydatnost	≈ 700 – 1300 g/m ² (stěrka č. 2–4)	

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle podmínek na stavbě: teploty, ventilace a savosti podkladu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU (IAQ) VOC - EMISE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK

Shoda EC 1 Plus GEV-Emicode Cert. GEV 8965/11.01.02

UPOZORNĚNÍ

- **Výrobek určený k profesionálnímu použití**
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- používejte doporučenou ozubenou stěrku
- teplota, vlhkost prostředí, ventilace, savost podkladu nebo pokládaného materiálu mohou měnit dobu zpracování a tuhnutí lepidla
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro jiné účely zde neuvedené je nutno kontaktovat Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl

Data týkající se Rating jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v květnu 2021 (ref. GBR Data Report -06.21); upozorňujeme, že v průběhu času mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany společnosti KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na webových stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktualnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, musí být tyto údaje považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl