

L34 Plus

Certificirano organsko mineralno lepilo, ki zagotavlja zelo odporno polaganje parketa, idealno za GreenBuilding, okolju prijazno gradnjo. Dvokomponentno, brez topil, z zelo nizkimi izpusti hlapnih organskih spojin, varuje zdravje uporabnikov.

L34 Plus dosega odlično razmerje med lepilno močjo in elastičnostjo, kar zagotavlja višjo raven varnosti pri polaganju parketa kateregakoli formata in lesne vrste na katerikoli tip podlage.



GREENBUILDING RATING®

L34 Plus

- Kategorija: Organski minerali
- Polaganje parketa in prožnih oblog



SISTEM MERITEV JE POTRDIL ZAVOD ZA CERTIFICIRANJE SGS

LASTNOSTI IZDELKA

- Od 1980 svetovni prvak med lepili na področju varnosti
- Idealno za lepljenje vseh vrst parketa na vse vrste podlag
- Odlično razmerje med lepilno močjo in elastičnostjo
- Tehnologija Anti-Shock System za zagotavljanje močno sprjemnih lepilnih spojev v realnih delovnih razmerah
- Hitro doseganje končnih zmogljivosti tudi pri nizkih temperaturah
- Primerno za nanos na ogrevane estrihe



EKO ZAZNAMKI

- Pripravek z regionalnimi minerali; manjši izpust toplogrednih plinov zaradi prevoza
- Zagotavlja varnejše delo na gradbišču

PODROČJA UPORABE

Namembnost

Zelo odporno polaganje tradicionalnega in izdelanega parketa vseh dimenzij in lesnih vrst na vsakovrstne podlage.

Talne obloge:

- lamelni in industrijski parket ter v skladu z EN 13488 in EN 14761
- masivni parket brez peresa in utora, lam parket in parketne deščice v skladu z EN 13227
- masivni parket s persom in utorom in v skladu z EN 13226 in EN 13228
- večslojni parket z utori, izdelani parket, brušeni parket in v skladu z EN 13489
- bambusov parket
- leseni podi v skladu z EN 14342

Podlage:

- cementni estrihi
- ahidritni estrihi
- estrihi iz Keracem® Eco ali Keracem® Eco Prontoplus
- lesne plošče
- obstoječi tlaki iz marmorja, keramike, gresa in podobno
- estrihi iz litega asfalta

Notranji tlaki za stanovanjsko in poslovno gradnjo. Primerno za nanos na ogrevane estrihe.

Neprimerna uporaba

Zunaj ali na podlagah, kjer prihaja do kapilarnega dviga; na neustrezno pripravljenih ogrevanih tlakih; na neustrezno pripravljenih anhidritnih estrihih in na splošno na neustrezno pripravljenih nevpojnih podlagah.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava podlag

Podlage morajo biti kompaktno, trdne, ravne, ne preveč hrapave in vpojne. Poleg tega morajo biti dimenzijsko stabilne, ne deformabilne, suhe, brez kapilarnega dviga, razpok, prahu, čiste in brez snovi, ki bi ogrozile dober oprijem. Vlaga v cementnih estrihih ali obstoječih tlakah iz marmorja, granita, keramike in podobno ne sme preseči 2 % oziroma 1,7 %, če gre za ogrevane tlake. Vlaga v anhidritnih estrihih ne sme preseči 0,5 % oziroma 0,2 %, če gre za ogrevane tlake. Cementne estrihe z višjim odstotkom odvečne vlage (največ 5 %) ali take, ki so površinsko prašni ali krhki, je treba obdelati s premazom EP21.

Obstoječe tlake iz marmorja, granita, keramike in podobno je treba temeljito očistiti in obdelati s premazom Keragrip Eco Pulep; pri višjih odstotkih vlage (največ 5 %) je treba nanesti premaz 3CW. Anhidritne estrihe je treba zbrusiti, temeljito posesati prah in obdelati s premazom EP21. Vpojne podlage z vgrajenim talnim gretjem je treba obdelati s premazom EP21. Na splošno anhidritnih estrihov ali podlag z vgrajenim talnim ogrevanjem ne moremo neprepustno obdelati in/ali izravnati s cementnimi in/ali mavčnimi izravnalnimi masami.

Nepravne ali preveč hrapave podlage je treba najprej izravnati z ustreznimi izdelki, kot so Keralevel® Eco Ultra, Keratech® Eco R30, Keratech® Eco Flex, Keratech® Eco HP4 ali s sintetičnimi maltami iz EP21, ki jih zmešamo s kremenčevim peskom Quarzo 5.12. Pred uporabo zgoraj navedenih izdelkov skrbno preberite navodila v zadevnih tehničnih listih.

Priprava

L34 Plus se pripravi z mešanjem komponente A in komponente B v predvidenem mešalnem razmerju 9 : 1, in sicer z električnim spiralnim mešalnikom z dna proti vrhu pri nizkih obratih (≈ 400/min). Komponento B zlijte v vedro s komponento A in dobro premešajte, da dobite homogeno, enakomerno gosto in barvno enotno zmes.

Nanos

L34 Plus enakomerno nanesite na podlago s primerno zobato lopatico (lopatica št. 2 ali št. 4) in parketne deščice s pritiskanjem ob podlago polagajte na še sveže lepilo, da se enakomerno porazdeli po spodnji strani parketa in zagotovite enakomerni lepilni spoj, ne da bi lepilo ob robovih deščic uhajalo. Med leseno talno oblogo in steno (ali drugimi navpičnimi elementi) pustite dilatacijsko režo ≈ 7–10 mm.

Čiščenje

Ostanke še svežega lepila L34 Plus s površin čistimo z alkoholom. Orodje čistimo z razredčilom Diluente 01 ali alkoholom. Po tem, ko se lepilo strdi, ga lahko odstranimo le mehansko.

DRUGA POJASNILA

Parket pred vgradnjo aklimatizirajte na razmere v prostoru, kamor ga boste polagali.

Vlaga pri izgotovljenem parketu mora biti med 5 in 9 %, pri tradicionalnem parketu pa med 7 in 11 %.

Pred vgradnjo parketa izmerite vlago v estrihu po karbidni metodi.

Pred polaganjem izmerite temperaturo v prostoru in podlagi, ki mora biti višja od minimalnih vrednosti za temperaturo, podanih v tehničnih listih.

Poleg zgoraj podanih opozoril upoštevajte posebna navodila proizvajalca parketa.

POGODBENA KLAUZULA

Certificirano in zelo odporno vgradnjo masivnega in večslojnega parketa izvajamo z dvokomponentnim organskim mineralnim lepilom s tehnologijo Anti Shock System, GreenBuilding Rating® 4, kot je na primer L34 Plus podjetja Kerakoll SpA. Podlaga mora biti trajno suha, kompaktna, brez drobljivih delcev, čista in mora dovolj časa zoreti, da se že izvedejo predvideni skrčki. Za vgradnjo uporabimo zobato lopatico ____ za povprečno izdatnost ≈ ____ kg/m².

TEHNIČNI PODATKI V SKLADU S KERAKOLLOVIM STANDARDOM KAKOVOSTI

Videz	pasta v barvi hrasta/oreha	
Pakiranje	monopack 9+1 kg	
Shranjevanje	≈ 12 mesecev v izvorni embalaži	
Opozorila	Ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote	
Mejna temperatura nanosa	od +10 °C do +35 °C	
Viskoznost zmesi	≈ 37000 mPa · s, vreteno 7 RPM 50	metoda Brookfield
Uporabnost mešanice (pot life)	≈ 90 min	
Odprti čas	≈ 90 min	
Pohodnost	≈ 8 h	
Polna obremenitev izgotovljenega parketa	≈ 24 h	
Čakalni čas za brušenje	≈ 2 dni, vsekakor pa po popolni stabilizaciji parketa	
Izdatnost	≈ 800–1500 g/m ² (lopatica št. 2 – 4)	

Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prežretavanja. Se lahko spreminjajo glede na posebne razmere na gradbišču: temperatura, prežretavanje, vpojnost podlage.

ZMOGLJIVOST

KAKOVOST ZRAKA V PROSTORU (IAQ) VOC – IZPUST Hlapnih Organskih spojin

Skladnost

EC 1 plus GEV-Emicode

Cert. GEV 2473/11.01.03

OPOZORILA

- Izdelek za profesionalno uporabo.

- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
- Uporabljajte priporočeno zobato lopatico.
- Temperatura, zračna vlaga, prezračevanje, vpojnost podlag in vgradni materiali lahko spreminjajo čas obdelovalnosti in vezave lepila.
- Svetujemo dobro prezračevanje prostorov in uporabo zaščitne kreme za roke Proman.
- Po potrebi zahtevajte varnostni list.
- Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com.

Podatki o Ratingu se nanašajo na Piročnik GreenBuilding Rating® 2012. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene junija 2020 (poročilo GBR z dne 07.20); poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com