

# Massetto Premix

**Gotov mineralni estrih konzistencije vlažne zemlje, eko-kompatibilan, normalnog vezivanja i brzog sušenja za polaganje s ljestvilima, idealan za GreenBuilding. Uz nisko ispuštanje CO<sub>2</sub> i izuzetno nisko ispuštanje organskih hlapljivih tvari, sadrži reciklirane sirovine. Može se reciklirati kao inertna masa na kraju korištenja.**

Massetto Premix postiže izvršnu obradivost bilo da se mijese miješalicom s gornjim otvorm, miješalicom na pritisak s pneumatskim prijenosom. Površinsko zatvaranje izrađeno proizvodom Massetto Premix optimalno je za lijepljenje poda.



## GREENBUILDING RATING®

### Massetto Premix

- Kategorija: Anorganske mineralne tvari
- Priprema podloga za polaganje
- Rating: Eco 5

eco5	Regional Mineral > 20%	Recycled Regional Mineral > 30%	CO <sub>2</sub> ≤ 250 g/kg	Low Emission IAQ VOC Indoor Air Quality	Recyclable
Sadržaj prirodnih minerala 92%	Sadržaj recikliranih minerala 35%	Ispuštanje CO <sub>2</sub> /kg 58 g	Izuzetno niska ispuštanja VOC-a	Može se reciklirati kao inertni materijal	

SISTEM MJERENJA ATESTIRAN OD USTANOVE ZA CERTIFIKACIJU SGS

## PREDNOSTI PROIZVODA

- Unutra, vani
- Spreman za uporabu, jamči trajna svojstva
- Idealan kod adaptacija
- Brzo površinsko zatvaranje, optimalno za lijepljenje podova
- Prikladno za polaganje ljestvilima za keramičke ploče, porculanski gres, prirodni kamen i parket

## ECO BILJEŠKE

- Formulirano sa regionalnim sirovinama i smanjenim ispuštanjima štetnih plinova u transportu
- Koristi reciklirane materijale smanjujući pritom utjecaj na okoliš do kojeg dolazi direktnim iskorištavanjem sirovina
- Reciklira se kao mineralni pjesak izbjegavajući pritom trošak zbrinjavanja otpada i bez utjecaja na okoliš



## PODRUČJA PRIMJENE

### Područja primjene

Unutarnji i vanjski estri normalnog vezivanja i brzog sušenja povezanih na donju podlogu debljine  $\geq 20$  mm i plutajućih debljine  $\geq 50$  mm; grijani podovi debljine iznad cijevi  $\geq 30$  mm. Maksimalna debljina sloja 80 mm.

### Kompatibilna ljestila

- gel-ljestila, mineralna ljestila, organska mineralna jednokomponentna i dvokomponentna ljestila
- jednokomponentna i dvokomponentna reaktivna epoksidna i poliuretanska ljestila, ljestila u vodenim disperzijama i sa tekućim otapalima

### Zidovi:

- porculanski gres, keramičke ploče, klinker, cotto, stakleni i keramički mozaik svih vrsta i formata
- prirodni kamen, umjetni kamen, mramor, čak i kada su podložni velikoj deformaciji ili opetovanom mrljanju zbog upijanja vode
- parket

### Podloge:

- betonske ploče gotove ili izrađene na gradilištu, cementne podloge, olakšane podloge, zvučni ili termo izolirajući pano

### Ne koristiti

- na podloge podložne deformaciji bez da se prethodno izračunala fleksija i predvidjeli frakcijski spojevi estriha
- u dodiru s betonima koji nisu potpuno sazrijeli

\* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## UPUTE ZA UPORABU

### Priprema podloga

Podloge moraju biti dimenzionalno stabilne, suhe, bez prisutnosti zaostale vlage, bez pukotina, bez prisutnosti prašine i mrvljivih komadića ili koji nisu dobro učvršćeni, čiste i odgovarajućih mehaničkih otpornosti za određenu upotrebu. Estrih mora biti odvojen od svih vertikalnih elemenata pomoću deformacijske trake debljine od  $\approx 8/10$  mm, za cijelu visinu realiziranog estriha. Strukturalni spojevi koji se nalaze na donjoj podlozi moraju biti izvedeni i u čitavoj visini estriha.

**Povezani estriši:** u slučajevima nepravilnih donjih podloga gdje debljina sloja estriha varira ili je svakako manja od 40 mm preporučuje se pripremiti podlogu na način da se između sredine i prve trećine ukupne debljine estriha, ubaci elektrozavarena mreža promjera Ø 2 mm, promjera očica 50x50 mm, koja je učvršćena za donju podlogu. Kako bi poboljšali adheziju na podlogu nanesti, svježe na sveže, tekuću smjesu za povezivanje pripremljenu sa 2,5 dijela cementa 32.5/42.5, 1 dio eko-kompatibilnog lateksa na bazi vode Keroplast Eco P6 i 1 dio vode.

**Plutajući estriši:** u slučaju polaganja obloga osjetljivih na vodu ili podova sa mogućnošću kapilarne vlage ili koji nisu potpuno sazrjeli neophodno je nanesti, na glatku i čvrstu podlogu, jednu parnu branu kao npr. najlon od polietilena ili PVC-a koji se prekrivaju najmanje 20 cm, zalijepljeni trakom, savijeni na zidovima i vertikalnim elementima (npr. stupovima) za cijelu debljinu sloja.

**Estrisi na komprimirajućim podlogama:** u slučaju da su donje podloge olakšane te niske gustoće ili u slučajevima tankih slojeva materijala za termo-akustičnu izolaciju moraju se predvidjeti debljine estriha i eventualne armature koje se kalkuliraju u zavisnosti od klase deformacija donjih proizvoda.

### Priprema

Massetto Premix miješa se čistom vodom koristeći uobičajeni zidarski alat, kao što su miješalice s gornjim otvorom, automiješalice, miješalice na pritisak, neprekidne kružne miješalice, pridržavajući se naznačenog omjera za smjesu dok ne dobijemo jednu homogenost polu-suhu, kompaktnu i bez površinske eksudacije vode. Kod radova na temperaturama blizu 0 °C preporučuje se zaštiti vreću proizvoda Massetto Premix od zaleđivanja preko noći i koristiti toplu vodu radi boljeg miješanja, transporta, pumpanja i obradivosti smjese. Suprotno, kod visokih temperatura neophodno je čuvati na gradilištu vreću proizvoda Massetto Premix u hladu i koristiti hladnu vodu.

### Primjena

Massetto Premix nanosi se na praktičan i siguran način prateći tradicionalne faze izvođenja betonskih estriha: priprema vodilica radi visine, nanošenje i zbijanje smjese te obrada letvom; kako se preporučuje završno ravnjanje mehaničkim sredstvima koji imaju čelični disk, pazeci da se ne insistira previše, kako bi se spriječilo stvaranje površinske kore koja upija malo i produžuje vrijeme sušenja estriha te pogoršava performanse ljepljiva.

Faza zbijanja je od posebne važnosti za postizanje visokih mehaničkih performansi; potrebno ju je izvršiti odmah nakon polaganja estriha na podlogu prije izjednačavanja površine metalnom letvom. Kod debljih slojeva potrebno je nabijati sloj po sloj do dobivanja željene debljine. U slučajevima prolaza cijevi gdje bi debljina estriha mogla biti manja (minimalno 3 cm), neophodno je ugraditi metalnu pomicanu armaturnu mrežu manjih očica (2/3 cm). U slučajevima spojeva estriha, koji su neizbjegni kod prekida radova, potrebno je ostvariti vezu između dva mlaza na način da ubacimo željene šipke promjera 5 mm dužine cca 50 cm na udaljenosti od otprilike 20/30 cm jedna od druge ili komadić elektrozavarene mreže (promjera 5 mm, sa očicama veličine 20 x 20 cm) i nanesti na stjenku estriha, prije nego nastavimo sa radovima, tekućinu za povezivanje pripremljenu od 2,5 dijela cementa 32.5/42.5, 1 dijela eko-kompatibilnog lateksa na bazi vode Keroplast Eco P6 i 1 dijela vode.

### Čišćenje

Čišćenje strojeva i alata od ostataka Massetto Premix vrši se vodom prije stvrdnjavanja proizvoda.

## OSTALE ODREDBE

**Spojevi:** neophodno je odvojiti estrih perimetralno polaganjem kompresivne trake Tapetex uzduž cijelog perimetra lokala na zidove i eventualne okomite elemente koji strše iz potpornog sloja.

Izraditi frakcijske spojeve površine incizijom estriha na svježe do dubine otprilike 1/3 debljine i pazeci da se ne ošteti armatura, ako je prisutna. Potrebno je odrediti im mjesto i razmake u fazi projektiranja. Obično se izrađuju:

- u slučaju nagle promjene dimenzije poda,
- u blizini vrata,
- u prisutnosti isprekidanih elemenata,
- za frakciju velikih kontinuiranih površina:

25 m<sup>2</sup> s pojedinačnom maksimalnom dimenzijom 6 m u slučaju vanjskih estriha

50 m<sup>2</sup> s pojedinačnom maksimalnom dimenzijom 8 m u slučaju unutrašnjih estriha (40 m<sup>2</sup> u slučaju grijanih podova).

Strukturalni spojevi prisutni na podlozi moraju se poštivati.

**Mjerenje vlage:** ispravno mjerenje zaostale vlage može se ostvariti isključivo sa higrometrom na karbid. Ne preporučju se obični električni higrometri jer očitavaju neravnomjerna očitanja koja nisu ispravna zbog korištenja specijalnih veziva.

**Polaganje parketa:** provjerite na mjestu prikladnost sazrjelog estriha prema odredbama nacionalne norme; ako je potrebno, učvrstiti sa SIC® Eco EP21. U slučaju parketa velikih formata i/ili nestabilnih vrsta drva savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service.

**Grijani podovi:** započeti nakon barem 5 dana od postavljanja estriha sa temperaturom poda između +20 °C i +25 °C koju treba održati barem 3 dana nakon čega postaviti maksimalnu temperaturu predviđenu projektom i ostaviti najmanje dodatnih 4 dana. Vratiti estrih na temperaturu prostora i polagati (EN 1264-4 točka 4.4).

## STAVKA TROŠKOVNIKA

Estrih za polaganje ili podno grijanje visoke otpornosti bit će realiziran s gotovim eko-kompatibilnim mineralnim estrihom normalnog vezivanja i brzog sušenja, sukladnog normi EN 13813 klase CT-C16-F4, GreenBuilding Rating® Eco 5, tipa Massetto Premix tvrtke Kerakoll Spa, za srednju debljinu od \_\_\_\_\_ cm, prikladno za polaganje ljepljima keramičkim pločicama nakon 24 sata i parketa nakon 5 dana od nanošenja. Uključena je isporuka i postavljanje deformacijskih traka od ekspandirajućeg polietilena za odvajajuće spojeve.

## TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled	Mješavina veziva i inertnih materijala	
Prividna volumenska masa	≈ 1,56 kg/dm <sup>3</sup>	UEAtc/CSTB 2435
Inertni mineralni sastav	Kristalno karbonatno - silikatna	
Granulometrijski interval	≈ 0-3 mm	UNI 10111
Čuvanje	≈ 12 mjeseci u originalnom pakirajući na suhom prostoru	
Pakiranje	Vreće od 25 kg	
Voda za smjesu	≈ 1,75 litara / 1 vreća 25 kg	
Specifična težina smjesa	≈ 1,96 kg/dm <sup>3</sup>	UNI 7121
Trajanje smjese (pot life)	≥ 3 h	
Granične temperature uporabe	od +5 °C do +35 °C	
Debljine plivajućeg estriha	od 50 mm do 80 mm	
Debljine pranjajućeg estriha	od 20 mm do 80 mm	
Prohodnost	≈ 8 h	
Čekanje do polaganja (debljina 5 cm):		
- keramika	≈ 24 h	
- parket	≈ 7 dana	
Potrošnja	≈ 18 kg/m <sup>2</sup> po cm debljine sloja	

*Snimanje podataka pri temperaturi od +20 °C, 65% relativne vlage bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upojnost podloge.*

## PERFORMANSE

### KVALITETA ZRKA U ZATVORENIM PROSTORIMA (IAQ) VOC - ISPUŠTANJA ORGANSKIH HLAPLJIVIH TVARI

Sukladnost	EC 1-R plus GEV-Emicode	Cert. GEV 9523/11.01.02
------------	-------------------------	-------------------------

#### HIGH-TECH

Otpornost na:

- kompresiju nakon 7 dana	≥ 14,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 13892-2
- kompresiju nakon 28 dana	≥ 16 N/mm <sup>2</sup>	EN 13892-2
- fleksiju nakon 28 dana	≥ 4 N/mm <sup>2</sup>	EN 13892-2

Zaostala vлага (debljina 5 cm):

- nakon 24 sata	≤ 3%	
- nakon 7 dana	≤ 2%	

Sukladnost

CT – C16 – F4

EN 13813

*Snimanje podataka pri temperaturi od +20 °C, 65% relativne vlage bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.*

## OPASKE

### - Proizvod za profesionalnu upotrebu

- Pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- provjeriti prikladnost proizvoda za predviđena opterećenja
- ne dodavati smjesi druga veziva, pijesak ili aditive
- niske temperature i povećana relativna vlažnost prostora produžuju vrijeme sušenja estriha
- velika količina vode smanjuje mehaničku otpornost i brzinu sušenja
- prije polaganja parketa i otpornih obloga provjeriti zaostalu vlagu higrometrom na karbid
- ne dodavati vodu u Massetto Premix već u fazi vezivanja
- ne moći izvesteni estri, zaštiti ga od direktnog sunca i propuha u prvih 24 sata
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- kod specifičnih podloga za polaganje i dodatne informacije konzultirati Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Podaci koji se odnose na klasifikaciju Eco i Bio odnose se na GreenBuilding Rating® Priručnik 2013. Ove informacije su ažurirane u prosincu 2018 (ref. GBR Data Report - 12.18); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravnih intervencija na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđen primjeri.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.

Via dell'Artiglianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)