

Net 90

Armatura mreža od staklenih vlakana alkano otporna za jačanje mineralnih i sintetičkih sredstava za zaglađivanje.

Net 90 je specifičan kao ojačanje za tanke premaze napravljene proizvodima Floorzero i Wallzero.



1. Unutrašnji prostori, spoljni prostori
2. Visoka elastična i mehanička otpornost
3. Brzo i lako za polaganje
4. Bez efekta memorije

Polja primjene

→ Predviđena upotreba:

Ojačanje mineralnih i sintetičkih proizvoda za niveliranje i zaglađivanje.

Kompatibilne mase za niveliranje i zaglađivanje:

- Keralevel Eco LR
- Keralevel Eco
- Keralevel Eco Ultra
- Floorzero
- Wallzero
- Wallcrete

Podovi i zidovi, unutrašnji i vanjski, za civilnu, poslovnu i industrijsku upotrebu,. Pogodan za grejne podloge.

Nemojte koristiti za ojačavanje proizvoda za zaglađivanje ili niveliranje vanjskih zidovavelikim i neprekidnim površinama.

Uputstvo za upotrebu

→ Nanošenje na zidove

Nanesite proizvod za glačanje ili niveliranje glatkim gleterom u debljini od oko 1 – 2 mm, pritiskajući kako biste postigli maksimalno prianjanje na podlogu. Raširite proizvod Net 90 uzimajući u obzir preklapanje od približno 10 cm i ugradite mrežicu u sloj za zaglađivanje. Zagladite gleterom da dobijete ravnu i pravilnu površinu.

→ Nanošenje na podove

Nanesite proizvod Net 90 na odgovarajuće pripremljenu podlogu tako da se preklopi približno 10 cm. Nanesite proizvod za zaglađivanje ili niveliranje glatkim gleterom, pritiskajući kako biste postigli maksimalno prianjanje na podlogu, vodeći računa da u potpunosti ugradite mrežicu u sloj za zaglađivanje. Zagladite gleterom da dobijete ravnu i pravilnu površinu. Kada je predviđeno, pospite do zasićenja proizvodom Quarzo 1.3 ili Quarzo 5.12.

→ Nanošenje na podove s proizvodom Floorzero

Raširite proizvod Net 90 na prikladno pripremljenu podlogu, postavljajući mrežicu jednu pored druge bez preklapanja. Nanesite proizvod Floorzero glatkim gleterom, vodeći računa da u potpunosti ugradite mrežicu u sloj za zaglađivanje. Zagladite gleterom da dobijete ravnu i pravilnu površinu. Svježi proizvod pospite do zasićenja proizvodom Quarzo 1.3.

→ Nanošenje na zidove s proizvodima Wallzero i Wallcrete

Unaprijed pripremite trake za ojačanje Net 90 od staklenih vlakana, provjerite preklapanje preklopa za 10 cm. Zagladite proizvod (Wallzero ili Wallcrete) američkim ili nazubljenim gleterom. Ostavljajući trake širine ≈ 1 m, vratite mrežicu na još svježi proizvod, a zatim zagladite američkim gleterom. Zagladite gleterom da dobijete ravnu i pravilnu površinu.

Stavka specifikacije

Isporuka i polaganje armaturne mreže od staklenih vlakana otporne na baze težine $\approx 90 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ tipa Net 90 kompanije Kerakoll Spa. Mrežu raširite preklapajući fuge za oko 10 cm i položite je u sloj mase za zaglađivanje ili niveliranje. Zagladite gleterom da dobijete glatku i pravilnu površinu.

Tehnički podaci prema standardu kvalitete kompanije Kerakoll

Izgled	staklena vlakna	
Boja	Bijelo	
Širina role	≈ 1 m	
Dužina role	50 m	
Širina mreže	≈ 4x5 mm	
Težina ukrštene mreže	≈ 90 g/m ² ± 5%	ISO 3374

Performanse**HIGH-TECH**


Konačni učinak mreže s nanesenim prajmerom:

- pucanje sa uzdužnim istezanjem	prosječna vrijednost 1450 N/5 cm ± 1%	ISO 4606
- pucanje sa popriječnim istezanjem	prosječna vrijednost 1550 N/5 cm ± 1%	ISO 4606

Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- poštujujte nacionalne standarde i propise
- proizvod je artikal prema definicijama Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stoga ne zahtijeva sigurnosno-tehnički list

- za sve što nije predviđeno, obratite se službi Kerakoll Worldwide Global Service na tel. +39 0536.811.516 ili putem e-pošte globalservice@kerakoll.com



Podaci koji se odnose na Rating odnose se na GreenBuilding Rating priručnik iz 2012. godine. Ove informacije su ažurirane do juna 2023; treba napomenuti da oni mogu biti predmet dopuna i/ili promjena tokom vremena od strane kompanije KERAKOLL SpA; za sva takva ažuriranja možete pogledati web stranicu www.kerakoll.com. Stoga, KERAKOLL SpA odgovara za vjerodostojnost, aktuelnost i ažurnost svojih informacija samo ako su direktno izvedene sa njegovih web stranica. Tehnički list sastavljen je na osnovu naših najboljih tehničkih saznanja, kao i onih vezanih za samu primjenu. Međutim, kako se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, oni predstavljaju opšte smernice koje ni na koji način ne obavezuju našu kompaniju. Stoga preporučujemo preventivni test kako bi se provjerila prikladnost proizvoda za namjeravanu upotrebu.