

# Oil-Pur

Tratament eco-compatibil pentru finisarea parchetului.

Oil-Pur îmbină utilizarea practică și prelucrarea ușoară pentru finisajul cu efect vechi al pardoselilor din lemn de orice specie lemnoasă.



**SLC**  
TECHNOLOGY



## Rating 2

1. Finisaj cu un ciclu cu numai două straturi
2. Intensifică culoarea lemnului
3. Conform Directivei CE/42/2004

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent  $\leq 80$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

---

## Domenii de aplicare

### → Destinație de utilizare

Finisajul cu protecție ridicată pentru:

- pardoseli din lemn tradiționale
- pardoseli din lemn preșlefuite
- pardoseli din lemn care urmează să fie refăcute
- pardoseli din bambus

Pardoseli din lemn interne în edificii civile.

A nu se folosi în exterior; pe pardoseli din lemn supuse contactului prelungit sau permanent cu apa.

---

## Indicații de utilizare

→ Șlefuiți parchetul pentru a obține o suprafață netedă, curată și fără uleiuri, grăsimi, ceară, silicon și straturi vechi de lac. Aplicați Aqua-Pur Flex (conform indicațiilor din fișa tehnică respectivă) pentru a chitui fisurile și neregularitățile. După  $\approx 30 - 60$  de minute, șlefuiți cu șmirghel din gama cu granulație 100/120. Efectuați o șlefuire ulterioară cu un disc din plasă abrazivă Carboplus SIC cu granulație 150 sau 180, pentru a obține un rezultat estetic superior al finisării.

Aspirați cu atenție tot praful rezultat în urma șlefuirii și eliminați eventualele reziduuri cu o lavetă antistatică Pulex, apoi continuați cu aplicarea de Oil-Pur. Umiditatea lemnului trebuie să fie cuprinsă între 9% și 11%.

### → Preparare

Produs gata de utilizare. Agitați înainte de utilizare și vărsați într-un recipient curat. Așteptați 5 minute înainte de a continua cu aplicarea.

### → Aplicare

Aplicați Oil-Pur cu Roller Classic respectând randamentul de  $\approx 80 - 100$  ml/m<sup>2</sup>. Așteptați să se usuce complet, după  $\approx 6 - 8$  ore, șlefuiți uniform cu un disc din plasă abrazivă Carboplus Sic 220; aspirați cu atenție tot praful rezultat în urma șlefuirii și eliminați eventualele reziduuri cu o lavetă antistatică Pulex și aplicați al doilea strat de Oil-Pur.

### → Curățenia

Curățați reziduurile de Oil-Pur cu Diluente Oil înainte de întărire, după întărire, Oil-Pur se poate îndepărta doar mecanic.

---

## Indicații suplimentare

- Înainte de folosire, lăsați produsul să se adapteze la temperatura din încăpere.
- Folosiți recipiente și unelte curate.
- După ce a fost deschisă, fiecare canistră trebuie să fie terminată în cel mai scurt timp posibil.
- Pentru a obține un finisaj neted aplicați grosimi uniforme și respectați cantitățile recomandate.

→ **Întreținerea parchetului:** pardoselile din lemn lăcuite cu Oil-Pur trebuie să fie îngrijite periodic. Pentru curățare, folosiți detergentul neutru SuperSoap. Pentru întreținerea periodică și extraordinară, utilizați Silocera.

---

## Rubrică din caietul de sarcini

Finisajul cu efect antichizat al pardoselii din lemn se va realiza cu tratament eco-compatibil, monocomponent, cu colorarea intensă a lemnului, conform cu Directiva 2004/42/CE, din clasa GreenBuilding Rating 2, de tip Oil-Pur de la Kerakoll Spa, aplicat cu trafoletul în două straturi de  $\approx 80 - 100$  ml/m<sup>2</sup> per strat.

**Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll**

Aspect	lichid maro închis
Ambalaj	canistre 5 l
Păstrare	≈ 12 luni de la data producerii în ambalajul original și intact
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Temperaturi limită de aplicare	de la +10 °C la +30 °C
<b>Grad de strălucire:</b>	
- Oil-Pur 10	≈ 10 gloss
- Oil-Pur 30	≈ 30 gloss
- Oil-Pur 60	≈ 60 gloss
- Oil-Pur 90	≈ 90 gloss
<b>Timp de așteptare:</b>	
- între straturi	≈ 8 h după șlefuire
- pentru trafic lejer	≈ 24 – 36 h
- pentru trafic normal/intens	≈ 7 – 10 zile
Consum	≈ 80 – 100 ml/m <sup>2</sup> pe strat

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier: temperatură, ventilație și absorbția stratului de suport.

## Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- verificați compatibilitatea (culoarea, conținutul de ulei, rășini sau alte substanțe) cu tipuri de lemn necunoscute
- speciile de lemn foarte colorate și/sau de origine exotică, cu conținut ridicat de uleiuri, (Ipe, Lapacho, Iroko, Mahon etc.) pot întârzia și/sau împiedica uscarea și întărirea produsului, prin urmare, se recomandă ca, înainte de lăcuire, să se curețe suprafața lemnului cu o lavetă îmbibată cu Diluente Oil, așteptați să se usuce și aplicați un prim strat foarte subțire și ventilați bine încăperile pentru a favoriza procesul de uscare
- eliminați complet toate reziduurile tratamentelor anterioare pentru a obține un finisaj uniform
- verificați întotdeauna temperatura mediului și umiditatea lemnului
- protejați de soarele direct și de curenții de aer în primele 3 ore
- țineți departe de flăcări și scântei, nu fumați, ventilați încăperile după utilizare
- reziduurile de produs, uneltele, pulberea de lemn, lavetele din bumbac, hârtia și produsele similare îmbibate cu produs lichid și lăsate ca atare pot cauza fenomene de autocombustie; prin urmare, acestea trebuie udate cu apă și lăsate să se usuce în zone lipsite de pericolul de combustie, înainte de a fi aruncate
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în iunie 2023 (ref. GBR Data Report - 06.23); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.