

Outdoor Paint

Kültéri díszítő, vizes diszperziós festék, természetes felületkialakítással és különösen színtartó felülettel, az épület időjárási tényezőkkel szembeni maximális védelméért.

Az Outdoor Paint kiemeli a vakolat érdes textúráját, kellemesen nem tökéletes hatást és elegáns fénytöréseket ad a külső falaknak.

Elérhető a Color Collection 150 színéből 139 színben és a Warm Collection 10 színében.



Rating 2

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- × Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

A színeképletek átlaga alapján számított besorolás

1. Kiemelt fedési jellemzők
2. Kiemelten légáteresztő
3. A környezeti hatásoknak ellenáll
4. Különösen alkalmas kimondottan agresszív környezeti feltételek esetén
5. Ideális nedvességmentesítő- és hagyományos vakolathoz, simítóhoz és betonhoz

Felhasználási területek

- Védő és vízálló lélegző díszítések.
- Használati cél:
 - szárító vakolatok
 - új érlelt vakolatok
 - a falazati hordozóréteghez jól tapadó régi vakolatok
 - tömör felületű, cement konglomerátum elemek
 - nem rongálódott, szintetikus finomvakolattal, festékkel vagy műanyag burkolattal ellátott felületek.

Ne használjuk víz tárolására vagy vízzel való folyamatos érintkezéshez. Kapilláris átnedvesedésnek kitett falfelületekre nedvességmentesítő vakolatok előzetes felhordása nélkül.

A következő 11 szín nem elérhető
KK31 – KK38 – KK39 – KK40 – KK41 – KK42 –
KK52 – KK104 – KK149 – KK150

Használati útmutató

- A hordozórétegek előkészítése
A díszítendő felületeknek száraznak, megfelelően érleltnek és tökéletesen tisztának kell lenniük, el kell távolítani az összes rossz állapotú részt, az esetleges régi málló festékrétegeket, a port és a zsaluleválasztókat. Moha, zuzmó, alga lerakódás esetén előzetesen Kerakover Activval kezeljük a felületet, majd 24 óra elteltével mossuk le nagynyomású mosóval.
 - Régi és új, poros hordozórétegek esetén, a díszítés felvitele előtt körülbelül 12 órával, vigyünk fel egy réteg Universal Wall Primer fixáló alapozót.
 - Új vagy jó minőségű hordozórétegek: hordjunk fel egy réteg Universal Wall Primert; ezt követően készítsük el a sziloxános díszítést Outdoor Paint termékkel.
 - Régi és/vagy már festett hordozórétegeken: tisztítsuk meg alaposan megfelelő mechanikai és/vagy vegyi eszközökkel és távolítsuk el a régi, málló, leváló festéket. Hordjunk fel egy réteg vizes alapú Universal Wall Primer fixáló, víztaszító alapozót.

A porózus, mélységi szilárdítást igénylő felületeknél, mint például a nem festett vagy régi, mésztartalmú festékkel festett régi vakolatok, készítsünk próbát, hogy lássuk az elért szilárdító hatást és nedvszívást. Ezt követően készítsük el a sziloxános díszítést az Outdoor Paint termékkel.

- Előkészítés
Mindig keverjük meg újra az Outdoor Paint terméket a felhordás előtt. Felhordás előtt ellenőrizzük, hogy az állvány tiszta legyen (ne legyen rajta szennyeződés, por, fém maradványok stb.), amik eső esetén ráfolyhatnak a felületre, és ezzel az esztétikai hatást elronthatják.

- Felhordás
Az Outdoor Paint terméket hordjuk fel gondosan két rétegben ecsettel, hengerrel vagy szóróval a teljes felületre, az első és a második rétegnél a szükség és a használt eszközök függvényében körülbelül 20 – 30 térfogatszázalékban vízzel hígítva; teljesen száraz vagy 6%-nál nem magasabb nedvességtartalmú hordozórétegre. A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalmát igénylik.
Az első és a második réteg felhordása közötti idő: minimum 12 óra.
Kerülje az alkalmazást erős napsugárzás esetén. Az alkalmazást követően a kültéri felületeket a réteg teljes száradásáig védeni kell az esőtől és a nedvességtől.
Különböző színezett árutételek használata vagy egy termék színkeverő géppel történő bedolgozásának kiegészítése esetén javasoljuk az egyes tételek összekeverését az enyhe színárnyalat különbségek elkerülésének céljából. A különösen fényes színek esetén ajánlatos előzetesen felvinni egy színes alapot, hogy egységes legyen a fedés. Különösen ügyeljünk a teljes kitöltésű dekorációk kivitelezésénél, hogy elkerüljük a különböző időpontokban történt munkavégzéseknél a színbeli eltéréseket.

- Tisztítás
A szerszámokról vízzel távolítsuk el az Outdoor Paint maradványait a termék kikeményedése előtt.

Egyéb útmutatások

- A prospektusban feltüntetett színek kizárólag iránymutató jellegűek. Ezért javasolt előzetes próba végzése az építési területen a pontos színárnyalat ellenőrzésére.
- Az Outdoor Paint terméket ne használjuk szökőkutak, díszmedencék, ereszek külső ívhátának díszítésére és vízszigetelésére.
- A kapillaris átnedvesedésnek kitett felületeket szükségszerűen vízmentesítő rendszerrel (pl. Kerakoll Biocalce) kell kezelni.
- Amennyiben a környezet és a hordozóréteg páratartalma magas, a termék felhordása után előfordulhat, hogy sárgás/átlátszó, enyhén fényes és ragadós megfolyások alakulnak ki a termékben megtalálható vízben oldódó felületaktív anyagok miatt. A jelenséget eltávolíthatjuk a falak lemosásával vagy egyszerűen, ha megvárjuk, hogy a sorozatos

esők lemosják. A jelenség nem befolyásolja a filmréteg jellemzőit és a védelem szintjét. Amennyiben további terméket kell felhordanunk, alaposan mossuk le a falakat, és hordjunk fel megelőzőképpen egy réteget összekapcsoló alapozóként a Kerakover termékcsaládból. Ez a jelenség nem lép fel stabil időjárási körülmények esetén.

- Vakolatos, összetett külső hőszigetelő rendszerek díszítéséhez javasolt 20-nál magasabb refrakciós mutatójú színek használata.
- A katalógusban és a weboldalon található fényképek, valamint a mintákon feltüntetett színek csupán tájékoztató jellegűek.
- Minden egyes projekthez azonos gyártási tételből származó anyagokat használjon.
- A különböző árutételekből származó anyagok eltérő színárnyalatokat vehetnek fel.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

Kültéri és beltéri felületek védelme és díszítése ecsettel, hengerrel vagy szórással felhordott vizes diszperziós díszítő festékekkel, természetes felületkialakítású és különösen színtartó felületű kültérhez, az épület időjárási tényezőkkel szembeni maximális védelméért. A fényálló pigmentekkel és vizes diszperziós sziloxános kötőanyagokkal készített Outdoor Paint felületképző kimagaslóan lélegző, szennyeződéseknek, penésznek, algáknak és gombáknak különösen ellenálló díszítést biztosít. A Kerakoll Spa által gyártott, GreenBuilding Rating 2 besorolású Outdoor Paint termék. Mosásállóság > 10000 ciklus az UNI 10560 szerint, vízpára-áteresztési osztály: V1 (magas) az EN ISO 7783-2 szerint, vízállóság folyékony víznél: W3 (alacsony) az EN1062-3 szerint.

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	fehér vagy színes festék	
Térfogattömeg	≈ 1,49 kg/l	
Vegyjelleg	szilícium vázú polimerek OPPURE szilikon alapú polimerek	
Tárolás	≈ a gyártástól számított 18 hónapig ép, eredeti csomagolásban; nedvességtől óvjuk	
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet	
Csomagolás	10 l – 4 l-es vödrök	
Viszkózitás	≈ 48000 cps, rotor 6 RPM 10	Brookfield módszer
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között	
Alapfelület nedvessége	≤ 6%	
Várakozási idő az 1. és a 2. réteg között	≥ 12 óra	
Hígítás vízzel	20 – 30 v/v%	
Érintés száraz	≤ 1 óra	
Két réteg kiadóssága finom szemcséjű vakolat alapon	≈ 0,15 – 0,2 l/m ²	

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Teljesítmény**HIGH-TECH**

Mosásállóság	> 10 000 ciklus	UNI 10560
Páraáteresztés	V1 osztály (magas)	EN 7783
Vízállóság cseppfolyós víznél	W3 osztály (alacsony)	EN 1062-3
Kuenzle elméletnek megfelelő	$w < 0,5 \text{ kg} / \text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5} - S_D < 2 \text{ m}$	DIN 18550

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- ellenőrizzük, hogy a felület ne legyen fagyott védjük a felületeket az erős naptól és a széltől
- ne adjon hozzá kötőanyagot vagy adalékanyagot az alkalmazástól számított első 48 órában védjük a festett felületeket az esőtől és az erős nedvességtől
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2014-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 12.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.