

Primer Antitannino

Proziran, ekokompatibilan temeljni premaz za obradu protiv tanina drvenih podova prije nanošenja Microresina® Parquet.
Talijanski dizajn za blagostanje stanovanja.

Koristiti za vrste drva koje nisu hrastovina.



Rating 2

- ✗ VOC Low Emission
- ✗ Water based
- ✗ Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

1. Lagana primjena i brzo brušenje
2. Visoka i ujednačena pokrivenost
3. Sukladno Normi 2004/42/CE

Područja primjene

- Anti-taninski izolacijski temeljni sloj za drvene podove od vrsta drukčijih od hrastovine.
- Specifično za ponovno nanošenje Microresina®.

Ne koristiti
Vanski, drveni podovi podložni produljenom i konstantnom kontaktu sa vodom.

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

Izbrusite parket kako biste dobili glatku i čistu površinu, bez prisutnosti prašine, masti, ulja, voskova, silikona, ostataka ljepila, ostataka od prethodnih radova i bilo kakvih mrlja.
Na drva koja to omogućuju, očetkajte korištenjem isključivo namjenskog alata.
Izbrusite proizvodom Softpad ili diskom abrazivne mreže Carbodur Sic 120/150, pažljivo usisajte svu prašinu od brušenja i nastavite s nanošenjem proizvoda Primer Antitannino.

→ Priprema

Proizvod spremjan za upotrebu. Potresti prije upotrebe, umetnuti filtrirajući podčep i izliti u odgovarajuću kadicu. Odstraniti filtrirajući podčep prije nego ponovo zatvorimo kanistar. Pričekati 5 minuta prije nego što nastavimo s primjenom.

→ Primjena

Ravnomjerno nanesite Primer Antitannino valjkom Roller Plus pridržavajući se minimalne potrošnje od 100 ml/m². Nakon ≈ 2 – 4 sata izbrusite proizvodom Softpad, pažljivo usisajte svu prašinu od brušenja i ravnomjerno nanesite drugi sloj proizvoda Primer Antitannino valjkom Roller Plus, pridržavajući se minimalne potrošnje od ≈ 100 g/m².

Nakon ≈ 2 - 4 sata nanesite treći sloj proizvoda Primer Antitannino kako biste osigurali stvaranje kontinuiranog izolacijskog sloja.
Nakon najmanje 36 sati izbrusite proizvodom Softpad, pažljivo usisajte svu prašinu od brušenja i nastavite s nanošenjem proizvoda Microresina®.

→ Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka Primer Antitannino vrši se vodom prije stvrdnjavanja proizvoda.

Ostale odredbe

- Svaki otvoreni kanistar mora biti iskorišten u što skorijem roku.
- Koristiti čiste posude i alat.
- Fotografije predstavljene u katalogu i na web mjestu kao i boje na uzorcima samo su indikativne naravi.
- Pri svim radovima jedne cjeline koristite materijale iz iste proizvodne serije.

- Materijali iz različitih proizvodnih serija mogu iskazivati razlike u tonalitetu boje.
- Nanesite u 3 sloja poštujući minimalnu potrošnju po sloju. Ako je potrebno, nanesite još jedan sloj dok se ne postigne minimalna ukupna količina od 300 ml/m².

Certifikati i oznake



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Stavka troškovnika

Priprema drvenog poda, prije bojenja (bit će izvedeno isključivo proizvodom Microresina®), bit će izvedena jednokomponentnim temeljnim premazom u skladu s Direktivom 2004/42/EZ, GreenBuilding Rating® 2, kao što je Primer Antitannino tvrtke Kerakoll Spa, koji se nanosi valjkom u tri sloja od ≈ 100 – 110 ml/m² po sloju.

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	prozirna tekućina
Pakiranje	2x2,5 l
Čuvanje	≈ 18 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju
Opaske	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Vrijeme čekanja između slojeva	≈ 2 - 4 h
Vrijeme čekanja za ponovno nanošenje	min. 36 h
Potrošnja	min. 300 ml/m ²

Snimanje podataka pri temperaturi od +20 °C, 65% relativne vlage bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

Opaske

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- Pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- zaštititi od direktnog sunca i strujanja zraka u prva 3 sata

- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2012. Ove informacije su ažurirane u travnju 2021. (ref. GBR Data Report - 05.21); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili izmjenama tijekom vremena od tvrtke KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, posjetite web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.