


Perfil per Davanzale

Perfil de PVC con cinta autoadhesiva en PE para ser aplicado debajo de los vierteaguas, cubiertas, voladizos, para garantizar el sellado del sistema SATE KlimaExpert.

La malla del perfil está tratada con protección a los álcalis y realizada con fibra de vidrio de alta calidad.



1. Compatible con todo tipo de rasante de origen mineral, cementoso o de cal
2. Garantiza la impermeabilidad de la unión entre sistema SATE (ETICS) y los alféizares o elementos de fachada en general
3. Inalterable, en el interior de ambiente alcalino, ante el efecto de las agresiones químicas o de microorganismos

Campos de aplicación

→ Destinos de uso

Perfil para alféizar para empalme, estanco, para el sistema SATE (ETICS).

Morteros de acabado compatibles:

- morteros de acabado mineral en general

Modo de empleo

→ Preparación

El Perfil per Davanzale se corta con tijeras.

→ Aplicación

El Perfil per Davanzale se aplica encolando la cinta autoadhesiva en PE debajo del alféizar, o al elemento genérico de fachada, antes de posicionar el panel aislante. Una vez posicionado el panel aislante, extender una mano de Adhesivo & Mortero de Alisado sobre el panel y embeber la malla de conexión del perfil.

Desplegar las mallas de conexión y embeberlas mediante presión de la llana. Las mallas de conexión van siempre solapadas con la malla de refuerzo del SATE (ETICS).

→ Limpieza

El Perfil per Davanzale no requiere limpieza. Las herramientas utilizadas para aplicar los materiales utilizados para su colocación deberán limpiarse respetando las prescripciones de las respectivas fichas técnicas.

Especificación de proyecto

La conexión del rasante del sistema SATE (ETICS) y los alféizares se realizará con la aplicación del perfil para alféizar tipo Perfil per Davanzale de Kerakoll. Aplicar el rasante con la llana metálica adecuada sobre el soporte previamente preparado, limpio, plano y dimensionalmente estable. Embeber la malla del perfil en el rasante y, una vez endurecido, aplicar una capa de rasante adicional.

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll

Aspecto	PVC con malla especial blanca
Naturaleza química	PVC con malla de fibra de vidrio
Longitud	2 m
Espesor PVC	1,2 mm ± 5%
Espesor medio malla	0,52 mm
Luz de malla	3,5x3,8 ± 0,5 mm

Advertencias

- Producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- respetar las juntas de dilatación presentes
- mantener seco, proteger de la humedad, de los rayos U.V. y de las fuentes de calor
- utilizar con temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C
- almacenar con temperaturas comprendidas entre -5 °C y +40 °C
- el producto es un artículo de acuerdo con las definiciones del Reglamento (CE) n° 1907/2006 y por tanto no necesita Ficha de Datos de Seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400 – globalservice@kerakoll.es



Los datos relativos a las clasificaciones Rating se refieren al GreenBuilding Rating Manual 2012. La presente información está actualizada en marzo de 2022; se precisa que la misma puede estar sujeta a modificaciones por parte de KERAKOLL SpA. Para las eventuales actualizaciones, consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.