

# Rinforzo V 40

Mat van alkalibestendige glasvezels, geschikt voor buitengevelisolatiesystemen uitgevoerd met alle isolatieplaten voor ETICS.

Rinforzo V 40 garandeert de continuïteit van de egalisatie op isolatieplaten en voorkomt de vorming van haarscheurtjes.



1. Grote treksterkte
2. Specifiek voor buitengevelisolatiesystemen
3. Onaantastbaar in alkalische ruimtes, voor agressieve chemische milieu-invloeden of micro-organismen
4. Kan gebruikt worden bij het egaliseren om gevels te herstellen
5. CE-productmarkering voor gebruik als wapening van egaliseermiddelen van minerale oorsprong (EAD-040016-00-0404)

## Toepassingsgebieden

### → Gebruiksdoeleinden

Wapening van minerale egaliseermiddelen, op cement- of kalkbasis.

Compatibele egaliseermiddelen:

- minerale egaliseermiddelen in het algemeen

Ondergronden:

- warmte-isolatiepanelen
- prefab en ter plaatse gegoten beton
- gevelpleisters

Binnen en buiten voor civiel, commercieel en industrieel gebruik.

Niet gebruiken op dilatatievoegen of in direct contact met de ondergrond.

## Gebruiksaanwijzing

De gebruiksaanwijzingen voor de toepassingen in warmte-isolerende beschermingsystemen verwijzen, waar voorzien, naar het Italiaanse Technische Rapport UNI/TR 11715 "Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Ontwerp en uitvoering van buitengevelisolatiesystemen (ETICS)".

### → Voorbereiding

De beschermende verpakking verwijderen en het net uitrollen. Rinforzo V 40 wordt met een gewone schaar of een cutter gesneden.

### → Toepassing

Rinforzo V 40 wordt aangebracht op de eerste laag nog vers product. Het net uitrollen en met de lijmkam vastdrukken. De bladen moeten

elkaar ten minste 10 cm overlappen bij de overgangen. De zwarte stroken aan de zijkant maken de juiste overlapping van de vellen makkelijker. De witte gedeelten van 10 cm die afgezet zijn met de stroken aan de zijkant laten overlappen.

Voor de toepassingen in warmte-isolerende beschermingsystemen verwijzen de vermelden aanwijzingen naar UNI/TR 11715 – paragraaf 9.

### → Reiniging

Rinforzo V 40 hoeft niet te worden gereinigd. Het gereedschap dat is gebruikt om de gebruikte materialen aan te brengen en te bedekken, moet worden gereinigd volgens de aanwijzingen van de technische specificaties van de materialen.

## Certificaties en markeringen



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Bestektekst

Egaliseren van warmte-isolatiesystemen of bepleisteringen uit te voeren met invoeging van een alkalibestendige wapening van glasvezel zoals Rinforzo V 40 van Kerakoll Spa. De egaliseermiddelen met een gladde metalen lijmkam op de eerder voorbereekte, gereinigde en maatvaste ondergrond aanbrengen. Het net bedekken in de eerste laag en wanneer deze hard is geworden, Rinforzo V 40 met een tweede laag product bedekken.

**Technische gegevens volgens de kwaliteitsnorm van Kerakoll**

Uiterlijk	wit net
Chemische aard	geappreteeerde glasvezel
Maasopening	≈ 4x4 mm
Verpakking	rol 50 m
Breedte	1 m
Gewicht	≈ 145 g/m <sup>2</sup>
Dikte	≈ 0,45 mm

**PRESTATIES****HIGH-TECH**

Treksterkte (puur):	wit net
- kettingdraad	≥ 1800 N/5 cm
- inslag	≥ 1800 N/5 cm
Treksterkte (na veroudering volgens EAD-040016-00-0404):	
- kettingdraad	≥ 1000 N/5 cm en ≥ 50% van de pure waarde
- inslag	≥ 1000 N/5 cm en ≥ 50% van de pure waarde
Gebruikstemperatuur eenmaal uitgehard	van -30 °C tot +90 °C

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, R.V. van 50% en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie.

## Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- de aanwezige dilatatievoegen aanhouden
- droog houden, en beschermen tegen vochtigheid, UV-stralen en warmtebronnen
- opslag bij temperaturen tussen -5 °C en +40 °C
- het product is een artikel volgens de definities van de Verordening (CE) nr. 1907/2006 en heeft daarom geen veiligheidsinformatieblad
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot januari 2023 (ref. GBR Data Report – 02.23) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.