

Rinforzo V 40

Lúgálló üvegszál háló, alkalmas vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek kialakításához felhasználható összes típusú hőszigetelő panelhez.

A Rinforzo V 40 háló garantálja a hőszigetelő panelek glettelésének folytonosságát, és megakadályozza a hajszálrepedések kialakulását.



1. Kimagasló húzószilárdság
2. Különösen alkalmas vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerekhez
3. Változatlan lúgos környezetben, vegyi hatások és mikroorganizmusok hatása esetén
4. Használható homlokzatok simítására és helyreállítására
5. CE-jelölésű termék, ásványi eredetű simítók merevítésére használható (EAD-040016-00-0404)

Felhasználási területek

→ Felhasználható

Ásványi, cement- vagy mész eredetű simító merevítésére.

Kompatibilis simítók:

- ásványi eredetű simítók általában

Aljzatok:

- hőszigetelt panelek
- előre gyártott és helyben öntött betonok
- homlokzati vakolatok

Lakó-, kereskedelmi és ipari épületek esetén beltérben és kültérben.

Ne használjuk dilatációs hézagokra vagy közvetlenül a hordozóréteggel érintkezve.

Használati útmutató

→ Előkészítés

Vegyük le a védőcsomagolást, és tekerjük le a hálót. A Rinforzo V 40 háztartási ollóval vagy sniccerrel vágható.

→ Felhordás

A Rinforzo V 40 terméket a még friss termék első rétegére helyezük fel. Fektessük le a hálót, és glettvassal nyomjuk, hogy tapadjon. A lapokat legalább 10 cm vastagságban kell egymásra helyezni az átfedéseken. Az oldalsó fekete csíkok segítik a lapok közötti helyes átfedés kialakítását. Az oldalsó csíkkal határolt 10 cm-es fehér részeket átfedéssel helyezük fel.

Vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszereknél történő alkalmazás esetén kövessük a hatályos nemzeti szabályozást.

→ Tisztítás

A Rinforzo V40 terméket nem kell tisztítani. A beillesztéséhez alkalmazott anyagok felhordásához használt szerszámokat a vonatkozó műszaki adatlapok előírásait betartva kell tisztítani.

Tanúsítványok és jelölések



Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

A hőszigetelő rendszerek vagy vakolatok simítása a Kerakoll Spa által gyártott Rinforzo V 40 típusú lúgálló üvegszálas megerősítő háló behelyezésével történik. Fém glettvassal vigyük fel a simítóanyagot az előzőleg előkészített, tiszta, méretstabil hordozórétegre. Nyomjuk bele a hálót az első rétegbe, és kikeményedés után fedjük le a Rinforzo V 40 terméket egy második réteggel.

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti adatok

Megjelenés	fehér háló
Vegyijelleg	kikeményített üvegszál
Kiosztás	≈ 4x4 mm
Csomagolás	50 m-es tekercs
Szélesség	1 m
Súly	≈ 145 g/m ²
Rétegvastagság	≈ 0,45 mm


TELJESÍTMÉNY**HIGH-TECH**

Szakítószilárdság (önmagában az anyagé):	fehér háló
- hosszanti irányú	≥ 1800 N/5 cm
- keresztirányú	≥ 1800 N/5 cm
Szakítószilárdság (EAD-040016-00-0404-gyel történő öregítés után):	
- hosszanti irányú	≥ 1000 N/5 cm és ≥ önmagában az anyag értékének 50%-ánál
- keresztirányú	≥ 1000 N/5 cm és ≥ önmagában az anyag értékének 50%-ánál
Hőtűrő képesség	-30 °C és +90 °C között

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- vegyünk figyelembe a meglévő dilatációs hézagokat
- tartsuk száraz helyen, védjük a nedvességtől, az UV-sugárzástól és a hóforrásoktól
- -5 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten tároljuk
- az 1907/2006/EK rendelet meghatározásainak megfelelő termék, ezért nincs szükség hozzá biztonsági adatlapra
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2013-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 januárjában lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 02.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.