

S45

Organsko, neoprensko ljepilo, za polaganje tehnikom dvostrukog premaza PVC-a, gume, tepisona, linoleuma.

S45 razvija visoko početno vezivanje i brzinu koji jamče polaganje uz dvostruki premaz podova, profila, cokla te izvedbu kutnih elemenata, obloga stepeništa, bridova i okomitih elemenata.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 1

1. Podovi i zidovi u unutarnjim i vanjskim površinama
2. Srednje viskoznosti radi jednostavne primjene i obrade gleterom
3. Jako početno vezivanje

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- × Solvent $\leq 5 \text{ g/kg}$
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

kerakoll

Područja primjene

→ Upute za uporabu

Polaganje uz dvostruki premaz stepenica, profila, letvica, kutnih elemenata, podova i obloga na upijajuće i neupijajuće podlove.

Materijali:

- PVC
- guma
- tepisoni
- linoleum
- pluto
- plastični laminati

Podlove:

- mineralne nivelerajuće i samonivelirajuće mase
- cementni estrisi
- anhidritni estrisi

- estrisi realizirani sa Keracem Eco ili Keracem Eco Prontoplus
- drveni paneli
- vanjski podovi od mramora, keramike, gresa i slično
- estrisi od bojanog asfalta
- lim, metal i sl.

Zidovi i podovi. Unutarnji i vanjski prostori za stambenu i komercijalnu primjenu. Prikladno za podlove s podnim grijanjem. Prikladan za podove podložne igličastim opterećenjima i stolicama s kotačima (EN 12529).

Ne koristiti na podlove koje su podložne kapilarnoj vlazi.

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

Podlove moraju biti kompaktne, čvrste, ravne i glatke. Moraju isto tako biti dimenzionalno stabilne, nedeformirane, suhe, bez kapilarne vlage; bez pukotina, čiste i bez prisutnosti sredstava za odvajanje i prašine.

Cementne podlove moraju imati zaostalu vlagu maksimalno 2,5% ili 2% u slučaju da u sebi imaju sustav za grijanje.

Anhidritne podlove moraju imati zaostalu vlagu maksimalno 0,5% ili 0,2% u slučaju da u sebi imaju sustav za grijanje.

Podlove koje imaju prašnjavu površinu, komadiće koji se mrve ili odvajaju moraju se tretirati proizvodom Active Prime Fix prema uputama koje se nalaze u tehničkom listu. Grijane estrije uvijek obradite proizvodom Active Prime Fix prema uputama koje se nalaze u tehničkom listu.

Neravne ili izuzetno grube podlove moraju se ispraviti i/ili izravnati prikladnim proizvodima poput Keralevel Eco Ultra, Keralevel Eco, Flowtech Plus ili Planogel Rheo.

Anhidritne podlove moraju se pripremiti prema uputama proizvođača i obraditi proizvodom Active Prime Fix prema uputama koje se nalaze u tehničkom listu.

Podlove od lijevanog asfalta moraju se uvijek obraditi proizvodom Active Prime Fix prema

uputama koje se nalaze tehničkom listu i zagladiti odgovarajućim proizvodima kao što su Keralevel Eco Ultra, Keralevel Eco, Flowtech Plus ili Planogel Rheo.

→ Priprema

Promješati prije upotrebe.

→ Primjena

Nanositi S45 ravnomjerno na podlogu i stražnju stranu obloge prikladnom nazubljenom lopaticom. Odaberite ozubljenje lopatice koja može osigurati potpuno lijepljenje obloga, obično lopatica br. 1. Pazite da su eventualni ostaci praška dobro ugrađeni. Nanositi ljepilo na površine na koje se, nakon prikladnog vremena isparivanja, može polagati obloga na osušeno ljepilo koje je još ljepljivo. Snažno i pažljivo masirati oblogu do postizanja potpunog kontakta s ljepljivim slojem. Nakon polaganja i pritiskanja obloge nisu više mogući ispravci. Zaštiti od izravnog djelovanja sunca tijekom polaganja i do potpunog vezivanja ljepila (približno 3 dana). Zavarivanje obloga može se vršiti nakon najmanje 24 sata.

→ Čišćenje

Odmah očistiti alat otpalom Diluente 01.

Ostale odredbe

→ Ne koristiti pri temperaturi nižoj od +10 °C ili pri relativnoj vlazi iznad 75%.

→ Pri niskim temperaturama, ljepilo i obloga moraju odgovarati uvjetima prostorija u kojima se polažu.

→ Osim tih informacija, potrebno je pridržavati se uputa za polaganje proizvođača obloge i važećih tehničkih listova ostalih navedenih proizvoda.

Stavka troškovnika

Polaganje na gradilištu uz dvostruki premaz stepenica, profila, letvica, kutnih elemenata, podova i obloga od PVC-a, gume, tepisona, linoleuma, pluta, plastičnih laminata, izvodi se organskim, jednokomponentnim ljepilom, GreenBuilding Rating 1, poput S45 tvrtke Kerakoll Spa. Podloga polaganja mora biti ravna, glatka, kompaktna, bez komada koji se odvajaju, čista i odstajala, da je već odradila povlačenje prilikom sazrijevanja. Za polaganje će se koristiti nazubljena lopatica — prosječna potrošnja ≈ ____ g/m².

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	žućkasta pasta
Pakiranje	kante od 10 kg
Čuvanje	≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i ne-ostičenom pakiranju
Napomene	zaštiti od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Razrijedivanje	Spreman za upotrebu. Po potrebi otapalom Diluente 01
Granične temperature uporabe	od +10 °C do +30 °C
Vrijeme isparavanja	≈ 15 min.
Vrijeme trajanja smjese	≈ 60 min prema nanijetoj količini i vremenu isparivanja
Prohodnost	odmah
Potpuno korištenje	≈ 24 – 48 h
Potrošnja	≈ 150 g/m ² na svakoj strani

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upijanje podloge.

Napomene

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- prije uporabe pročitajte sigurnosno-tehnički list
- pri uporabi pridržavati se važećih sigurnosnih propisa i uputa
- proizvod i njegove pare su zapaljivi. Ventilirati prostore nakon upotrebe
- držati odvojeno od izvora paljenja, zabranjeno pušenje
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- za sve dodatne informacije Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u Lipanj 2023 (ref. GBR Data Report – 06.23); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda previdenoj primjeni.