

# Tetra Tack

Adhésif hybride élastique, à prise initiale élevée. Fixation instantanée.

Tetra Tack permet un collage élastique durable, même sur des éléments sujets à des mouvements et des sollicitations.



## Rating 4

1. effet ventouse élevé
2. Pouvoir adhésif très élevé
3. Étanchéité finale élevée
4. Adhère à tous les supports, y compris les supports humides
5. Peut être peint
6. Élasticité permanente

- × Regional Mineral  $\geq 30\%$
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Solvent  $\leq 5$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

---

## Domaines d'application

### → Destination d'utilisation

Tetra Tack adhère instantanément à divers matériaux grâce à un effet ventouse élevé. Assure dans le temps une adhérence élastique à tout type de support, y compris les supports humides, même en présence de charges dynamiques de :.

En particulier, Tetra Tack est conseillé pour les application suivantes :

- collage et pose de divers composants, y compris ceux qui sont soumis à des sollicitations ;
- collage d'éléments décoratifs, placoplâtre, panneaux, lattes en contreplaqué, revêtements d'escaliers, plans de travail de cuisine ;
- collage rapide et flexible.

Adapté pour l'intérieur et l'extérieur, même dans des zones sujettes au gel, au contact des principaux matériaux de construction tels que :

- fonds à base de ciment (enduits, mortiers, béton) ;
- carrelages, terre cuite, brique ;

- excellente adhérence aux supports en métal : acier – brut, inox, galvanisé, prépeint, plastifié – aluminium, cuivre, laiton ;
- verre, miroirs ;
- bois brut, bois plaqué, bois laminé, MDF, liège ;
- résines synthétiques, PVC, polycarbonate ;
- Utilisable également sur supports humides.

Ne pas utiliser sur des surfaces peu compactes et poussiéreuses, sur des produits et ouvrages bitumineux qui laissent suinter les huiles, les solvants et les plastifiants ; sur les surfaces en polyéthylène, polypropylène, polytétrafluoroéthylène, néoprène. Il est conseillé de procéder à un essai préalable sur les surfaces métalliques sensibles comme le cuivre, l'argent et leurs alliages, le marbre et les pierres naturelles. Ne pas utiliser pour la réalisation de joints de dilatation et de joints structuraux sujets à de forts mouvements. Ne pas utiliser dans les piscines.

---

## Mode d'emploi

### → Préparation des supports

Toute surface faisant l'objet d'un collage ne doit pas présenter d'eau stagnante et doit être exempte de poussière, graisse et parties friables. Les parties détachées ou qui adhèrent mal devront être éliminées et les métaux soigneusement désoxydés.

### → Préparation

Produit prêt à l'emploi.

### → Application

Appliquer à l'aide du pistolet et de l'embout fourni, en réalisant des bandes verticales espacées de 10 à 20 cm. Positionner correctement l'embout spécial en orientant le

triangle taillé sur l'extrémité externe par rapport à la direction de pose ; appuyer fermement de manière à obtenir une bande de produit de section en forme de triangle équilatéral de 1 cm de côté.

Appliquer de façon uniforme au dos de l'élément à coller, en cordons aussi réguliers et homogènes que possible.

Il est déconseillé d'appliquer la colle par points ou de manière inégale.

### → Nettoyage

Nettoyer les résidus de colle avec des solvants habituels. Après durcissement, le produit ne peut être éliminé que mécaniquement.

---

## Autres indications

→ Ne pas utiliser dans des espaces complètement fermés, car le produit polymérise grâce à l'humidité atmosphérique.

→ Normalement, aucune couche de fond n'est nécessaire. Sur les supports spéciaux (supports poreux, matières plastique), il pourrait s'avérer nécessaire l'utilisation d'un primaire d'adhérence afin d'obtenir l'adhérence maximale ; son

utilisation est toujours recommandée dans les situations à risque de poussière.

→ Il est possible de peindre par-dessus Tetra Tack. En cas de surpeinture, le mastic d'étanchéité doit être complètement polymérisé. Il est conseillé d'utiliser des peintures élastomères. Effectuer toujours des essais préliminaires de compatibilité entre le mastic d'étanchéité et la peinture.

## Certifications et labels



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Cahier des charges

Collage élastique avec adhérence instantanée d'éléments décoratifs, panneaux, lattes et de composants du bâtiment et matériaux de construction en général réalisé en appliquant une colle élastique hybride, à terminaison silane, hydrodurcissante, thixotrope, type Tetra Tack de Kerakoll Spa, disposant du GreenBuilding Rating 4.

### Données techniques selon Norme de Qualité Kerakoll

Aspect	pâte thixotrope blanche
Poids spécifique	≈ 1,5 g/cm <sup>3</sup>
Famille chimique	polymère hybride à terminaison silane hydrodurcissant
Conservation	≈ 12 mois à partir de la date de production dans l'emballage d'origine et non ouvert
Avertissements	crain le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur
Emballage	Cartouche 290 ml
Températures d'application	de +5 °C à +40 °C
Temps de formation de peau	20 min
Vitesse de réticulation	≈ 2 mm / 24 h
Consommation *	6,5 m avec 1 cartouche (290 ml)

Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l'absence de ventilation.  
\* si la cartouche est appliquée à l'aide de l'embout spécial

**Performances****Qualité de l'air à l'intérieur (IAQ) COV - Émissions de substances organiques volatiles**

Classification	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 17094/11.01.02
----------------	-----------------------	-----------------------------


**HIGH-TECH**

Dureté Shore A	50	
Module élastique	1,4 MPa	DIN 53504
Allongement à la rupture	680%	DIN 53504
Résistance à la traction	2,4 MPa	DIN 53504
Résistance au cisaillement	2,4 N/mm <sup>2</sup>	EN 14293 – DIN 281
Résistance aux agents atmosphériques	excellent	
Température de service	de -20 °C à +90 °C	

Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions de chantier.

## Avertissements

- Produit à usage professionnel
- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- travailler à des températures comprises entre +5 °C et +40 °C
- conserver dans des environnements froids et secs
- en cas de besoin, demander la fiche de données de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating Manual 2013. Ces informations ont été mises à jour au mois de juillet 2023 (réf. GBR Data Report – 07.23). Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.